

# Кашемир

**Декоративная краска, применяемая для создания «бархатной» отделки внутренних стен. Способ нанесения - кистью или кельмой в один или два слоя. На водной основе, используется исключительно для внутренних стен, широкий выбор металлических оттенков. На практике могут использоваться как основные оттенки краски, так и их вариации, полученные в фирменном дозаторе «Тамбурмикс». Основные тона «Кашемир»: «Жемчуг» - полуматовый жемчужный оттенок, «Золото» - полуматовый золотистый оттенок, «Черный жемчуг» - полуматовый серебристо-черный оттенок.**

## Характеристики

Густая краска на водной основе, готова к использованию, экологически безвредна и удобна в применении. Обладает экологическим сертификатом соответствия, выданным Институтом стандартов Израиля.

## Области применения

Густая паста на водной основе, используемая для легкого и удобного покрытия внутренних стен, окрашенных **акриловыми красками**.

## Техническая информация

	Кашемир «Жемчуг»	Кашемир «Золото»	Кашемир «Черный жемчуг»
<b>Код изделия</b>	795-406	795-407	795-408
<b>Оттенок</b>	Серебристо-жемчужный + 20 оттенков, полученных в дозаторе «Тамбурмикс» в соответствии с таблицей цветов	Золотистый + 8 оттенков, полученных в дозаторе «Тамбурмикс» в соответствии с таблицей цветов	Серебристо-черный + 5 оттенков, полученных в дозаторе «Тамбурмикс» в соответствии с таблицей цветов
<b>Глянец</b>	Шелковисто-металлический	Шелковисто-металлический	Шелковисто-металлический
<b>Расчетная укрывистость [в килограммах на 1 кв.м. поверхности] (в один слой): нанесение кистью</b>	6-8	6-8	6-8
<b>Разбавление – водой</b>			
При нанесении кистью или кельмой	Готова к использованию – не разбавлять	Готова к использованию – не разбавлять	Готова к использованию – не разбавлять
При нанесении	До 20% водой в зависимости от	До 20% водой в зависимости от	До 20% водой в зависимости от

губкой/ валиком	желаемого внешнего вида	желаемого внешнего вида	желаемого внешнего вида
-----------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Разбавление:** Во время покраски – водой, для очистки – водой

**Время высыхания до отлипания\*\*** - 2 часа

**Время окончательного высыхания (отверждения) при покраске кистью** - 24 часа

**Срок годности:** 24 месяца

**Количество упаковок изделия на поддоне: Размер упаковки: Кол-во на поддоне:**

### Подготовка поверхности и краски

Удалите с поверхности стены отслаивающуюся и шелушащуюся краску, пыль и другие загрязнители. Покрасьте акриловой краской серии «Суперкриль» с оттенком, соответствующим выбранному оттенку краски «Кашемир».

### Способ покраски

#### **Для получения имитации кашемировой ткани**

Перед началом покраски и периодически в ходе ее выполнения тщательно перемешивайте краску. Окуните кисть (шириной 3-4 дюйма) в емкость с краской. Нанести большое количество краски на стену широкими Х-образными движениями. После покраски определенного участка пройдитесь слева направо по поверхности длинными движениями гибкой мягкой пластмассовой кельмы с закругленными краями (или же кельмой из нержавеющей стали). Таким способом мы добиваемся различных углов отражения света, получаем «игру цветов», создающую глянец и имитацию кашемировой ткани. Для получения насыщенной благородной текстуры старайтесь не нажимать на поверхность кельмой слишком сильно, работайте легко, без напряжения.

Рекомендуется разделить обрабатываемую поверхность на участки площадью от 0,5 до 1 кв.м., полностью закрашивая их диагональными Х-образными мазками. В процессе работы желательно время от времени отходить от стены назад, чтобы получить возможность оценить всю картину в целом. Если вы выбрали светлый оттенок, нанесите дополнительный слой после высыхания предыдущего. Обратите особое внимание на участки с большим количеством нанесенной краски - если наблюдаются подтеки, краску следует распределять равномерней.

#### **Для получения поверхности в стиле «сухая кисть»**

Перед началом покраски и периодически в ходе ее выполнения тщательно перемешивайте краску. Окуните кисть (шириной 3-4 дюйма) в емкость с краской, а затем широкими Х-образными движениями нанесите краску. При этом иксы должны быть единого размера.

Рекомендуется разделить обрабатываемую поверхность на участки площадью от 0,5 до 1 кв.м., полностью закрашивая их диагональными Х-образными мазками. В процессе работы желательно время от времени отходить от стены назад, чтобы получить возможность оценить всю картину в целом. Обратите особое внимание на участки с большим количеством нанесенной краски - если наблюдаются подтеки, краску следует распределять равномерней.

### **Для получения гладкой однородной поверхности**

До начала покраски и периодически в ходе ее выполнения краску необходимо тщательно перемешивать.

Разбавьте краску водой на 5%-15% для удобного нанесения малярным валиком. Нанесите 2-3 слоя краски коротковорсным валиком одинаковыми легкими движениями (чтобы не оставлять следов). Обратите особое внимание на участки с большим количеством краски - если наблюдаются подтеки, краску следует распределять равномерней.

### **Для получения имитации дикого шелка**

Окуните морскую губку или тряпку из искусственной замши в небольшое количество краски «Кашемир». Нанесите краску на стену точечными движениями с желаемыми промежутками таким образом, чтобы цветная акриловая основа частично просматривалась и создавала игру светотени и глянца. Предварительно рекомендуется опробовать на картоне.

### **Для получения имитации обоев**

Перед началом покраски и периодически в ходе ее выполнения тщательно перемешивайте краску. Разбавьте «Кашемир» водой на 5%-15%. Нанесите два слоя краски коротковорсным валиком. После высыхания нанесите «Суперкриль» подходящего оттенка узорным валиком с выбранным рисунком.

### **Примечания:**

Допускается комбинация нескольких оттенков. Для этого перед нанесением краски другого оттенка дождитесь полного высыхания предыдущего слоя. Не рекомендуется форсировать высыхание материала, используя вентиляторы и фены. Это может привести к трещинам и разломам. Полученный оттенок и внешний вид стены зависит от расположенного на ней источнике освещения и общего интерьера комнаты. При желании можно нанести дополнительный слой краски после высыхания предыдущего. Если в будущем вы захотите восстановить первоначальную гладкую поверхность, нанесите «Суперкриль» любого оттенка непосредственно на стену, предварительно слегка отшлифовав ее.

### **Очистка и хранение покрасочного инструмента**

Сразу по завершению покраски необходимо очистить покрасочный инструмент водой и мылом. Налейте немного воды на остатки средства, а затем герметично закройте упаковку. Хранить в закрытом, хорошо проветриваемом помещении.

### **Предупреждения безопасности**

Средство не предназначено для употребления внутрь, не классифицируется как опасное, и не требует специальной маркировки и предупреждений безопасности. Хранить в местах, недоступных для детей. Позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором проводится покраска, хорошо проветривалось. Более подробную информацию по вопросам безопасности можно получить, ознакомившись с паспортом безопасности материала (MSDS).

## Общая информация

Покраска запрещена, если ожидаются осадки и/или при температуре воздуха ниже 10°C и относительной влажности не выше 85%. Запрещено разбавлять материалами, не рекомендованными Компанией. Получение желаемого результата обусловлено правильным применением краски и соблюдением инструкции по ее применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена должным образом, а тип и основание поверхности подходят для применения средства.

Приведенная информация основана на многолетней практике работы. Компания сохраняет за собой право корректировать и/или изменять эту информацию по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления.

\* Реальное значение укрывистости зависит от ряда факторов, среди которых: характер поверхности, способ покраски, оттенок краски, профессионализм исполнителя и погодные условия. Реальное значение укрывистости составляет приблизительно 75% от расчетного.

\*\* При температуре 25°C и относительной влажности 65%.

Производство компании «Тамбур». Сертификат Института стандартов Израиля. Соответствует ISO 9001.