

מרמורינו KS

שליכט מינרלי עדין וחלק במיוחד, חצי מבריק, לקירות חוץ ופנים, המקנה לקירות מראה קלאסי מהודר לפי מיטב המסורת האיטלקית.

תכונות:

מתאים במיוחד לציפוי חיצוני ופנימי של מבנים חדשים וכן לשימור של מבנים ישנים בעלי ערך היסטורי. נוח לשימוש, מצטיין במעבר מים גבוהה מונע הצטברות לחות בתוך הקירות, (נותן לקירות "לנשום" מאפשר יציאת רטיבות).
התחברות מעולה לתשתית.
עמיד בתנאי מזג האוויר ולהתקפת עובש ופטירות.
מוכן לשימוש וניתן להשיגו במבחר גווני מניפת מונוטקס.
ידידותי לסביבה ולמשתמש.

שימושים:

מתאים לציפוי קירות חיצוניים ופנימיים במבנים חדשים ו/או לשיפוץ מבנים.
מתאים ליישום ישירות על טיח שחור, ללא צורך ביסוד.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 795-303

גוון: 15 גוונים מתוך לוח גווני מונוטקס.

ברק: חצי מבריק

טקסטורה: טקסטורה עדינה חלקה

ניתן להגיע לאפקטים שונים.

כושר כיסוי מחושב*: 0.8-1 ק"ג/מ"ר בשתי שכבות

דילול: בזמן הצביעה: מים לניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש: ייבוש למגע**: 2 שעות (לעבידות כ 10-30 דקות) ייבוש קשה: 12-24 שעות המתנה

בין שכבות: 7-8 שעות

חיי מדף: 12 חודשים

כמות למשטח: כמות למשטח: גודל אריזה

100

5 ק"ג

הכנת השטח ומערכת הצבע:

יש לוודא כי פני השטח אחידים, בעלי יכולת ספיגה, ללא טלאים או תיקונים וללא נוכחות של צבעים סינתטיים. יש להסיר נוכחות של עובש ופטירות. ערבב לפני היישום, שטפו היטב את הקירות בסילון מים מתוקים בלחץ של 120 אטמוספרות. לפני יישום המרמורינו יש לנתק מהקיר כל חיבורי הפיגום, חוטים ופלנקות ולעגן את הפיגום באופן תקני.

אופן הצביעה:

במידה והמשטחים מיושמים ביסודות או ציפויים על בסיס שרפים סינתטיים (צבעים אקריליים), יש ליישם יסוד קוורץ. נדרשת הרטבה טובה ומלאה של הקיר לפני יישום המרמורינו. החומר מוכן לשימוש ואין צורך בדילולו לפני תחילת העבודה. בחשו היטב את החומר לפני השימוש ומדי פעם במהלך היישום.

1. שכבה ראשונה: ישמו שכבה ראשונה דקה של **מרמורינו KS** במריחה אחידה באמצעות מלג' נירוסטה. המתינו 7-8 שעות לייבוש.

2. שכבה שניה / דקורטיבית: ישמו את השכבה הדקורטיבית של המרמורינו באמצעות שפכטל נירוסטה. עבדו בתנועות חצי-סיבוביות, תוך סילוק החומר העודף בכל מריחה. לקבלת מראה חלק יש לעבור עם ספוג טייחים.

בשיטה זו ניתן ליישם מספר שכבות, עד לקבלת המראה הרצוי, כאשר בכל פעם יש למלא את המרווחים שנוצרו בעת יישום השכבה הקודמת. המתינו שעות זמן ייבוש בין שכבה לשכבה.

* לאחר יישום השכבה האחרונה ולפני ייבוש סופי של המשטח עברו בלחיצה עם שפכטל נירוסטה נקי רטוב לקבלת ברק וגימור במראה שיש.

אין ליישם בשמש ישירה, רוחות חזקות או כפור צפוי לפני ייבוש מלא. זכרו ליישם מאותו מספר מנה על צד שלם של המבנה.

חידוש הצביעה- בכדי לשמור על מערכת מינרלית, רצוי לחדש עם מרמורינו על בסיס מינרלי. אין לערבב מוצרים מינרלים עם מיקסר מכני.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה ואת סביבת העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר בטמפרטורה שלא מתחת ל-5 מעלות צלסיוס ואיננה בשמש ישירה.

אזהרות והוראות בטיחות:

המוצר מכיל סיד כבוי.

לא למאכל. סיכון לנזק חמור בעיניים. הרחק מהישג ידם של ילדים. השתמש במשקפי פנים או מגן פנים. במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה לייעוץ רפואי. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%.

אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

למידע נוסף אנא פנו אל טלצבע – קו ייעוץ חינם של טמבור: 1-800-321-321

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

מיובא על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.