

סופט - טאץ'



לכה שקופה לקבלת מגע קטיפתי רך

תכונות:

לכה שקופה המקנה תחושת רכות נעימה למשטח הנצבע. הלכה מתאימה לשימוש פנימי בלבד. הלכה מדוללת במים, מתייבשת במהירות, קלה ונוחה לצביעה. הלכה אינה מצהיבה. הלכה אינה מכילה עופרת או כרומטים, מתאימה גם לרהיטים ולצעצועי ילדים. המוצר ידידותי לסביבה.

שימושים:

לכה ההופכת כל משטח לקטיפתי. צבע שנעים לגעת.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 795540.

גוון: שקוף (לאחר 24 שעות ייבוש)

ברק: מט

כוסר כיסוי מחושב*: 12-15 מ"ר לליטר בשתי שכבות

דילול: בזמן הצביעה: מים לניקוי: מים וסבון

זמני ייבוש: ייבוש קשה: 24 שעות המתנה בין שכבות: 3 שעות

חיי מדף: 6 חודשים

כמות למשטח: גודל אריזה כמות למשטח:

הכנת המשטח ומערכת הצבע:

קירות: יש להכין את המשטח הנצבע לפני יישום הלכה ע"י יישום צבע אקרילי כגון סופרקריל בגוון הסופי הרצוי של הקיר. ההכנה תיעשה לפי הוראות היצרן.

רהיטי עץ: יש להכין את המשטח עם צבעים מתאימים לעץ על בסיס מים בלבד לפי הוראות היצרן כגון פוליאור על בסיס מים בגוון הרצוי.

לאחר הכנת המשטח יש ליישם את הלכה ללא דילול במברשת או ברולר עם שיער קצר. ביישום במברשת יש ליישם 2 שכבות לקבלת אפקט המגע הרצוי. ביישום ברולר יש ליישם 3 שכבות לקבלת אפקט המגע הרצוי.

הלכה תיראה חלבית בשלב הראשון אך אחרי ייבוש של 24 שעות תהפוך לשקופה ותתמזג בגוון הבסיסי של הצבע המקורי.

הערות:

הלכה עמידה בקרצוף וניגוב בצורה מוגבלת ויכולה להיפגע.

אופן הצביעה:

הלכה מוכנה לשימוש. בחשו היטב את הלכה לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. ללכה השקופה יש באריזה גוון לבנבן-חלבי, אך לאחר הייבוש היא נעשית שקופה

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אזהרות והוראות בטיחות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS), אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור. טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווית המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. אין לשאוף את האדים.

הערות כלליות:

אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע

ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25 °C ו- 65% לחות יחסית.

תו ירוק

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.