

SUEDE

SUEDE – краска с эффектом замшевой поверхности. Применяется для внутренних и наружных стен. Выпускается в двух вариантах отделки: шероховато-матовом и блестяще-металлическом. Легкость и удобство в применении.

Водно-дисперсионная акриловая краска с имитацией замшевой поверхности. Предназначена для покраски поверхностей, покрытых акриловой краской (из серии «Суперкриль»). В процессе интерьерных работ SUEDE позволяет создавать уникальные декоративные спецэффекты с необычной текстурой. Внешний вид спецэффекта варьируется в зависимости от угла зрения, освещения, техники нанесения. Краска предназначена как для частных пользователей (для домашней покраски), так и для организаций (гостиницы, рестораны, офисы и т.д.).

Характеристики

Легкость и удобство в применении. Краска на водной основе, моющаяся, экологически безвредная. Обладает экологическим сертификатом соответствия, выданным Институтом стандартов Израиля.

Области применения

Для внутренних и наружных стен, окрашенных акриловыми красками

Техническая информация

Код изделия

Оттенок

SUEDE для внутренних стен	Выпускается в качестве основы для оттенков серии ISU 795-625	18 оттенков
SUEDE для наружных стен	Выпускается в качестве основы для оттенков серии ESU 795-605	18 оттенков, специально подобранных для наружной отделки
SUEDE металлический для внутренних стен	Выпускается в качестве основы для оттенков серии MSU 795-706	14 металлических оттенков
SUEDE металлический для наружных стен	Выпускается в качестве основы для оттенков серии FSU 795-806	10 металлических оттенков, специально подобранных для наружной отделки

Глянec: Матовый/ Металлический блеск [в зависимости от типа изделия]

Расчетная укрывистость*: 1 кг на 2-3 кв.м. поверхности в три слоя

Разбавление: Краска готова к использованию

Время высыхания до отлипания** - полчаса

Время окончательного высыхания (отверждения)** - 24 часа

Время высыхания до нанесения следующего слоя: 1 час

Срок годности: 24 месяца

Количество упаковок изделия на поддоне:	Размер упаковки:	Кол-во на поддоне:
	10 литров	60
	5 литров	80

Подготовка поверхности

Для использования SUEDE подходит любая стена, окрашенная акриловой краской.

Матовый/ металлический SUEDE для внутренних стен

Нанесение краски непосредственно на известковую поверхность – запрещается. В этом случае побеленный слой необходимо предварительно покрыть «**Бондролем Супер**», поверх которого наносят любую краску **серии «Суперкриль»** (желательно выбрать оттенок, соответствующий оттенку SUEDE). После этого произведите покраску SUEDE в соответствии с прилагающейся инструкцией.

Матовый/ металлический SUEDE для наружных стен (новая основа)

Нанести подходящую акриловую грунтовку, к примеру, «Грунтовку для шпаклевки» (цвет которой соответствуют цвету выбранному оттенку SUEDE) или «Связывающую грунтовку» на водной основе. Краску можно наносить непосредственно на существующую акриловую основу, например, на краску «Суперкриль М.Д.». Для получения гибкой фактуры рекомендуется сочетать с краской «Тамбурфлекс» гладкой текстуры (см. инструкцию по применению данной краски).

Важно! Для получения желаемых результатов и удачных спецэффектов поверхность обязана быть гладкой, не иметь рельефной текстуры, дефектов и неровностей.

Способ покраски

Для получения качественного результата, а также для легкой и быстрой покраски, нанесите два слоя SUEDE коротковорсным валиком. При этом интервал между нанесением слоев должен составлять примерно один час. В процессе покраски валиком удаляйте пузыри воздуха с поверхности краски. Внешний вид поверхности, полученной в результате нанесения первых двух слоёв, не является окончательным. Декоративный спецэффект появится после нанесения кистью третьего слоя краски. Конечный оттенок, а также уровень насыщенности краски, зависят от количества нанесенных слоев краски, а также их толщины.

Чем светлее выбранный оттенок, тем невесомее и светлее будет «дымчатость» оттенка. В тени «дымчатость» проявляется отчетливой.

Нанесение третьего слоя

Погрузите кисть (шириной 7,5-10 см) в банку с краской. Удалите излишки материала. Нанесите краску на стену длинными диагональными движениями [в форме буквы «X»]. Продолжая покраску, позаботьтесь о затушевывании границ таким образом, чтобы отдельные диагональные линии не выделялись. Рекомендуется наносить краску каждый раз на отдельный диагональный участок

поверхности площадью порядка 0,5 кв.м. и при этом полностью его закрашивать. Время от времени отходите на несколько метров назад, чтобы оценить полную картину. Окончательный результат можно будет оценить только после высыхания краски. Рекомендуется последовательное покрытие различных участков стены, чтобы предотвратить повторную покраску одного и того же фрагмента. Любой дополнительный слой или подкраска приведут к более выраженному эффекту «дымчатости» и окончательный оттенок будет более темным, чем на всей остальной поверхности. При покраске вдоль и поперек можно добиться эффекта имитации джинсовой ткани. Если в будущем вы захотите закрасить SUEDE, то для начала слегка отшлифуйте стену до получения гладкой текстуры, а затем нанести два слоя «Суперкриль 2000 высшего качества» непосредственно на старую краску.

Очистка и хранение покрасочного инструмента

Сразу по завершению покраски необходимо очистить покрасочный инструмент водой и мылом. Налейте немного воды на остатки краски, а затем герметично закройте упаковку. Хранить в закрытом, хорошо проветриваемом помещении.

Предупреждения безопасности

Средство не предназначено для употребления внутрь, не классифицируется как опасное, и не требует специальной маркировки и предупреждений безопасности. Хранить в местах, недоступных для детей. Более подробную информацию по вопросам безопасности можно получить, ознакомившись с паспортом безопасности материала (MSDS).

Общая информация

Покраска запрещена, если ожидаются осадки и/или при температуре стен ниже 10°C и относительной влажности выше 85%. Запрещено разбавлять материалами, не рекомендованными Компанией. Получение желаемого результата обусловлено правильным применением покрытия и соблюдением инструкции по его применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для применения средства. Приведенная информация основана на многолетней практике работы. Компания сохраняет за собой право корректировать и/или изменять эту информацию по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления.

* Реальное значение укрывистости зависит от ряда факторов, среди которых: характер поверхности, способ покраски, оттенок краски, профессионализм исполнителя и погодные условия. Реальное значение укрывистости составляет приблизительно 75% от расчетного.

** При температуре 25°C и относительной влажности 65%.

Экологический сертификат соответствия

Производство компании «Тамбур». Сертификат Института стандартов Израиля.

Соответствует ISO 9001.