



## סויד מטאלי

### צבע מטאלי ליצירת אפקט דמוי זמש בצביעה על קירות פנים.

**תכונות:** קל ונוח לשימוש. צבע על בסיס מים. רחץ, ויידותי לסביבה ולמשתמש. בעל תו ירוק של מכון התקנים הישראלי.

**שימושים:** קירות פנים וחופץ הצבועים בצבע אקרילי.

#### נתונים טכניים:

**קוד מוצר:** מגיע כבסיס לגיוון MSU 795-706 ב-14 גוונים מטאליים. ברק: מטאלי.

**כושר כיסוי מחושב:** \* 2-3 מ"ר לליטר בשלוש שכבות.

**דילול:** הצבע מוכן לשימוש.

**זמני ייבוש:** \* ייבוש למגע\*: חצי שעה | ייבוש קשה: 2-4 שעות | המתנה בין שכבות: שעה.

**חיי מדף:** 24 חודשים.

#### כמות למשטח:

| גודל אריזה | כמות למשטח | גודל אריזה | כמות למשטח |
|------------|------------|------------|------------|
| 3 ליטר     | 100        | 1 ליטר     | 576        |

**הכנת השטח ומערכת הצבע:** כל קיר הצבוע בצבע אקרילי מתאים ליישום האפקט | אין ליישם על סיד. במקרה כזה, יש ליישם תחילה בונדרול סופר ומעליו צבע מסדרת הסופרקריל (מומלץ לבחור בגוון הקרוב לגוון הנבחר של סויד). מומלץ ליישם בהתאם לספרון ההנחיות המצורף לאריזה. חשוב! להשגת תוצאות מרביות ואפקט מוצלח, על הקיר הנצבע להיות חלק וללא טקסטורה ופגמים.

**אופן הצביעה:** לקבלת כיסוי מלא ולעבודה קלה ומהירה, יש ליישם בעזרת רולר קצוץ שיער יבש, 2 שכבות של סויד בהפרש של כשעה בין השכבות ולהקפיד לשטח את בועות האוויר עם הרולר. המראה הנוצר עדיין אינו המראה הסופי - האפקט ייווצר ע"י השכבה העליונה שתיישם בהברשה. הגוון הסופי, ובייחוד רמת הכהות, תלויים במספר השכבות המיושם ובכמות הצבע המועמסת על המברשת. ככל שהגוון הנבחר בהיר יותר, כך העננות עדינה יותר. במקום מוצל העננות תראה יותר.

**יישום שכבת האפקט:** טבלו מברשת (ברוחב 3" - 4") באריזת הצבע. הסירו עודפי צבע מהמברשת. מרחו את הצבע על הקיר בתנועות אלכסוניות ארוכות (X). המשיכו לצבוע וטשטשו גבולות כך שלא יראו קווים אלכסוניים בודדים. מומלץ לעבוד בכל פעם על קטע של כ-0.5 מ"ר אלכסוני ולהקפיד על כיסוי מלא. מומלץ להתרחק מהקיר מדי פעם במהלך העבודה כדי לבחון את התמונה כולה. התוצאה הסופית של מראה הסויד תתקבל עם הייבוש הסופי של הקיר. רצוי לעבוד בשיטיות ולא לחזור על מקום שנצבע. כל שכבה נוספת או תיקונים יצרו אפקט עננות מודגש יותר והגוון הסופי יהיה כהה יותר. ניתן ליישם גם בשתי וערב לקבלת מראה דמוי בד ג'ינס. אם בעתיד ברצונך לצבוע מעל לאפקט הסויד, ניתן לשייף קלות את הקיר לקבלת מראה חלק וליישם ישירות שתי שכבות של סופרקריל 2000 במראה מהודר.

**ניקוי כלים ואחסון:** נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אזהרות והוראות בטיחות: הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות: אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל-10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. \* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המחושב. \*\*ב-25°C ו-65% לחות יחסית. תו ירוק מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל-ISO 9001.