

# Сафари

Серия покрытий с нежной песочной текстурой. Краска создает имитацию природных дюн. Используется для нанесения кистью в один слой с различными оттенками и/или для придания внутренним стенам металлического оттенка (перлатто - полуматовый жемчужный оттенок, оро - полуматовый золотистый оттенок, «сияющий» – блестящий жемчужный оттенок, натурель - полуматовый оттенок пустынной расцветки).

## Характеристики

Густая краска на водной основе, готова к использованию, не наносит вреда окружающей среде и удобна в применении. Обладает экологическим сертификатом соответствия, выданным Институтом стандартов Израиля

## Области применения

Густая паста на водной основе, используемая для легкого и удобного покрытия внутренних и наружных стен, окрашенных акриловыми красками или «**Кварцевой грунтовкой**».

## Техническая информация

	Сафари перлатто	Сафари оро	Сафари «сияющая»	Сафари нетюрель
<b>Код изделия</b>	739-406	739-407	739-408	739-404
<b>Оттенок</b>	Серебристо-жемчужный + 15 оттенков, полученных в дозаторе «Тамбурмикс» в соответствии с таблицей цветов	Золотистый + 6 оттенков, полученных в дозаторе «Тамбурмикс» в соответствии с таблицей цветов	Блестяще-жемчужный + 15 оттенков, полученных в дозаторе Тамбурмикс» в соответствии с таблицей цветов	Основа для добавления пигментов в дозаторе «Тамбурмикс»: семь оттенков согласно таблице цветов + оттенки нетюрель согласно цветовому вееру «Спектрум»
<b>Глянец</b>	Шелковистый	Шелковистый	Шелковистый	Матово-шелковистый
<b>Расчетная укрывистость [в килограммах на 1 кв.м. поверхности] (в один слой): при нанесении кистью</b>	4,5-6	4,5-6	4,5-6	4-5
<b>Разбавление – водой (при нанесении кистью)</b>	Краска готова к использованию – нет необходимости в разбавлении	Краска готова к использованию – нет необходимости в разбавлении	Краска готова к использованию – нет необходимости в разбавлении	Краска готова к использованию – нет необходимости в разбавлении

**Разбавление:** Во время покраски – водой, **для очистки** – водой

**Время высыхания до отлипания\*\*** - 2 часа

**Время окончательного высыхания (отверждения) при покраске кистью** - 24 часа

**Срок годности:** 24 месяца

**Количество упаковок изделия на поддоне: Размер упаковки: Кол-во на поддоне:**

### Подготовка поверхности и краски

Удалите с поверхности стены отслаивающуюся и шелушащуюся краску, пыль и другие загрязнители. Нанесите слой «**Кварцевой грунтовки**» кремового или другого оттенка, соответствующего выбранному вами оттенку «**Сафари**».

### Способ покраски

#### **Для создания имитации дюны на гладком фоне:**

Перед началом покраски и периодически в ходе ее выполнения тщательно перемешивайте краску. Окуните кисть (шириной 3-4 дюйма) в емкость с краской. Нанести небольшое количество краски на стену широкими X-образными движениями [движение выполняется всей рукой]. После покраски определенного участка продолжайте свободной рукой «играть» с нанесенной на стену краской и наносить ее вновь и вновь до появления островков, напоминающих по своей текстуре природные дюны, наряду с ровными участками краски («горы и долины»). Рекомендуется каждый раз обрабатывать диагональный участок размером 0,5 кв.м., стараясь при этом полностью его покрыть. В процессе работы желательно время от времени отходить от стены, чтобы оценить всю картину в целом. Если плотности материала недостаточно, пройдите кистью еще раз. Обратите особое внимание на участки с большим количеством краски - если наблюдаются подтеки, краску следует распределять более равномерно. Слегка пройдите по поверхности сухой кистью в одном направлении для сглаживания следов кисти.

#### **Для получения имитации тканевой текстуры:**

Перед началом покраски и периодически в ходе ее выполнения тщательно перемешивайте краску. Окуните кисть (шириной 3-4 дюйма) в емкость с краской, а затем нанесите краску движениями вдоль и поперек, соблюдая при этом следующие указания:

- Нанесите первый слой краски по всей ширине стены. Пройдитесь вдоль направления покраски специальной декоративной синтетической кистью («травяная голова»).  
Дождитесь полного высыхания краски.
- Нанесите второй слой краски по всей ширине стены. Пройдитесь поперек направления покраски специальной декоративной синтетической кистью («травяная голова»).

#### **Примечания:**

Допускается комбинация нескольких оттенков. Для этого перед нанесением слоя с другим оттенком дождитесь полного высыхания предыдущего. Не рекомендуется форсировать высыхание материала, используя вентиляторы и фены. Это может привести к появлению трещин и разломов.

Полученный оттенок и внешний вид стены зависит от расположенного на ней источника освещения и общего интерьера комнаты.

### Очистка и хранение покрасочного инструмента

Сразу по завершению покраски необходимо очистить покрасочный инструмент водой и мылом. Налейте немного воды на остатки средства, а затем герметично закройте упаковку. Хранить в закрытом, хорошо проветриваемом помещении.

### Предупреждения безопасности

Средство не предназначено для употребления внутрь, не классифицируется как опасное, и не требует специальной маркировки и предупреждений безопасности. Хранить в местах, недоступных для детей. Позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором проводится покраска, хорошо проветривалось. Более подробную информацию по вопросам безопасности можно получить, ознакомившись с паспортом безопасности материала (MSDS).

### Общая информация

Покраска запрещена, если ожидаются осадки и/или при температуре воздуха ниже 10°C и относительной влажности выше не 85%.

Запрещено разбавлять материалами, не рекомендованными Компанией. Получение желаемого результата обусловлено правильным применением краски и соблюдением инструкции по ее применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для его применения.

Приведенная информация основана на многолетней практике работы. Компания сохраняет за собой право корректировать и/или изменять эту информацию по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления.

\* Реальное значение укрывистости зависит от ряда факторов, среди которых: характер поверхности, способ покраски, оттенок краски, профессионализм исполнителя и погодные условия. Реальное значение укрывистости составляет приблизительно 75% от расчетного.

\*\* При температуре 25°C и относительной влажности 65%.

Производство компании «Тамбур». Сертификат Института стандартов Израиля. Соответствует ISO 9001.