

## אלט - פרו

שפכטל חיצוני מיועד להחלקת קירות חוץ (לאחר תוספת מלט) לפני מערכת הצבע לקבלת גמר חלק ומהודר.

## תכונות:

קל ליישום והחלקה. מתייבש מהר, קל לשיוף ומשאיר משטח חלק. המוצר בתוספת מלט פורטלנד בעל עמידות חוץ מעולה. חובה להוסיף מלט לשימוש חוץ. ניתן להשתמש להחלקת קירות פנים ללא תוספת מלט.

## שימושים:

מיועד למילוי והחלקת משטחי קירות בטון, טיח, בנייה טרומית.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 725-600

גוון: לבן שבור (לפני תוספת המלט).

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב\*: כושר הכיסוי משתנה בהתאם לסוג התשתית ויכול לנוע בין 0.5 ל-2.5 ק"ג למ"ר.

דילול: בזמן הצביעה: מים לניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש: ייבוש לשיוף: 3-4 שעות המתנה בין שכבות: 4 שעות המתנה לצביעה: צביעה

חיצונית 48 שעות וצביעה פנימית 4 שעות.

חיי מדף: 12 חודשים

כמות למשטח: גודל אריזה

25 ק"ג

כמות למשטח

27

## הכנת השטח ומערכת הצבע:

הכנת השטח והשפכטל:

מנקים את התשתית מאבק, שומנים, גריז וכיו"ב. יש להוריד חלקי מתכת, ברזל, צנרת ולסתום חורים גסים

בבטון. סותמים סדקים עובדים מעל 0.5 מ"מ במרק למילוי (מק"ט 737454) ו/או במילוי גמיש (737453).

יש להוסיף 20%-30% מלט לחיזוק ה"אלט-פרו" (לפח "אלט-פרו" כ-6 ק"ג מלט).

את המלט מומלץ לערבב עם מעט מים לפני הוספתו לפח ה"אלט-פרו". במקרה הצורך ניתן להוסיף עד

10% מים לתערובת השפכטל והמלט.

**מערכת צבע מומלצת:**

שפכטל: ניתן ליישם את ה"אלט-פרו" במכשיר התזה מיוחד, מרית (שפכטל) או מלאז' בכמות של 2-0.5 ק"ג למ"ר כתלות במצב התשתית..

יסוד: שכבה אחת של "רב-גמיש יסוד קושר" (מק"ט 737-000) מדולל ב-30% טרפנטין עליון: 2-3 שכבות "סופרקריל מ.ד" לבן וב-1000 גוונים לפי מניפה.

**ניקוי כלים ואחסון:**

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

**אזהרות והוראות בטיחות:**

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

**הערות כלליות:**

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- $10^{\circ}C$  והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל-ISO 9001.