

קלסימו X



חומר מילוי וסתימה סינתטי אבקתי

תכונות:

חומר מילוי מעולה, אינו מתכווץ עם הייבוש, קל לשיוף

שימושים:

למילוי וסתימה של חורים וסדקים שאינם עובדים בקירות פנימיים מבטון, טיח ועוד

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 771-002

גוון: לבן שבור

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*:

דילול: בזמן הצביעה: מים לניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש: ייבוש למגע**: 2-3 שעות ייבוש קשה: 24 שעות המתנה בין שכבות: 4 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח: גודל אריזה

1 ק"ג

5 ק"ג

1008

240

הכנת השטח ומערכת הצבע:

הסירו אבק, לכלוך וכל חומר זר אחר. מלאו מים בכלי נקי. פזרו קלסימו X בצורה אחידה אל תוך המים, ביחס של 2 חלקים אבקה לכל 1 חלק מים. המתינו כדקה לפני הבחישה למניעת גושים. בחשו כדקה בכיוון אחיד. מתקבלת משחה מוכנה לשימוש

אופן היישום:

המשחה עבידה במשך 90-120 דקות לאחר ההכנה. מלאו את החורים והסדקים בקלסימו X באמצעות מריחה עם שפכטל. לאחר ייבוש מלא החליקו את מקום התיקון בנייר לטש.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. אחסנו במקום מקורה ומאוורר

אזהרות והוראות בטיחות:

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10 °c והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25° c ו- 65% לחות יחסית.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.