

יסוד קוורץ

יסוד קוורץ יחודי לצבעי אפקטים, טיח מינרלי ועוד, לקירות חוץ ופנים.

תכונות:

יסוד בעל חספוס עדין מצויין כחומר מקשר ליישום צבעי אפקטים ומשמש כחומר מקשר מעולה בין תשתית אקרילית פנימית למוצרים מינרלים.

שימושים:

מתאים כיסוד מגוון לקירות לצבעי האפקטים כגון: **ענתיק**, **פנטזיה**, **סוויד**, **סופר ווש**, **ספארי** ועוד וכן לקישור בין תשתית אקרילית קיימת ל**טיח מינרלי**, בתוך הבית. מתאים לציפוי טיח שחור, טיח צמנט בטון, קיר צבוע. מיושם הן על בתים ישנים והן על חדשים.

נתונים טכניים:

קוד מוצר:	795-200
גוון:	1200 גוונים ממניפת ספקטרום.
ברק:	מט
טקסטורה:	מחוספסת עדינה
כושר כיסוי מחושב (ק"ג/מ"ר) :	12 מ"ר לליטר בשכבה אחת.
דילול:	ניתן לדלל עד 40% במים.
זמני ייבוש:	ייבוש למגע 1-2 , ייבוש קשה: 24 שעות כתלות במזג אויר
חיי מדף:	24 חודשים
כמות למשטח:	גודל אריזה
	1 ליטר
כמות למשטח:	5 ליטר
	576
	100

הכנת השטח ומערכת הצבע:

קירות צבועים:

לפני היישום הסירו כל שכבה רופפת ומתקלפת. בצעו תיקוני בטון וטיח לפי הצורך. צבעו 1-2 שכבות של **יסוד קוורץ** כפי שהוא או מגוון.

קירות חדשים:

ליישם יסוד קוורץ לבן אן מגוון 1-2 שכבות להמתין לייבוש מלא וליישם עליון לפי ההוראות ע"ג האריזה.

אופן הצביעה:

צבע יסוד: יישמו ברולר או במברשת 1-2 שכבות של צבע יסוד קוורץ, מדולל עד 40%. כושר הכיסוי המחושב 12 מ"ר לליטר בשכבה אחת. המתינו 4-6 שעות לייבוש. ניתן לגוון את יסוד קוורץ לפי גווני מניפת הספקטרום. יש לשים לב כי היסוד מגוון בקרבה טובה למניפה אך אין התאמה מוחלטת. יישום עליון: לפי הוראות היישום של הצבע העליון הנבחר.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אזהרות והוראות בטיחות:

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות הרחיקו מהישג ידם של ילדים. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

תו ירוק, 7 שנות אחריות.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001