

מג'ק בונד סופר - Magic Bond Super

שפכטל אמריקאי רב-תכליתי, בעל יכולת מילוי והחלקה מצויניים ועבירות משופרת.

תכונות:

עבירות קלה ביותר, נוח במיוחד לשיוף, יכולת מילוי מירבית, ייבוש מהיר, שיוף קל.

שימושים:

שפכטל אמריקאי רב שימושי המשמש להחלקת קירות גבס בטון וטיח, ולאחוי או מילוי חיבורים בין מחיצות הגבס.

לשימוש פנימי בלבד.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 725-045

גוון: לבן שבור

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: 1-2 ק"ג / מ"ר (בשכבה אחת)

דילול: בזמן הצביעה: מים לניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש: ייבוש למגע**: 2-3 שעות (תלוי בעובי) ייבוש קשה: 24 שעות המתנה בין שכבות: 4 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח: כמות למשטח

25 ק"ג 36

4.5 ק"ג 100

הכנת השטח ומערכת הצבע:

קירות פנימיים חדשים שאינם צבועים: צבעו שכבת בונדרול סופר ישירות על הקיר לפני יישום MAGIC BOND SUPER. במידה והגמר הסופי של הקיר מתוכנן לצבע עליון אקרילי (סידרת הסופרקריל וכו'), חובה ליישם שכבת בונדרול סופר גם לאחר יישום השפכטל.

אופן היישום:

MAGIC BOND מוכן לשימוש ללא צורך בדילול נוסף. במידת הצורך ערבבו את השפכטל היטב והוסיפו מים נקיים בכמויות קטנות לקבלת הסמיכות הנדרשת. להחלקת קירות יש ליישם את השפכטל במרית, בשכבה דקה או במספר שכבות לפי הצורך. הקפידו כי עובי כל שכבה של שפכטל לא יעלה על 1 מ"מ.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אזהרות והוראות בטיחות:

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.