

## מרק שפנטל 2000



חומר מילוי והחלקה לשימוש פנימי.

### תכונות:

קל לשיוף.

### שימושים:

למילוי ולהחלקה של משטחי עץ וטיח. לשימוש פנימי בלבד.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 760-001

גוון: לבן שבור

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב\*: להחלקה: 800 גר' / מ"ר (בשתי שכבות)

דילול: לניקוי: מים וסבון

זמני ייבוש: מילוי חורים\*\* 2: שעות החלקה: 2-4 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח:

כמות למשטח: גודל אריזה

1440

0.25 ליטר

576

0.75 ליטר

160

2.5 ליטר

100

4.5 ליטר

27

18 ליטר

**הכנת השטח ומערכת הצבע:**

נקו את המשטח המיועד לצביעה מאבק, שומן, לכלוך וכל חומר זר אחר.

**קירות מסויידיים:**

מרחו שכבת **בונדרול סופר** ויישמו 1-2 שכבות **מרק שפכטל 2000** בעזרת מרית (שפכטל). המתינו לייבוש מלא ושייפו מעט את השטח בין שכבה לשכבה, ולאחר מריחת השכבה העליונה. נקו היטב את אבק השיוף לפני הצביעה.

**קירות צבועים:**

קלפו צבע רופף, מרחו שכבת **בונדרול סופר** במקומות המתוקנים ויישמו 1-2 שכבות **מרק שפכטל 2000** בעזרת מרית (שפכטל). המתינו לייבוש מלא ושייפו מעט את השטח בין שכבה לשכבה, ולאחר מריחת השכבה העליונה. נקו היטב את אבק השיוף לפני הצביעה.

**עץ:**

צבעו שכבת **שמן איטום לעץ** והמתינו 24 שעות לייבוש. יישמו 1-2 שכבות **מרק שפכטל 2000** בעזרת מרית (שפכטל). המתינו לייבוש מלא ושייפו מעט את השטח בין שכבה לשכבה, ולאחר מריחת השכבה העליונה. נקו היטב את אבק השיוף לפני הצביעה.

**אופן הצביעה:**

החומר מוכן לשימוש. בחשו היטב את החומר לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

**ניקוי כלים ואחסון:**

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

**אזהרות והוראות בטיחות:**

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS), אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור. טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווית המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים. ראה גיליון בטיחות.

**הערות כלליות:**

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב- 72 השעות הקרובות ו/או כשטמפרטורת הקירות נמוכה מ- 10 c והלחות היחסית מעל 85%. בצביעת תשתיות של עץ ומתכת, יש לוודא שהתשתית הנצבעת יבשה לחלוטין.

אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

\* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.  
\*\* ב- c 25 ו- 65% לחות יחסית.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9002.