

טמבורפיל

יסוד מילוי לקירות ללא צורך בשכבה מקשרת כגון בונדרול סופר

תכונות:

בעל כושר מילוי מצוין בצביעה על שליכט פנימי.

שימושים:

למילוי והחלקת השליכט בקירות מטויחים חדשים (פנימיים), לפני צביעה בצבעים אקריליים עליונים (סדרת הסופרקריל, ועוד) ללא צורך בחיזוק פני השטח עם בונדרול סופר.

נתונים טכניים:

קוד מוצר:	719-004
גוון:	לבן שבור
ברק:	מט
כושר כיסוי מחושב*:	4-5 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת)
דילול:	בזמן הצביעה: מים לניקוי: מים וסבון.
זמני ייבוש:	ייבוש למגע*: שעה ייבוש קשה: 4 שעות המתנה בין שכבות: 2-4 שעות
חיי מדף:	24 חודשים
כמות למשטח:	גודל אריזה
	18 ליטר
	5 ליטר
כמות למשטח:	27
	100

הכנת השטח ומערכת הצבע:

החליקו בקלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ונתזי טיח. מלאו חורים בקלסימו X. צבעו שכבה ראשונה של טמבורפיל והמתינו לייבוש מלא. במידת הצורך (אם המילוי של התשתית אינו מספיק) שייפו קלות וצבעו שכבה שנייה של טמבורפיל. המתינו לייבוש מלא וצבעו בצבע עליון.

אופן הצביעה:

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. ניתן לצבוע בהברשה, גלילה, התזה רגילה או התזה ללא אויר (איירלס) בדילול של עד 10% מים.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר..

אזהרות והוראות בטיחות:

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.