



סופרקריל מ.ד.

צבע איכותי על בסיס אקרילי טהור מתאים במיוחד לקירות חוץ.

תכונות: עמידות גבוהה במיוחד בתנאי האקלים הישראלי: שומר על הגוון ומראה הקיר לאורך זמן, כושר התחברות מעולה לתשתית, עמיד בפני השפעות מלחי בטון, צבע נושם, ידידותי לסביבה ולמשתמש (ללא עופרת וכרומטים).

שימושים: לצביעה חיצונית של קירות בטון ולבנים.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 734-80X

גוון: לבן ו-1561 גווני מניפת לגעת בצבע.

ברק: מט.

כושר כיסוי מחושב*: 9 מ"ר לליטר בשתי שכבות.

דילול: בזמן הצביעה: מים | לניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש: ייבוש למגע*: שעה | ייבוש קשה: 3 שעות | המתנה בין

שכבות: 2-3 שעות.

חיי מדף: 24 חודשים.

כמות למשטח:

גודל אריזה	כמות למשטח	גודל אריזה	כמות למשטח
18 ליטר	36	1 ליטר	576

הכנת השטח ומערכת הצבע:

משטחי בטון וטיח צמנט חיצוניים: ניתן לצבוע רק לאחר אשפחה של בטון (28 יום לפי דרישות מכון התקנים). באם קיימת תשתית חזקה ותקינה אין צורך ביסוד. באם ישנה תשתית חלשה או פריכה יש לבצע את הפעולה הבאה: נקו מאבק וצבעו שכבה ראשונה של רב-גמיש יסוד קושר לבן מדולל ב-30% טרפנטין מינרלי (מיושם בהברשה, גלילה או התזה). לאחר 24 שעות לפחות, צבעו 2 שכבות סופרקריל מ.ד.

משטחים צבעים בצבע פלסטי: הסירו כל צבע ישן, רופף ומתקלף ונקו את השטח. השתמשו במרק אקרילי חיצוני להחלקה ולמילוי חורים. לאחר הייבוש שפשו בנייר לטש עד לקבלת משטח חלק. במידה וקיימים סדקים נימיים יש לסתום אותם במילוי גמיש. צבעו 2 שכבות סופרקריל מ.ד. מדולל לפי הצורך.

אופן הצביעה: בחשו היטב את הצבע לפני השימוש עד לקבלת אחידות.

צביעה ברולר: דללו עד 5% מים. המרקם המתקבל "קליפת תפוז".

צביעה בהתזה: השתמשו באקדח טמבורטקס עם דיזה מתאימה. דללו עד 5% מים. המרקם המתקבל חלק.

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.