

Суперкриль М.Д.

Качественная акриловая краска на основе чистой акриловой эмульсии. Особенно подходит для наружных стен – обеспечивает полную защиту от влияния жаркого и влажного средиземноморского климата, а также от выцветов на бетонных поверхностях

Характеристики

Высокая устойчивость к условиям средиземноморского климата. Сохраняет цвет и красивый внешний вид стены на протяжении длительного времени, великолепная адгезия с основой, устойчивость к выцветам, вызванных солью в составе бетона. Краска «дышит», экологически безвредна и удобна к применению. Не содержит свинца и хроматов.

Области применения

Для наружной покраски бетонных и кирпичных стен.

Техническая информация

Код краски: Белый – 734-400, основа Р – 734-402, основа Т – 734-403, основа D – 734-404, основа А (прозрачная) – 734-405

Цвет: Белый и 1200 оттенков цветового веера

Блеск: Матовая

Расчетная укрывистость (кг/м²): 1 литр краски на 6 кв.м. поверхности (при нанесении в два слоя)

Разбавление: Во время покраски – водой **Для очистки** – водой с мылом

Время высыхания до отлипания** - 1 час

Время окончательного высыхания (отверждения) - 3 часа

Время до нанесения следующего слоя – 2-3 часа

Срок годности: 24 месяца

Количество упаковок изделия на поддоне:	Размер упаковки:	Кол-во на поддоне:
	18 литров	27
	5 литров	100

Подготовка поверхности и краски

Для наружных бетонных поверхностей и цементной штукатурки

Покраска возможна только после выдержки бетона, составляющей 28 дней в соответствии с требованиями Института стандартов Израиля. При наличии крепкого и исправного основания нет необходимости в нанесении грунтовки. В случае слабого или рыхлого основания необходимо выполнить следующие действия: очистить обрабатываемую поверхность от пыли и нанести кистью, валиком или набрызгом первый слой «Тамбурфлекс адгезен праймер», разбавленного на 30% «Минеральным скипидаром». По прошествии минимум 24 часов необходимо нанести 2 слоя «Суперкриль М.Д.»

Поверхности, покрашенные пластиковой краской

Удалить остатки старой, отслаивающейся и шелушащейся краски и очистить поверхность. Используйте «**Акриловый герметик для наружного применения**» для получения гладкой поверхности и заполнения отверстий. После высыхания средства необходимо зачистить поверхность наждачной бумагой до получения гладкой поверхности. При наличии микротрещин используйте «**Гибкий наполнитель**», затем нанесите два слоя «**Суперкриль М.Д.**», который в случае необходимости можно разбавить.

Способ покраски

Перед употреблением и в процессе покраски краску необходимо тщательно размешивать.

При покраске кистью \ малярным валиком \ безвоздушным распылителем – разбавьте краску для первого слоя на 20%-30% водой и тщательно размешайте. Краску для дополнительных слоев разбавляйте водой на 10%-15%.

Очистка и хранение покрасочного инструмента

Сразу после завершения покраски необходимо очистить покрасочный инструмент водой и мылом. Налейте немного воды на остатки краски, а затем герметично закройте упаковку. Хранить в закрытом, хорошо проветриваемом помещении.

Предупреждения безопасности

Краска не предназначена для употребления внутрь, не классифицируется как опасная, и не требует специальной маркировки и предупреждений безопасности. Храните краску в местах, недоступных для детей. Более подробную информацию по вопросам безопасности можно получить, ознакомившись с паспортом безопасности материала (MSDS).

Общая информация

Покраска запрещена, если ожидаются осадки и/или при температуре стен ниже 10°C и относительной влажности выше 85%. Запрещено разбавлять краску материалами, не рекомендованными Компанией. Получение желаемого результата обусловлено правильным применением краски и соблюдением инструкции по ее применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для его применения.

Приведенная информация основана на многолетней практике работы. Компания сохраняет за собой право корректировать и/или изменять эту информацию по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления.

* Реальное значение укрывистости зависит от ряда факторов, среди которых: характер поверхности, способ покраски, оттенок краски, профессионализм исполнителя и погодные условия. Реальное значение укрывистости составляет приблизительно 75% от расчетного.

** При температуре 25°C и относительной влажности 65%.

Израильский стандарт №1945, экологический сертификат соответствия, гарантия на 7 лет.

Производство компании «Тамбур». Сертификат Института стандартов Израиля.

Соответствует ISO 9001.