



## שליכט צבעוני

שליכט צבעוני לקירות פנים וחוף בעל מראה אותנטי, לגישור על פני סדקים עד 1 מ"מ לשימוש פנימי וחיצוני.

**תכונות:** נוח לשימוש, מעניק הגנה מלאה בפני השפעת האקלים הישראלי - עמיד בפני שחיקה ותנאי מזג אוויר קשים, מעניק הגנה מושלמת לבניין מפני חדירת מים וגזים חומציים התוקפים את מוטות הזיון וכן מגן מפני עובש ופטריות. נותן לקירות "לנשום" (מאפשר יציאת ריבוב). בעל כושר גישור והתחברות מעולה לתשתית. שומר על הגוון ומראה הקיר לאורך זמן, מכיל פיגמנטים עמידים בחוף. ידידותי לסביבה ולמשתמש. מתאים לת"י 1731 לגישור על סדקים עד 1 מ"מ.

**שימושים:** מתאים לציפוי קירות חיצוניים ופנימיים. מתאים לציפוי טיח שחור, טיח צמנט ושליכט. מיושם הן על בתים ישנים והן על חדשים.

### נתונים טכניים

**קוד מוצר:** 738-XXX

**גוון:** לבן ו-1561 גוויני מניפת לגעת בצבע.

**גישור:** בעל תקן 1731 גמישות של 1 מ"מ

**טקסטורות:** עדין ועד גס.

**כושר כיסוי מחושב\*:**

יסוד: 12 מ"ר לליטר בשכבה אחת

שליכט אקרילי TM40: 2-2.6 ק"ג/מ"ר

שליכט אקרילי TM50: 2.5-2.8 ק"ג/מ"ר

שליכט אקרילי TM70: 2.4-2.7 ק"ג/מ"ר

שליכט אקרילי TM90: 2.8-3.2 ק"ג/מ"ר

**דילול:** בזמן הצביעה: מים | לניקוי: מים וסבון.

**זמני ייבוש:** ייבוש למגע\*: 2-3 שעות לעבידות ג-20 דקות

ייבוש קשה: 21 יום.

**חיי מדף:** 24 חודשים.

**כמות למשטח:**

| גודל אריזה | כמות למשטח | גודל אריזה | כמות למשטח |
|------------|------------|------------|------------|
| 24 ק"ג     | 36         | 6 ק"ג      | 100        |

**הכנת השטח ומערכת הצבע:** לפני היישום הסירו כל שכבה רופפת ומתקלפת. שטפו היטב בסילון מים מתוקים בלחץ של 120 אטמוספירות. בצעו תיקוני בטון וטיח לפי הצורך (בבטון חדש יש להמתין לאשפורה של כחודש ימים). לפני ביצוע השליכט יש לנתק מהקיר כל חיבורי הפיגום, חוטים ופלנקות ולעגן את הפיגום באופן תקני.

**אופן הצביעה:** טיח שחור: יישמו ברולר או במברשת שכבה של צבע יסוד לשליכט אקרילי גמיש, מק"ט 500-738, מדולל עד 25%. כושר הכיסוי המחושב 12 מ"ר לליטר בשכבה אחת. המתינו 4-6 שעות לייבוש. תשתית הצבועה בצבע אקרילי: יישמו יסוד קושר לרב גמיש מק"ט 737000 המתינו לייבוש. מריחת השליכט: ישמו שכבת שליכט צבעוני באמצעות מלג' מתכת. עברו עם אותו מלג' פעם נוספת על השכבה המיושמת והחזיקו את המלג' בזווית לקיר, על מנת להסיר עודפי חומר. לאחר זמן עברו על החומר עם מלג' פלסטיק (יש להרטיבו מדי פעם) בתנועות סיבוביות לצורך קבלת הטקסטורה (לקבלת טקסטורה גסה ניתן לעבור על החומר עם כרית ספוג לחה).

**ניקוי כלים ואחסון:** נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שגורר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אוויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

**אזהרות והוראות בטיחות:** הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

**הערות כלליות:** אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל-10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. \* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המחושב. \*\* ב-25°C ו-65% לחות יחסית. ת"י 1731, תו ירוק, 7 שנות אחריות. מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל-9001 ISO