

Гибкая акриловая шпаклевка «Тоскана»

Гибкая акриловая шпаклевка для наружных и внутренних стен. Оригинальный внешний вид. Выпускается в нескольких текстурных вариантах: нежная 30, гладкая 40, средняя 50, грубая 90, экстра грубая 130

Характеристики

Шпаклевка удобна для применения, предоставляет хорошую защиту от влияния жаркого и влажного средиземноморского климата. Обладает высокой устойчивостью к истиранию и великолепными параметрами атмосфероустойчивости; предоставляет защиту зданиям от проникновения влаги и кислотных газов, разрушающих металлическую арматуру, защищает от плесени и грибка. Позволяет стене «дышать» (способствует выводу влаги из стены). Великолепная адгезия с основанием, хорошие связывающие свойства. Обладает высокой цветоустойчивостью и сохраняет хороший вид в течение длительного времени, содержит атмосфероустойчивые пигменты. Экологически безвредна. Соответствует израильскому стандарту №1731 (обработка трещин глубиной до 1 мм).

Области применения

Подходит для покраски наружных и внутренних стен, черной и цементной штукатурки, а также шпаклевки. Может использоваться как в новых, так и в старых постройках.

Техническая информация

Код изделия: Верхнее покрытие – 738-XXX

Основание – 738-500

Оттенок: 1 200 оттенков цветового веера

Глянец: Матовый

Заполнение трещин: соответствует израильскому стандарту №1731 (максимальная глубина обрабатываемых трещин – до 1 мм)

Текстура: нежная, средняя, гладкая, зернистая, грубая, экстра грубая

Расчетная укрывистость*: Основа – 1 литр на 12 кв.м. поверхности в один слой

Акриловая шпаклевка (нежная 30) – 2-2,2 кг/м²

Акриловая шпаклевка (гладкая 40) – 2-2,6 кг/м²

Акриловая шпаклевка (средняя 50) – 2,5-2,8 кг/м²

Акриловая шпаклевка (зернистая 70) – 2,4-2,7 кг/м²

Акриловая шпаклевка (грубая 90) – 2,8-3,2 кг/м²

Акриловая шпаклевка (экстра грубая 130) – 3,4-3,8 кг/м²

Разбавление: Во время покраски – водой, для очистки – мылом и водой

Время высыхания до отлипания** - 2-3 часа (для дальнейшего использования около 20 минут), время окончательного высыхания (отверждения) - 21 день

Срок годности: 24 месяца

Количество упаковок изделия на поддоне: Размер упаковки: Кол-во на поддоне:

24 кг	36
5 кг	100

Подготовка поверхности

Перед нанесением средства удалите отслаивающуюся и шелушащуюся краску. Тщательно промойте струей пресной воды под давлением 120 атмосфер. При необходимости заполнить все неровности бетоном и штукатуркой (в случае свежего бетона необходима месячная выдержка). Перед нанесением шпаклевки необходимо удалить со стены все звенья строительных лесов, провода и обшивочную планку, а также должным образом закрепить подмости.

Способ покраски

Черная штукатурка:

Нанесите малярным валиком или кистью один слой *грунтовой краски для гибкой акриловой шпаклевки* (каталожный номер 738-500), разбавленной максимум на 25%, расчетная укрывистость которой составляет 1 литр на 12 кв.м. поверхности в один слой. Дождитесь высыхания (от 4 до 6 часов).

Для основы, окрашенной акриловой краской: Нанесите «Тамбурфлекс Адгежен Праймер» (каталожный номер 737-000) и дождитесь высыхания.

При промазывании нанесите «Гибкую акриловую шпаклевку «Тоскана» металлической гладилкой. После этого вновь обработайте поверхность той же гладилкой (при этом держите ее под углом к стене для удаления излишков материала). Затем круговыми движениями пластмассовой гладилки (которую необходимо периодически смачивать) обработайте поверхность до получения нужной текстуры. Для получения грубой текстуры обработайте поверхность материала с помощью влажной губки.

Очистка и хранение покрасочного инструмента

Сразу после завершения покраски необходимо очистить покрасочный инструмент водой и мылом. Налейте немного воды на остатки средства, а затем герметично закройте упаковку. Хранить в закрытом, хорошо проветриваемом помещении.

Предупреждения безопасности

Средство не предназначено для употребления внутрь, не классифицируется как опасное, и не требует специальной маркировки и предупреждений безопасности.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором проводится покраска, хорошо проветривалось. Более подробную информацию по вопросам безопасности можно получить, ознакомившись с паспортом безопасности материала (MSDS).

Общая информация

Покраска запрещена, если ожидаются осадки и/или при температуре стен ниже 10°C и относительной влажности выше 85%. Запрещено разбавлять материалами, не рекомендованными Компанией. Получение желаемого результата обусловлено правильным применением наполнителя и соблюдением инструкции по его применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для применения средства. Приведенная информация основана на многолетней практике работы. Компания сохраняет за собой право корректировать и/или изменять эту информацию по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления.

* Реальное значение укрывистости зависит от ряда факторов, среди которых: характер поверхности, способ покраски, оттенок краски, профессионализм исполнителя и погодные условия. Реальное значение укрывистости составляет приблизительно 75% от расчетного.

** При температуре 25°C и относительной влажности 65%.

Израильский стандарт №1731, экологический сертификат соответствия, 7 лет гарантии
 Производство компании «Тамбур». Сертификат Института стандартов Израиля.
 Соответствует ISO 9001.