

## אקרילי 1945



תו ירוק בצבע שלנו  
Low VOC

צבע אקרילי חיצוני על בסיס מים



### תכונות:

קל ונוח לעבודה, מתייבש מהר, עמיד בתנאי האקלים הישראלי, עומד בת"י 1945. אינו מכיל עופרת וכרומטים.

### שימושים:

מיועד לצביעת חוץ של קירות טיח, בטון ולבנים.

### נתונים טכניים:

קוד מוצר: 700-401 לבן / 700-402 בסיס פסטל

גוון: לבן + גוני פסטל

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב\*: 5-6 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות)

דילול: בזמן הצביעה: מים לניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש: ייבוש למגע\*: שעה ייבוש קשה: 3 שעות המתנה בין שכבות: 3 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח: כמות למשטח

27

18 ליטר

### הכנת השטח ומערכת הצבע:

משטחי בטון וטיח צמנט חדשים:

ניתן לצבוע רק לאחר אשפחה של הבטון (חודש ומעלה לאחר היישום). נקו מאבק וצבעו 2-3 שכבות צבע אקרילי 1945. אם התשתית רופפת ולא יציבה יש לצבוע שכבה של "רב גמיש יסוד קושר לבן" מדולל ב-30% טרפנטין. לאחר 24 שעות ייבוש ניתן לצבוע 2 שכבות של "צבע אקרילי 1945".

משטחים חיצוניים צבועים:

הסירו כל צבע ישן, רופף ומתקלף ונקו את השטח. השתמשו במרק אקרילי חיצוני להחלקה ולמילוי חורים. לאחר הייבוש שפשפו בנייר לטש עד לקבלת משטח חלק. במידה וקיימים סדקים מבניים יש לסתום אותם במילוי גמיש. לאחר שיוף פני הסדק יש לצבוע 2-3 שכבות "צבע אקרילי 1945".

**אופן הצביעה:**

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.  
צביעה במברשת / רולר / איירלס: דללו את הצבע לשכבה הראשונה ב- 15%-20% מים וערבבו היטב.  
דללו את הצבע לשכבות הנוספות ב 10%-15% מים. צבעו 2-3 שכבות בהתאם לסוג המשטח.

**ניקוי כלים ואחסון:**

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

**אזהרות והוראות בטיחות:**

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

**הערות כלליות:**

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל-  $10^{\circ} \text{C}$  והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.  
\* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.  
\*\* ב-  $25^{\circ} \text{C}$  ו- 65% לחות יחסית.  
ת"י 1945 + טבלת קרצוף, תו ירוק, 7 שנות אחריות.  
מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.