

АКРИЛИК 45

Акриловая водоэмульсионная краска для внешнего использования

Характеристики

Легкая и доступная в эксплуатации. Быстро высыхает. Отлично подходит для условий средиземноморского климата. Соответствует израильскому стандарту №1945. Не содержит свинца и хроматов.

Области применения

Краска предназначена для наружных отштукатуренных, бетонных и кирпичных стен.

Техническая информация

Код краски: Белый – 700-401, пастельной – 700-402

Цвет: Белый и пастельные

Блеск: Матовая

Расчетная укрывистость*: 1 литр краски на 5-6 кв.м. поверхности (при нанесении в два слоя)

Разбавление: Во время покраски – водой **Для очистки** – водой с мылом

Время высыхания до отлипания** - 1 час

Время окончательного высыхания (отверждения) - 3 часа

Время до нанесения следующего слоя – 3 часа

Срок годности: 24 месяца

Количество упаковок изделия на поддоне:	Размер упаковки:	Кол-во на поддоне:
	18 литров	27

Подготовка поверхности и краски

Для новых бетонных поверхностей и цементной штукатурки

Покраска возможна только после выдержки бетона, составляющей месяц и более с момента застывания. Необходимо очистить обрабатываемую поверхность от пыли и нанести АКРИЛИК 45 в 2-3 слоя. В случае шатающегося и непрочного основания необходимо предварительно нанести слой «Тамбурфлекс адгежен праймер», разбавленного на 30% скипидаром. По прошествии 24 часов нанесите два слоя АКРИЛИК 45.

Наружные окрашенные поверхности

Удалите с обрабатываемой поверхности старую отслаивающуюся краску. Используйте акриловый герметик для внешних работ для заделки отверстий и сглаживания поверхности. При наличии

трещин, обусловленных конструкцией здания, их необходимо заполнить гибким герметиком. После затирки поверхности обработанной трещины нанесите 2-3 слоя АКРИЛИК 45.

Способ покраски

Перед употреблением и в процессе покраски - тщательно взбалтывайте.

При покраске кистью \ малярным валиком \ безвоздушным распылителем – разбавьте краску для первого слоя на 15%-20% водой и тщательно размешайте. Краску для дополнительных слоев разбавляйте водой на 10%-15%. В зависимости от типа обрабатываемой поверхности рекомендуется наносить 2-3 слоя краски.

Очистка и хранение покрасочного инструмента

Сразу после завершения покраски необходимо очистить покрасочный инструмент водой с мылом. Налейте немного воды на остатки краски, а затем герметично закройте упаковку. Хранить в закрытом, хорошо проветриваемом помещении.

Предупреждения безопасности

Краска не предназначена для употребления внутрь, не классифицируется как опасная, и не требует специальной маркировки и предупреждений безопасности. Храните краску в местах, недоступных для детей. Более подробную информацию по вопросам безопасности можно получить, ознакомившись с паспортом безопасности материала (MSDS).

Общая информация

Покраска запрещена, если в течение ближайших 72-х часов ожидаются осадки и/или при температуре стен ниже 10°C и относительной влажности выше 85%.
 Запрещено разбавлять краску материалами, не рекомендованными Компанией. Получение желаемого результата обусловлено правильным применением краски и соблюдением инструкции по его применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что лак пригоден для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для применения средства.
 Приведенная информация основана на многолетней практике работы. Компания сохраняет за собой право корректировать и/или изменять эту информацию по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления.

* Реальное значение укрывистости зависит от ряда факторов, среди которых: характер поверхности, способ покраски, оттенок краски, профессионализм исполнителя и погодные условия. Реальное значение укрывистости составляет приблизительно 75% от расчетного.

** При температуре 25°C и относительной влажности 65%.

Израильский стандарт №1945, экологический сертификат соответствия, гарантия на 7 лет.

Производство компании «Тамбур». Сертификат Института стандартов Израиля. Соответствует ISO 9001.