

# Графито

**Блестящее и удивительное по красоте водорастворимое металлизированное покрытие для наружных и внутренних стен.**

## Характеристики

Блестящее водорастворимое металлизированное покрытие. Обеспечивает уникальный внешний вид и текстуру, сохраняет цветовую гамму и внешний вид стен на протяжении длительного времени, содержит стойкие пигменты. Средство экологически безвредно и удобно в пользовании.

## Области применения

Используется для покрытия наружных и внутренних стен. Подходит для черной и цементной штукатурки, а также для декоративного покрытия стен. Средство может применяться как в новых, так и в старых постройках. Может наноситься набрызгом (для получения гладкой текстуры) или мастерком после добавления стеклянного порошка.

## Техническая информация

**Код изделия:** Основа для декоративного покрытия стен – 738-500, верхнее покрытие – 739-700, стеклянный порошок – 739-320

**Цвет:** Покрытие на серебряной основе может варьироваться с получением шести дополнительных цветов.

**Блеск:** Неяркий

**Текстура:** Гладкая или средней степени шероховатости, в зависимости от применения и/или добавления стеклянного порошка.

### Расчетная укрывистость\*:

Основа для декоративного покрытия: 1 литр на 12 кв.м. поверхности в один слой

Гладкий Графито, набрызгом: 2-2,5 кг на 1 кв.м. поверхности

Графито средней степени шероховатости, с добавкой стеклянного порошка: 1,5-2 кг на 1 кв.м. поверхности

**Разбавление:** Во время покраски – водой **Для очистки** – мылом и водой

**Время высыхания до отлипания\*\*** - 6-8 часов (для дальнейшего использования – 20 минут)

**Время окончательного высыхания (отверждения)** - 30 дней

**Срок годности:** 24 месяца

<b>Количество упаковок изделия на поддоне:</b>	<b>Размер упаковки:</b>	<b>Кол-во на поддоне:</b>
	20 кг	27 единиц

## Подготовка поверхности и краски

Перед нанесением покрытия удалите отслаивающуюся и шелушащуюся краску. Тщательно промойте струей пресной воды под давлением 120 атмосфер. При необходимости заполнить все неровности бетоном и штукатуркой (в случае свежего бетона необходима месячная выдержка). Перед нанесением декоративного покрытия необходимо удалить со стены все звенья строительных лесов, провода и обшивочную планку, а также должным образом закрепить подмости.

## Способ покраски

**Черная штукатурка:** пользуясь валиком или щеткой, нанести слой грунтовки, применяемой для пластичной акриловой шпаклевки (код 738-500), при этом цвет грунтовой краски, разведенной на 25%, должен соответствовать цвету Граффито. Расчетная укрывистость покрытия составляет 1 литр на 12 кв.м. поверхности (при нанесении в один слой). Дождитесь высыхания (порядка 4-6 часов).

**Основа, окрашенная акриловой краской** – нанесите «Тамбурфлекс адгежен праймер» (код 737-000) и дождитесь высыхания.

**Нанесение покрытия набрызгом:** Граффито без добавления стеклянного порошка может быть нанесен исключительно 4-миллиметровым распылителем. Нет необходимости в разбавлении средства.

**При промазывании** необходимо вручную смешать банку Граффито с приблизительно тремя килограммами (2 упаковки по 1,5 кг) стеклянного порошка для Граффито. Нанесите покрытие металлическим мастерком в один слой. После этого еще раз обработайте поверхность тем же мастерком (при этом держите его под углом к стене для удаления излишков материала). Затем круговыми движениями пластмассового мастерка (который необходимо периодически смачивать) обработайте поверхность до получения нужной текстуры. Запрещается обрабатывать поверхность влажной губкой и перемешивать средство электромешалкой, т.к. данные действия могут повредить имитации металлической поверхности.

## Очистка и хранение покрасочного инструмента

Сразу после завершения покраски необходимо очистить покрасочный инструмент водой и мылом. Налейте немного воды на остатки краски, а затем герметично закройте упаковку. Хранить в закрытом, хорошо проветриваемом помещении.

## Предупреждения безопасности

Средство не предназначено для употребления внутрь, не классифицируется как опасное, и не требует специальной маркировки и предупреждений безопасности. Хранить в местах, недоступных для детей. Более подробную информацию по вопросам безопасности можно получить, ознакомившись с паспортом безопасности материала (MSDS).

## Общая информация

Покраска запрещена, если ожидаются осадки и/или при температуре стен ниже 10°C и относительной влажности выше 85%.

Запрещено разбавлять материалами, не рекомендованными Компанией. Получение желаемого результата обусловлено правильным применением Графито и соблюдением инструкции по его применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для применения средства.

Приведенная информация основана на многолетней практике работы. Компания сохраняет за собой право корректировать и/или изменять эту информацию по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления.

\* Реальное значение укрывистости зависит от ряда факторов, среди которых: характер поверхности, способ покраски, оттенок краски, профессионализм исполнителя и погодные условия. Реальное значение укрывистости составляет приблизительно 75% от расчетного.

\*\* При температуре 25°C и относительной влажности 65%.

Экологический сертификат соответствия

Производство компании «Тамбур». Сертификат Института стандартов Израиля. Соответствует ISO 9001.