

Гибкий герметик

Гибкий акриловый герметик с варьирующей толщиной нанесения для заполнения и ремонта трещин.

Характеристики

Высокий коэффициент гибкости позволяет использовать материал для заполнения микротрещин, а также конструктивных трещин здания глубиной до 2 мм.

Области применения

Для заполнения конструктивных трещин глубиной до 2 мм в поврежденных наружных и внутренних стенах.

Техническая информация

Код изделия: 737-453

Оттенок: Кремовый

Глянец: Матовый

Расчетная укрывистость (кг/м²)*: зависит от глубины трещины

Разбавление: Во время нанесения – водой **Для очистки** – водой и мылом

Время окончательного высыхания (отверждения)** - 24 часа

Время до нанесения следующего слоя: 2-3 часа

Срок годности: 24 месяца

Количество упаковок изделия на поддоне:	Размер упаковки:	Кол-во на поддоне:
	10 литров	45
	5 литров	100

Подготовка поверхности

Вначале необходимо удалить шатающуюся штукатурку вокруг трещины, очистить ее от пыли и нанести один слой **«Тамбурфлекс адгезн праймер»** (ширина полосы - 10 см, наносить – по длине трещины). Затем необходимо нанести на поверхность трещины **«Гибкий герметик»** с шириной полосы 10 см. Установите стекловолоконную штукатурную сеть («интергласс»). Подождите 24 часа до высыхания материала, после чего нанесите второй слой **«Гибкого герметика»**. Позаботьтесь о том, чтобы сетка не выступала на поверхность. Дождитесь полного высыхания материала, после чего нанесите на отремонтированный участок **«Тамбурфлекс 10»**, из расчета 400 грамм на 1 кв.м. поверхности. По завершению ремонта трещины покрасьте стену одной из красок серии «Тамбурфлекс», предварительно выбрав требуемую текстуру.

Способ покраски

Материал готов к употреблению. В случае необходимости его можно разбавить небольшим количеством воды.

Очистка и хранение покрасочного инструмента

Сразу после завершения покраски необходимо очистить покрасочный инструмент водой и мылом. Налейте немного воды на остатки средства, а затем герметично закройте упаковку. Хранить в закрытом, хорошо проветриваемом помещении.

Предупреждения безопасности

Средство не предназначено для употребления внутрь, не классифицируется как опасное, и не требует специальной маркировки и предупреждений безопасности. Хранить в местах, недоступных для детей. Более подробную информацию по вопросам безопасности можно получить, ознакомившись с паспортом безопасности материала (MSDS).

Общая информация

Покраска запрещена, если ожидаются осадки и/или при температуре воздуха ниже 10°C и относительной влажности выше 85%.

Запрещено разбавлять материалами, не рекомендованными Компанией. Получение желаемого результата обусловлено правильным применением наполнителя и соблюдением инструкции по его применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для применения средства.

Приведенная информация основана на многолетней практике работы. Компания сохраняет за собой право корректировать и/или изменять эту информацию по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления.

* Реальное значение укрывистости зависит от ряда факторов, среди которых: характер поверхности, способ покраски, оттенок краски, профессионализм исполнителя и погодные условия. Реальное значение укрывистости составляет приблизительно 75% от расчетного.

** При температуре 25°C и относительной влажности 65%.

Производство компании «Тамбур». Сертификат Института стандартов Израиля.

Соответствует ISO 9001.