

## יסוד קושר רב-גמיש



צבע יסוד המבטיח התחברות טובה של מערכת רב-גמיש אל התשתית

### תכונות:

חדירה מעולה אל הקיר, המאפשרת עמידות לאורך זמן בחומרים אלקליים. ללא עופרת וכרומטים.

### שימושים:

לצביעת קירות חיצוניים. מתאים לשימוש כיסוד לסופרקריל מ.ד, רב כיסוי, סופרקריל, אקרילי 1945, סופרקריל MORE, מערכת רב גמיש, שליכט אקרילי גמיש.

### נתונים טכניים:

קוד מוצר:	737-000
גוון:	לבן.
ברק:	מט
כושר כיסוי מחושב (ק"ג/מ"ר) :	6-8 מ"ר / ליטר (בהתאם לספיגת התשתית)
דילול:	בזמן הצביעה: טרפנטין מינרלי לניקוי: טרפנטין מינרלי.
זמני ייבוש:	ייבוש למגע:** 30 דקות ייבוש קשה: 12 שעות המתנה בין שכבות: 4 שעות
חיי מדף:	24 חודשים
כמות למשטח: גודל אריזה	כמות למשטח
5 ליטר	100
18 ליטר	27

### הכנת השטח ומערכת הצבע:

לפני היישום הסירו כל שכבה רופפת ומתקלפת. שטפו היטב בסילון מים מתוקים בלחץ של 120 אטמוספרות. בצעו תיקוני בטון וטיח לפי הצורך (בבטון חדש יש להמתין לאשפרה של כחודש ימים). יישמו את רב-גמיש יסוד קושר בהתזה או בגלילה. לאחר 4 שעות ייבוש ניתן ליישם את הצבע העליון או את מערכת הרב גמיש במרקם הרצוי בתלות בסוג הסדק ובגמר הרצוי.

### אופן הצביעה:

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש עד לקבלת אחידות. צביעה ברולר/בהתזה (איירלס) : דללו עד 30% טרפנטין מינרלי טמבור.

**ניקוי כלים ואחסון:**

נקו את כלי העבודה בטרפנטין מינרלי טמבור מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של טרפנטין מינרלי טמבור על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

**אזהרות והוראות בטיחות:**

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

**הערות כלליות:**

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או הטמפרטורה מתחת ל-10° c והלחות היחסית היא מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

\* כושר הכיסוי המעשי תלוי במס' גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות הפועל ותנאי מזג האויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ 75% מכושר הכיסוי המחושב.

\*\* ב 25° C ו 65% לחות יחסית.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001