

Тамбурфлекс 90 (грубая фракция)

Качественная акриловая краска, предназначенная для покраски наружных стен, ремонта существующих и предотвращения будущих трещин

Характеристики

Серия акриловых красок «Тамбурфлекс» характеризуется высокими параметрами гибкости, что позволяет осуществить обработку микротрещин и конструктивных трещин глубиной до 2 мм. Краски данной серии обладают высоким коэффициентом эластичности (способностью увеличиваться в длину в пять раз и возвращаться к исходным размерам), высокую устойчивость к истиранию и атмосферостойчивостью; предоставляют великолепную защиту зданиям от проникновения влаги и кислотных газов, разрушающих металлическую арматуру, защищают от плесени и грибка. Соответствуют израильскому стандарту №1731 (обработка трещин длиной до 2 мм).

Области применения

Подходит для покраски наружных стен, используется для ремонта существующих и предупреждения будущих трещин.

Техническая информация

Код изделия: 737-900

Оттенок: Белый, а также 1 200 цветов цветового веера

Глянец: Матовый

Расчетная укрывистость (кг/м²)*: см. таблицу ниже

Разбавление: Во время покраски – водой **Для очистки** – мылом и водой

Время высыхания: 3 часа

Время высыхания до отлипания** - 4 часа

Время окончательного высыхания (отверждения)** - 24 часа

Время высыхания до нанесения следующего слоя: 24 часа

Срок годности: 24 месяца

Количество упаковок изделия на поддоне: **Размер упаковки:** **Кол-во на поддоне:**

20 кг

36

Подготовка поверхности

Перед нанесением материала удалите отслаивающуюся и шелушащуюся краску. Тщательно промойте струей пресной воды под давлением 120 атмосфер. При необходимости заполнить все неровности бетоном и штукатуркой (в случае свежего бетона необходима месячная выдержка).

Стадии покраски	Типы трещин		
	Микротрещины и сетчатые трещины до 0,5 мм	Динамические трещины и соединения до 1 мм	Рабочие трещины до 2 мм
Основание – «Тамбурфлекс Аджежен Праймер» (код 737-000) или «праймер на водной основе» (код 783-090)	Нанесите набрызгом или валиком «Тамбурфлекс Аджежен Праймер» разбавленный максимум на 30% «Минеральным скипидаром Тамбур», из расхода 1 литра материала на 6-8 кв.м. поверхности в зависимости от коэффициента впитывания стены. Подождите 4 часа, а затем нанесите «Тамбурфлекс 90 (грубая фракция)»		
Герметик наполнитель (код 737-454)	Нет необходимости	Нет необходимости	Обработка глубоких трещин и разломов
Гибкий герметик (код 737-453)	Нет необходимости	Нет необходимости	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Нанесите гибкий герметик на поверхность трещины. Ширина полосы нанесения – 10 мм. ▪ Установите и разгладьте стекловолоконную штукатурную сеть («интерглас»)» ▪ Спустя 24 часа нанесите второй слой герметика. Позаботьтесь о том, чтобы сетка не выступала наружу.
Промежуточный слой «Тамбурфлекс 10»	Нет необходимости	Нет необходимости	400 грамм на кв.м.
Верхний слой «Тамбурфлекс 90 (грубая фракция)»	Минимум 1 300грамм на кв.м.	1 800 грамм на кв.м.	1 800 грамм на кв.м.

Способ покраски

Перед применением краску необходимо тщательно размешать до получения однородной консистенции.

Покраска набрызгом: Используйте покрасочный пистолет с подходящим диаметром распылителя. Разбавьте на 5% водой, при этом позаботьтесь об одинаковых пропорциях разбавления и одинаковом давлении воздушной струи на протяжении всего времени выполнения покрасочных работ.

Очистка и хранение покрасочного инструмента

Сразу после завершения покраски необходимо очистить покрасочный инструмент водой и мылом. Налейте немного воды на остатки средства, а затем герметично закройте упаковку. Хранить в закрытом, хорошо проветриваемом помещении.

Предупреждения безопасности

Средство не предназначено для употребления внутрь, не классифицируется как опасное, и не требует специальной маркировки и предупреждений безопасности. Хранить в местах, недоступных для детей. Более подробную информацию по вопросам безопасности можно получить, ознакомившись с паспортом безопасности материала (MSDS).

Общая информация

Покраска запрещена, если ожидаются осадки и/или при температуре стен ниже 10°C и относительной влажности выше 85%. Запрещено разбавлять материалами, не рекомендованными Компанией. Получение желаемого результата обусловлено правильным применением наполнителя и соблюдением инструкции по его применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для применения средства. Приведенная информация основана на многолетней практике работы. Компания сохраняет за собой право корректировать и/или изменять эту информацию по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления.

* Реальное значение укрывистости зависит от ряда факторов, среди которых: характер поверхности, способ покраски, оттенок краски, профессионализм исполнителя и погодные условия. Реальное значение укрывистости составляет приблизительно 75% от расчетного.

** При температуре 25°C и относительной влажности 65%.

Израильский стандарт №1731 (максимальная глубина обрабатываемых трещин – до 2 мм)
Экологический сертификат соответствия.

Производство компании «Тамбур». Сертификат Института стандартов Израиля.

Соответствует ISO 9001.

Гарантийное обязательство – в соответствии с Уставом «Тамбурфлекс 90 (грубая фракция)», с содержанием которого можно ознакомиться в офисах Компании.