

# Грунтовка для гибкой акриловой шпаклевки «Тоскана»

Грунтовка для гибкой акриловой шпаклевки (для наружных и внутренних стен)

## Характеристики

Грунтовая краска, применяющаяся в качестве связывающего материала между штукатуркой и гибкой акриловой шпаклевкой

## Области применения

Подходит в качестве грунтовки для гибкой акриловой шпаклевки. Используется в качестве покрытия на черную и цементную штукатурки, бетон, крашенные стены и шпаклевку. Применяется как для старых, так и для новых зданий.

## Техническая информация

**Код изделия:** 738-500

**Цвет:** 1200 оттенков цветового веера

**Блеск:** Матовый

**Текстура:** Гладкая

**Расчетная укрывистость (кг/кв.м.):** в качестве грунтовки: 1 литр на 12 кв.м. поверхности в один слой

**Разбавление:** Во время покраски – водой **Для очистки** – водой и мылом

**Время высыхания до отлипания** – 4-8 часов в зависимости от погодных условий

**Срок годности:** 24 месяца

<b>Количество упаковок изделия на поддоне:</b>	<b>Размер упаковки:</b>	<b>Кол-во на поддоне:</b>
	18 литров	27
	5 литров	100

## Подготовка поверхности и краски

Перед нанесением грунтовки удалите отслаивающуюся и шелушащуюся краску. Тщательно промойте поверхность струей пресной воды под давлением 120 атмосфер. При необходимости заполнить все неровности бетоном и штукатуркой (в случае свежего бетона необходима месячная выдержка). Перед нанесением грунтовки для акриловой шпаклевки необходимо удалить со стены все звенья строительных лесов, провода и обшивочную планку, а также должным образом закрепить подмости.

## Способ применения

### В качестве грунтовой краски:

Нанесите малярным валиком или кистью один слой грунтовой краски для гибкой акриловой шпаклевки (каталожный номер 738-500), разбавленной максимум на 25%. Расчетная укрывистость составляет 1 литр на 12 кв.м. поверхности в один слой. Дождитесь высыхания (от 4 до 6 часов).

**При промазывании** нанесите один слой «Гибкой акриловой шпаклевки «Тоскана» металлическим мастерком. После этого еще раз обработайте поверхность тем же мастерком (при этом держите его под углом к стене для удаления излишков материала). Затем круговыми движениями пластмассового мастерка (который необходимо периодически смачивать) обработайте поверхность до получения нужной текстуры. Для получения грубой текстуры обработайте поверхность материала с помощью влажной губки.

## Очистка и хранение покрасочного инструмента

Сразу после завершения покраски необходимо очистить покрасочный инструмент водой с мылом. Налейте немного воды на остатки краски, после чего герметично закройте упаковку. Хранить в закрытом, хорошо проветриваемом помещении.

## Предупреждения безопасности

Не для употребления внутрь. Краска не классифицируется в качестве опасного вещества и не требует особой маркировки и предупреждений безопасности. Хранить в местах, недоступных для детей. Более подробную информацию по данному изделию можно получить, ознакомившись с паспортом безопасности изделия (MSDS).

## Общая информация

Покраска запрещена, если в течение ближайших 72-х часов ожидаются осадки и/или при температуре стен ниже 10°C и относительной влажности выше 85%. Запрещено разбавлять материалами, не рекомендованными Компанией. Получение желаемого результата обусловлено правильным применением краски и соблюдением инструкции по ее применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что краска пригодна для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для ее применения.

Приведенная информация основана на многолетней практике работы. Компания сохраняет за собой право корректировать и/или изменять эту информацию по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления.

\* Реальное значение укрывистости зависит от ряда факторов, среди которых: характер поверхности, способ покраски, оттенок краски, профессионализм исполнителя и погодные условия. Реальное значение укрывистости составляет приблизительно 75% от расчетного.

\*\* При температуре 25°C и относительной влажности 65%.

Экологический сертификат соответствия, 7 лет гарантии

Производство компании «Тамбур». Сертификат Института стандартов Израиля.

Соответствует ISO 9001.