

Минеральная шпаклевка для влажных поверхностей

Минеральная шпаклевка для наружных и внутренних стен. Придает стенам оригинальный деревенский вид. Совмещает защитные и декоративные свойства.

Характеристики

Средство особенно подходит для покрытия наружных и внутренних стен новых построек, а также для реставрации старинных зданий, имеющих историческую ценность. Легкость и удобство в эксплуатации. Хорошо пропускает влагу, и, тем самым, предотвращает ее скопление внутри стен (позволяет стенам «дышать», способствует выходу влаги).

Великолепная адгезия с основанием.

Устойчиво к климатическим воздействиям, плесени и грибку.

Средство готово к употреблению. Выпускается в нескольких оттенках.

Экологически безвредно и удобно в пользовании.

Области применения

Подходит для покрытия наружных и внутренних стен новых зданий и/или реставрации старинных построек. Средство может быть использовано непосредственно на черной штукатурке без необходимости в предварительной побелке.

Техническая информация

Код изделия: 738-402 – грубая текстура 90, 738-430 - нежная текстура 30

Цвет: 19 цветов в соответствии с таблицей цветов минеральной шпаклевки

Блеск: Матовый

Текстура: Грубая текстура - «90 грубая», нежная текстура – «30 нежная»

Использование средства позволяет добиться различных декоративных эффектов

Расчетная укрывистость*: 2,5-3 кг

Разбавление: Во время покраски – водой **Для очистки** – мылом и водой

Время высыхания до отлипания** - 2 часа (для дальнейшего использования – приблизительно 10-30 минут)

Время окончательного высыхания (отверждения)** - 8-24 часов

Время до нанесения следующего слоя: 2-3 часа

Срок годности: 12 месяцев

Количество упаковок изделия на поддоне:	Размер упаковки:	Кол-во на поддоне:
	25 кг	27
	5 кг	100

Подготовка поверхности

Перед началом работы необходимо убедиться, что поверхности ровные и однородные, без «заплаток» и выступов, способны впитывать влагу, и не покрыты синтетической краской. При наличии плесени и грибка последние необходимо удалить.

Перед использованием шпаклевку необходимо хорошо размешать, затем тщательно промыть стены потоком пресной воды под давлением 120 атмосфер. Перед нанесением шпаклевки необходимо удалить со стены все звенья строительных лесов, провода и обшивочную планку, а также должным образом закрепить подмости.

Способ покраски

В случае если рабочая поверхность обработана грунтовыми красками или покрытиями на основе синтетических смол (акриловыми красками), стены необходимо предварительно обработать грунтом на акриловой основе, с содержанием кварцевого песка. Перед обработкой шпаклевкой, стену необходимо тщательно увлажнить.

Нанесение шпаклевки: Перед употреблением средство необходимо тщательно размешать. Мастерком из нержавеющей стали нанесите первый слой минеральной шпаклевки. После этого еще раз обработайте поверхность тем же мастерком (при этом держите его под углом к стене для удаления излишков материала). Затем круговыми движениями пластмассового мастерка (который необходимо периодически смачивать) или мастерком из нержавеющей стали обработайте поверхность до получения нужной текстуры. Для получения грубой текстуры наносите шпаклевку мокрой губкой.

Обработка поверхности шпаклевкой не рекомендуется под воздействием прямых солнечных лучей, при сильном ветре или морозах. Помните, обработка одной стороны здания должна производиться одной порцией материала. При возобновлении покраски рекомендуется повторно использовать шпаклевку на минеральной основе, это обеспечивает однородность основы.

Очистка и хранение покрасочного инструмента

Сразу после завершения покраски необходимо очистить покрасочный инструмент водой и мылом. Налейте немного воды на остатки шпаклевки, а затем герметично закройте упаковку. Хранить в закрытом, хорошо проветриваемом помещении.

Предупреждения безопасности

Изделие содержит гашеную известь.

Средство не предназначено для употребления внутрь, не классифицируется как опасное, и не требует специальной маркировки и предупреждений безопасности. Хранить в местах, недоступных для детей. Более подробную информацию по вопросам безопасности можно получить, ознакомившись с паспортом безопасности материала (MSDS).

Общая информация

Покраска запрещена, если ожидаются осадки и/или при температуре стен ниже 10°C и относительной влажности выше 85%.

Запрещено разбавлять материалами, не рекомендованными Компанией. Получение желаемого результата обусловлено правильным применением шпаклевки и соблюдением инструкции по ее применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для применения средства.

Приведенная информация основана на многолетней практике работы. Компания сохраняет за собой право корректировать и/или изменять эту информацию по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления.

* Реальное значение укрывистости зависит от ряда факторов, среди которых: характер поверхности, способ покраски, оттенок краски, профессионализм исполнителя и погодные условия. Реальное значение укрывистости составляет приблизительно 75% от расчетного.

** При температуре 25°C и относительной влажности 65%.

Производство компании «Тамбур». Сертификат Института стандартов Израиля. Соответствует ISO 9001.