



אופן הצביעה : טיח שחור: יישמו ברולר או במברשת שכבה של צבע יסוד לשליכט אקרילי גמיש, מק"ט 500-738, מדולל עד 25%. כושר הכיסוי הממוצע 12 מ"ר לליטר בשכבה אחת. המתינו 4-6 שעות לייבוש.

תשתית הצבועה בצבע אקרילי : יישמו יסוד קושר לרב גמיש מק"ט 737000 המתינו לייבוש. מריחת השליכט : מיישמים את השליכט כשכבה מיישרת על הקיר. ממתינים כ 10- דקות ומתחילים באמצעות המלאג' ע"י לחיצות קלות ומשיכות ליצור מראה טבעי ומינרלי. ניתן להשתמש במלאג' בכל מיני כיווני משיכה. לפני שימוש ראשון במוצר מומלץ לקבל הדרכה לקבלת האפקט המקסימלי .

ניקוי כלים ואחסון : נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שגורר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אזהרות והוראות בטיחות : הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות : אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כשטמ"פרטורת הקירות היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השנת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. * כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי הממוצע. ** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית. ת"י 1731, תו ירוק, 7 שנות אחריות. מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001



שליכט אקרילי טרנו

שליכט צבעוני לקירות פנים וחוף בעל מראה מינרלי אותנטי, לגישור על פני סדקים עד 1 מ"מ לשימוש פנימי וחיצוני.

תכונות : מרקם מיוחד במראה טבעי מינרלי שניתן באמצעות שימושים שונים במלאג' לקבל מרקם מחוספס מוחלק או פצוע. נוח לשימוש, מעניק הגנה מלאה בפני השפעת האקלים הישראלי - עמיד בפני שחיקה ותנאי מזג אויר קשים, מעניק הגנה מושלמת לבניין מפני חדירת מים וגזים חומציים התוקפים את מוטות הזיזן וכן מגן מפני עובש ופטירות. ניתן לקירות "לנשום" (מאפשר יציאת רטיבות). בעל כושר גישור והתחברות מעולה לתשתית. שומר על הגוון ומראה הקיר לאורך זמן, מכיל פיגמנטים עמידים בחוף. ייודותי לסביבה ולמשתמש. מתאים לת"י 1731 לגישור על סדקים עד 1 מ"מ

שימושים : מתאים לציפוי קירות חיצוניים ופנימיים. מתאים לציפוי טיח שחור, טיח צמנט ושליכט. מיושם הן על בתים ישנים והן על חדשים.

נתונים טכניים :

קוד מוצר : ציפוי עליון : 738-XXX | יסוד : 738-500
גוון : לבן ו-1561 גווני מניפת לגעת בצבע.

ברק : מט

גישור : בעל תקן 1731 גמישות של 1 מ"מ

טקסטורה : עדין, 50 בינוני, 90 גס.

כושר כיסוי ממוצע* :

יסוד : 12 מ"ר לליטר בשכבה אחת.

שליכט : 1.6-1.4 ק"ג למ"ר

דילול : בזמן הצביעה : מים | לניקוי : מים וסבון.

זמני ייבוש : ייבוש למגע** : 2-3 שעות לעבידות ג- 20 דקות

ייבוש קשה : 21 יום.

חיי מדף : 24 חודשים.

כמות למשטח :

גודל אריזה	כמות למשטח
24 ק"ג	36

הכנת השטח ומערכת הצבע : לפני היישום הסירו כל שכבה רופפת ומתקלפת. שטפו היטב בסילון מים מתוקנים בלחץ של 120 אטמוספרות. בצעו תיקוני בטון וטיח לפי הצורך (בבטון חדש יש להמתין לאשפורה של כחודש ימים). לפני ביצוע השליכט יש לנתק מהקיר כל חיבורי הפיגום, חוטים ופלנקות ולעגן את הפיגום באופן תקני.