

לכה סינתטית חיצונית מבריקה מס' 8



לכה שקופה להגנה ולמראה דקורטיבי על בסיס טרפנטין

תכונות:

עמידות מצויינת בפני השפעות אקלימיות ומכניות. שמירה על ברק גבוה והגנה לעץ.

שימושים:

לצביעת עבודות נגרות. ציפוי דלתות, משקופים, ארגזי רוח, עץ דקורטיבי, רהיטי מרפסת ומוצרי עץ אחרים בפנים ובחוץ.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 149-001

גוון: שקוף.

ברק: מבריק.

כושר כיסוי מחושב*: 10 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת)

דילול: בזמן הצביעה: טרפנטין מינרלי טמבור לניקוי: טרפנטין מינרלי טמבור ולאחר מכן מים וסבון

זמני ייבוש: ייבוש למגע**: 4 שעות ייבוש קשה: 24 שעות המתנה בין שכבות: 24 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח:

גודל אריזה

הכנת השטח ומערכת הצבע:

עץ חדש בלתי צבוע:

נקו את המשטח מאבק, לכלוך וכתמי שומן. ודאו שהמשטח יבש. לטשו את העץ בנייר לטש 0 או 360 והסירו את אבק הליטוש. צבעו שכבה ראשונה **לכה 8** והמתינו לייבוש מלא. לטשו פעם נוספת בנייר לטש 0 או 360, סלקו את האבק וצבעו שכבה נוספת (עד לקבלת גימור מבריק). הקפידו על ייבוש מלא בין השכבות.

עץ ישן מצופה לכה:

הסירו מהעץ כל ציפוי מתקלף או שרידים שלו וכן לכלוך ואבק. ודאו שהמשטח יבש. לטשו את העץ בנייר לטש 0 או 360 והסירו את אבק הליטוש. צבעו שכבה ראשונה **לכה 8** והמתינו לייבוש מלא. לטשו פעם נוספת בנייר לטש 0 או 360, סלקו את האבק וצבעו שכבה נוספת (עד לקבלת גימור משי). הקפידו על ייבוש מלא בין השכבות.

הערות:

ביישום חוץ יש ליישם לפחות **3** שכבות צבע. בכדי להשיג עמידות חוץ טובה, יש ליישם את **לכה 8** על **ורנית לעץ** מגוונת בלבד. ככל שהגוון הנבחר כהה יותר, כך ההגנה טובה יותר.

אופן הצביעה:

הצבע מוכן לשימוש. במידת הצורך דללו ב **5%-10%** טרפנטין מינרלי **טמבור**. בחשו היטב את הצבע בחישה עד לתחתית האריזה לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. **צביעה במברשת:** צבעו לאורך סיבי העץ. **צביעה בהתזה:** להשתמש במדלל 1-32.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה בטרפנטין מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של טרפנטין על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אזהרות והוראות בטיחות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS), אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור. טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווית המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. אין לשאוף את האדים.

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב- 72 השעות הקרובות ו/או כאשר הטמפרטורה היא מתחת ל 10°C והלחות היחסית מעל 85%.

בצביעת תשתיות של עץ ומתכת, יש לוודא שהתשתית הנצבעת יבשה לחלוטין. הרחיקו מהישג ידם של ילדים.

אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.