



**עץ צבע במצב לא טוב:** הסירו את כל הצביע הקיים בעזרת נייר לטש. נקו היטב, מלוא חורים וחрисים במרק AVA והמתינו ליבוש מלא. לטשו את המרק לקבלת משטח אחד, חלק ונקי.

צבעו 2-3 שכבות פוליאור על בסיס פים.

**עץ צבע במצב טוב:** החליקו את משטחי העץ לצבעה בנייר לטש. בORITY הצורק מלוא חורים וחрисים במרק AVA והמתינו ליבוש מלא. לטשו את המרק לקבלת משטח אחד, חלק ונקי.

צבעו 2-3 שכבות פוליאור על בסיס פים. \* במידה וצובעים פוליאור על בסיס פים על רקע כהה מאו של צבע קודם, ניתן לישם יסוד סינטטי לעץ שכבה ראשונה.

#### **מתכת בלתי צבעה / או מתכת צבעה במצב לא טוב:**

הסירו חלודה, קשקי מתקת וככל חומר זר אחר בעזרת מברשת פלאה וניר לטש ולאחר מכן שטפו היטב. צבעו 2 שכבות יסוד רב שימושי מודולרים במים והמתינו ליבוש מלא. צבעו 2 שכבות פוליאור על בסיס פים. \* במרקרים בהם לא ניתן להסיר את החלודה באמצעות מפרח חלודה, לאחר מכן צבעו 2 שכבות יסוד רב שימושי מודולרים במים והמתינו ליבוש מלא. צבעו 2 שכבות פוליאור על בסיס פים.

**מתכת צבעה במצב טוב:** שיפקו קלות בנייר לטש. הסירו כל לכלוך, אבק ושותן בעזרת טרפנטין מינרלי טמבר והמתינו ליבוש מלא. צבעו 2-3 שכבות פוליאור על בסיס פים.

#### **מתכת מגולנת ופורמייקה:**

שייפו בניר לטש להסרת האפרוריות של הפח המגולון ולהספיק פני השטח. הסירו כל לכלוך, אבק ושותן בעזרת טרפנטין מינרלי טמבר ולאחר מכן שטפו היטב. צבעו 2-1 שכבות יסוד רב שימושי מודולרים במים והמתינו ליבוש מלא. צבעו 2 שכבות פוליאור על בסיס פים.

**קירות: שתיחים פנימיים מסוידים:** הסירו כל סייד חופשי, רופף מתkowski או שכבות עבות מדי. שפשפו בניר לטש עד לקבלת משטח חלק. נקו היטב מאבק. צבעו שכבה אחת של בונדרול סופר והמתינו 4 שעות ליבוש. צבעו שני שכבות פוליאור על בסיס פים כאשר שכבה ראשונה מדוללת ב- 10%-15% פים, המתינו 3 שעות ליבוש וצבעו שכבה שנייה מדוללת ב- 10%-15%.

#### **המשר בעמוד הבא <>**



## **פוליאור מט ע"ב מים**

**צבע אקרילי ייחודי מודולר במים לצביעת עץ, מתכת  
וקירות בנירור מט משי. לשימוש פנימי וחיצוני.**

**תכונות :** צבע אקרילי בעל גמר מהודר במיוחד, מצ庭ן בכושר כיסוי גבוה, קל לרוחזה ולניקוי, עמיד במים, נצבע בקלות, מתיבש במהירות. ללא ריח לוואי. ללא עופרת וכרכומים. גושאתו יוק, חוק לשימוש, ניתן להשיג במרקם גוונים. DIDOTI ללביבה ולשימוש.

**שימושים :** לצבעה פנימית וחיצונית של משטחים מעץ, מתכת וקירות: רהיטים, דלתות, חלונות, גדרות, ריהוט ועוד. מתאים לצביעת רהיטי ועיצובי לדידים.

#### **נתונים טכניים :**

**קוד מוצר :** XXX 787  
**גון :** לבן ו-1561 גווני מניפת לגעת בצבע.

**ברך :** משי  
**coresisi חשוב\*** : 10 מ"ר/ליטר בשכבה אחת


**דילול :** בדזון הצבעה : פים | ניקוי : פים וסבון.

**זמן ייבוש :** ייבוש למגע\*: שעיה | ייבוש קשה : 24 שעות | המתנה בין שכבות : 2-3 שעות.  
**חימדרף :** 24 שעות.

גודל אריזה	כמות למשטח	גודל אריזה	כמות למשטח
4.5 ליטר	100	576	0.75 ליטר

#### **הכנת השטח ומערכת הצבע :**

**עץ חדש בלתי צבעו :** לפני תחילת הצבעה וDAO כי העץ יבש. החליקו את המשטח בניר לטש וכן מאבק. צבעו 2-3 שכבות פוליאור על בסיס פים. הצבע חוק לשימוש. בנקודה הצורק ניתן להוסיף עד 5% פים. קיבלת משטח חלק במיוחד: צבעו שכבה אחת שמן איטום לעץ ולקריות מדולל 40%-50% טרפנטין מינרלי טמבר והמתינו 72 שעות ליבוש. מרחו 2 שכבות דבק שפטול 2000 (שייטו בין שכבה אחת לשניה). צבעו 1-2 שכבות יסוד סינטטי לעץ, המתינו 24 שעות בין שכבה לשכבה. לטשו את המשטח וצבעו 2-1 שכבות פוליאור על בסיס פים. הצבע חוק לשימוש. בנקודה הצורק ניתן להוסיף עד 5% פים.



**אחרות והוראות בטיחות:** לא למאכל. הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואני מיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות פיזיקות. גלוען בביטחון למשאמושים פקיעים נתן לקבל עפ"י דרישת.

**הוראות כלולות:** אין לצבע כאשר עמוד לרדת גשם / או כשל מפרטות הסביבה היא מתחת ל - 10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבות חומר זה עם חומרים שלא הומלכו על ידיהם. השגת התו' צאות הרצויות מותנית ביישום נכו'ן של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשמש לוודא לפני השימוש המוצר כי הוא אכן מופיע לפרטת השימוש בו וכי המשמש האמור להציגו ותשתיותו הוכנו כראוי ומתאים לשימוש המוצר. הנתוניות המובאים כאן מבוססים על ניסיון יידע שהצטברו במהלך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנת / או לשנותם ללא הודעה תוקדמת. למידע נסף אנחנו אל טלבען קי. יעוץ חינם של טמבר: 1-800-321-321 \* כשר הכספי המשעי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצבעה, גוון הצבעה, תוכחות הצבע ותנאי מג האיר באתרה. מקובל להנני כי הוא מהווה כ- 75% מכוסר הכספי המוחש. \*\* ב - 25° C ו- 65% לחות יחסית.תו.ירוק, מינזר על ידי טמבר שהוסמך על ידי מכון התקן ים הרשמי בהתקאה ל - 9001 ISO.

**>> המשך דף קודם**  
קיימות פנימיות צבאיים בצבע פלסטי: הסירו כל צבע ישן, רופף ומתקלף. במקומות שבהם הצבע מתקלף צבעו שכבתה בונדרול סופר. לאחר 4 שעות צבעו 2 שכבות פוליאור על בסיס מים מודולן ב- 15%-10% המתינו שלוש שעות בין שכבה לשכבת. אם הצבע הישן תקין ואינו ניתן להסרה, צבעו ישירות עליו 2 שכבות פוליאור מודולן במים באופן שתואר לעיל.

**קיימות פנימיות חדשים (טיח שליכט):** החליקו קלות את פני השטח בניר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים בקיליטמו X. צבעו 2-1 שכבות טמברופיל מודולן 10%-15% מים והמתינו 4 שעות ליבוש. צבעו שתי שכבות פוליאור מודולן במים כאשר שכבה ראשונה מודולנת ב- 15%-10% מים, המתינו 3 שעות ליבוש וצבעו שכבה שנייה מודולנת ב- 10%-15%.

**משתוח בטון וטיח צמנט:** ניתן לצבע רק לאחר אשפהה (חדש ומעלה לאחר היישום).

**לקבלת משטח חלק במיוחד בקיימות פנימיות ("שליף לק"):**

א. לפני הצבעה בפוליאור מודולן במים החליקו את הקיר בדק שפקטל 2000 או בסטארובנד. הקפידו לבנות שכבה אחידה וולקה של השפקטל. לאחר ייבוש מוחלט (יתכן שיש צורך בהמתנה של 24 שעות תליי בעובי). יש לישם בונדרול סופר וללאר 4 שעות ייבוש לשתי שכבות פוליאור מודולן במים מודולנות ב- 10%-15%. המתינו שלוש שעות בין שכבה לשכבת.

ב. בישום פוליאור מודולן במים מומלץ להשתמש ברולר קצוץ שיער המיעוד לצבעים מבריקים - למחצה או בפ"ד.

**עזרה כללית:** ניתן לישם פוליאור על בסיס מים על תשתית הצבעה בצבע על בסיס טרפלנטין. שימוש לב: בגוונים אדומים, צהובים וכתומים מסיס A ו- S, יש לישם שכבה אחת של פוליאור משי על בסיס מים בגוונים מוכנים אדום או צהוב ( בהתאם לגוון הנצבע). ישום שכבה אחת של פוליאור בגוון מוכן צבע יסוד מבטיחה השגת כסוי מקסימלי וגוון מודיק של הצבע העליון. לאחר פ乾 ישמו פוליאור משי על בסיס מים על פי ההנחיות.

**אופן הצבעה:** הצבע מוקן לשימוש ביחסם במברשת. ליישום ברולר יש לדלול את הצבע ב- 10%-15% מים יישום בהתחזה ב- 20%-30% יש לבחוש היבט לפני השימוש ומדוי פעם במלחר הצבעה.

**ניקוי כלים ואחסון:** נקי את כל הعبادה ואת סביבת העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגורו את האראה היבט כך שלא יחדר אויר. אחסנו במקום מוקורה ומואור בטמפרטורה שלא מתחת ל- 5° מעלות צלסיוס ואייננה בשימוש ישירה.