

ורנית לעץ



לכה שקופה מגוונת להגנה ולמראה דקורטיבי על בסיס טרפנטין

תכונות:

מותאמת במיוחד לתנאי האקלים בארץ. בעלת עמידות חוץ גבוהה ועמידות בפני לחות. מכילה חומר פעיל נגד היווצרות עובש וקלה ליישום. הלכה בעלת שקיפות מיוחדת השומרות על המראה של העץ ומוסיפות לו ברק וגוון מרהיב.

שימושים:

לכה להגנה על העץ ושיפור מראהו. מומלצת לצביעת משטחי עץ בבית ומחוץ לבית, כגון: פרגולות, רהיטי גן, ארגזי רוח, גדרות עץ, דלתות, משקופים ועוד. הלכה מתאימה לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: - 485 גוונים מוכנים, 100-485 שקוף מבריק, 200-485 שקוף מט.

גוון: 8 גוונים צבעונים מוכנים ושקוף בשתי רמות ברק.

ברק: משי, שקוף מבריק (ורנית 100), שקוף מט (ורנית 200).

כושר כיסוי מחושב*: 15 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת)

דילול: בזמן הצביעה: טרפנטין מינרלי טמבור **לניקוי:** טרפנטין מינרלי טמבור ולאחר מכן מים וסבון

זמני ייבוש: ייבוש למגע**: 4 שעות ייבוש קשה: 24 שעות המתנה בין שכבות: 24 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח:

כמות למשטח: גודל אריזה

1440

0.25 ליטר

576

0.75 ליטר

160

2.5 ליטר

100

4.5 ליטר

27

18 ליטר

הכנת השטח ומערכת הצבע:**עץ חדש בלתי צבוע:**

נקו את המשטח מאבק, לכלוך וכתמי שומן. ודאו שהמשטח יבש. לטשו את העץ בנייר לטש 0 או 360 והסירו את אבק הליטוש. צבעו שכבה ראשונה **ורנית לעץ** (עד לקבלת גימור משי). המתינו לייבוש מלא. לטשו פעם נוספת בנייר לטש 0 או 360, סלקו את האבק וצבעו שכבה נוספת. הקפידו על ייבוש מלא בין השכבות.

עץ ישן מצופה לכה:

הסירו מהעץ כל ציפוי מתקלף או שרידים שלו וכן לכלוך ואבק. ודאו שהמשטח יבש. לטשו את העץ בנייר לטש 0 או 360 והסירו את אבק הליטוש. צבעו שכבה ראשונה **ורנית לעץ** (עד לקבלת גימור משי). המתינו לייבוש מלא. לטשו פעם נוספת בנייר לטש 0 או 360, סלקו את האבק וצבעו שכבה נוספת. הקפידו על ייבוש מלא בין השכבות.

הערות:

ביישום חוץ יש ליישם לפחות 3 שכבות צבע.

בכדי להשיג עמידות חוץ טובה, יש ליישם את הלכות השקופות (**ורנית לעץ 100**, **ורנית לעץ 200**) על **ורנית לעץ** מגוונת בלבד. ככל שהגוון הנבחר כהה יותר, כך ההגנה טובה יותר. לשינוי הגימור והברק הסופי ולהגנה נוספת ניתן להשתמש בלכות שקופות: **ורנית לעץ 100** לגימור מבריק, **ורנית לעץ 200** לגימור מט

אופן הצביעה:

הצבע מוכן לשימוש. במידת הצורך דללו **ורנית לעץ 100** או **ורנית לעץ 200** ב 10%-5% **טרפנטין מינרלי טמבור**. בחשו היטב את הצבע בחישה עד לתחתית האריזה לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

צביעה במברשת: צבעו לאורך סיבי העץ.

צביעה בספוג: יש ליישם יותר שכבות על מנת להעניק לעץ את ההגנה הדרושה. צבעו מספר שכבות עד לקבלת ברק משי.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה בטרפנטין מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של טרפנטין על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אזהרות והוראות בטיחות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS), אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור. טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווית המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. אין לשאוף את האדים.

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב- 72 השעות הקרובות ו/או כאשר הטמפרטורה היא מתחת ל 10°C והלחות היחסית מעל 85%. בצביעת תשתיות של עץ ומתכת, יש לוודא שהתשתית הנצבעת יבשה לחלוטין. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. צבעים סינטטיים נוטים עם הזמן לשנות את הגוון. * כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב. ** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית. מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.