



סופרקריל משי

צבע אקרילי איכותי במרקם קטיפתי בעל ברק משי לצביעת קירות. לשימוש פנימי וחיצוני.

תכונות: גמר מהודר, קל לרchiצה ולניקוי, ייבוש מהיר, ללא עופרת וכרום טי, בעל מראה קטיפתי וגימור בברק משי. בעל ת"י 1945 ותו ירוק.

שימושים: לצביעה פנימית וחיצונית של קירות, טיח, בטון, לבנים ועץ.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 713-XXX

גוון: לבן, וגוונים ממוינת לגעת בצבע.

ברק: משי.

כושר כיסוי מחושב*: 10-11 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות).

דילול: בזמן הצביעה: מים | לניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש:

ייבוש למגע** : 30 דקות | ייבוש קשה : 24 שעות | המתנה בין שכבות: 2-3 שעות | ייבוש לניקוי ורחיצת הקיר : 7 ימים

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח:

גודל אריזה	כמות למשטח	גודל אריזה	כמות למשטח
18 ליטר	36	5 ליטר	80
15 ליטר	36	1 ליטר	576

הכנת השטח ומערכת הצבע: וודאו כי שטח הצביעה נקי מאבק וכל חומר זר. בחשו היטב לפני השימוש.

שטחים פנימיים מסוידים: הסירו כל סיד חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי. שפשפו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו היטב מאבק. צבעו שכבה אחת של בונדרול סופר והמתינו 4 שעות לייבוש. צבעו שתי שכבות סופרקריל משי.

קירות פנימיים צבועים בצבע פלסטי או אקרילי: הסירו כל צבע ישן, רופף ומתקלף. במקומות שבהם הצבע מתקלף צבעו שכבת בונדרול סופר. החליקו את המשטח במג'יק בונד סופר (בשימוש פנימי בלבד) וצבעו מעליו שכבת בונדרול סופר והמתינו לייבוש. צבעו 2-3 שכבות סופרקריל משי. אם הצבע הישן תקין ואינו ניתן להסרה, צבעו ישירות עליו 2-3 שכבות סופרקריל משי.

קירות גבס חדשים: צבעו 2-3 שכבות סופרקריל משי. במידה ובוצעו תיקון נים בשפכטל יש ליישם מעל התיקונים בונדרול סופר קודם לביצוע הצביעה. **קירות פנימיים חדשים שאינם צבועים:** ניתן לצבוע רק לאחר אשפחה (חודש ומעלה לאחר היישום). נקו מאבק וצבעו שכבה ראשונה של יסוד קושר לרב גמיש מדולל בטרפנטין מינרלי טמבור. לאחר 24 שעות לפחות, צבעו 2-3 שכבות סופרקריל משי. במידה וקיימים סדקים בתשתית יש לטפל בהם תחילה בהתאם למפרט אותו ניתן לקבל בטלצבע.

תשתית אקרילית קיימת חיצונית: מומלץ ליישם רק לאחר קבלת ייעוץ מאיש טכני. יש לבצע שטיפה בלחץ של 120 אטמוספרות, וכן להסיר כל צבע רופף, יש לבצע סתימת סדקים בהתאם למפרט הטיפול בסדקים אותו ניתן לקבל בטלצבע, וליישם יסוד קושר לרב גמיש מדולל בטרפנטין מינרלי

טמבור, ולאחר 24 שעות לצבוע 2-3 שכבות סופרקריל משי. **הערות לקבלת משטח חלק במיוחד בקירות פנימיים ("שלייף"):**

בכל אחד מהמקרים שלעיל יש להשתמש בדבק שפכטל 2000 במג'יק בונד סופר להחלקת הקיר לפני הצביעה במשי משי. לאחר החלקת הקיר וניקויו צבעו שכבת בונדרול סופר, ולאחר מכן צבעו שתי שכבות סופרקריל משי נוספות, כאשר שכבה ראשונה מדוללת ב-20%-15 מים, המתינו 3 שעות לייבוש וצבעו שכבה שניה מדוללת ב-10%-15 מים. מומלץ להשתמש ברולר קצוץ שיער המיועד לצבעים מבריקים-למחצה.

נגרות בנין ודלתות עץ: צבעו שכבה אחת שמן איטום לעץ מדולל ב-40%-50 טרפנטין מינרלי. מרחו 2 שכבות דבק שפכטל 2000 (לשימוש פנימי) או מרק P.V.A (לשימוש חיצוני). המתינו לייבוש ולטשו לקבלת משטח חלק. צבעו 2-1 שכבות יסוד סינתטי לעץ. המתינו 24 שעות בין שכבה לשכבה. לטשו את השטח ונקו מאבק. צבעו 2 שכבות סופרקריל משי.

עץ בלתי צבוע: הכינו את משטחי העץ באמצעות החלקה בנייר לטש. מלאו חורים וחריצים במרק P.V.A. המתינו לייבוש ולטשו לקבלת משטח חלק. צבעו 2-1 שכבות יסוד סינתטי לעץ. המתינו 24 שעות בין שכבה לשכבה. לטשו את השטח ונקו מאבק. צבעו 2 שכבות סופרקריל משי.

עץ צבוע במצב לא טוב: הסירו את כל הצבע בעזרת נייר לטש או מסיר צבע. נקו היטב וצבעו כאמור בסעיף לעיל: "עץ בלתי צבוע". **שימו לב:** בגוונים מבסיס A - I, D, יש ליישם שכבה אחת של יסוד לקירות פנים אדום או צהוב (בהתאם לגוון הנצבע) המותאם במיוחד לשימוש כצבע יסוד לצבעים אקריליים עליונים. יישום שכבה אחת של צבע יסוד לקירות פנים מבטיחה השגת כיסוי מקסימלי וגוון מדויק של הצבע העליון. לאחר מכן יישמו סופרקריל משי על פי ההנחיות.

אופן הצביעה: בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

צביעה במברשת / רולר / איירלס: דללו את הצבע לשכבה הראשונה ב-20%-15 מים וערבבו היטב. דללו את הצבע לשכבות הנוספות ב-15%-10 מים. צבעו 2-3 שכבות בהתאם לסוג המשטח. בצביעה באיירלס (התזה) יש לדלל עד כ-30% מים.

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנוטר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אזהרות והוראות בטיחות: הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות: אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל-10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. * כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע

WWW.TAMBOUR.CO.IL

טלצבע קו הייעוץ: 1700-533-533