

Суперкриль шелковистый

Качественная акриловая краска с бархатной текстурой и шелковистым глянцем.
Применяется для покраски стен.

Характеристики

Великолепный внешний вид, легко моющаяся и быстросохнущая краска, не содержит свинцов и хроматов, уникальная «бархатная» отделка.

Области применения

Для внутренней и внешней покраски стен, штукатурки, бетонных поверхностей, кирпичных стен и дерева.

Техническая информация

Код изделия: 713-XXX

Оттенок: Белый, а также 1 200 оттенков цветового веера «Спектрум»

Глянец: Шелковистый

Расчетная укрывистость*: 1 литр на 9-10 кв.м. поверхности (в два слоя)

Разбавление: Во время покраски – водой, **для очистки** – водой и мылом

Время высыхания до отлипания** - 30 минут

Время окончательного высыхания (отверждения) - 24 часа

Время высыхания до нанесения следующего слоя: 2-3 часа

Время высыхания до очистки и мойки стен: 7 дней

Срок годности: 24 месяца

Количество упаковок изделия на поддоне:	Размер упаковки:	Кол-во на поддоне:
	18 литров	36
	15 литров	36
	5 литров	80
	1 литр	576

Подготовка поверхности

Убедитесь, что обрабатываемая поверхность очищена от пыли и других загрязнителей. Тщательно перемешайте краску перед употреблением.

Внутренние побеленные поверхности

Перед нанесением краски удалите отслаивающиеся, шелушащиеся, а также слишком толстые слои извести. Тщательно отшлифуйте поверхность наждачной бумагой до получения гладкой поверхности. Сметите образовавшуюся пыль. Покройте поверхность одним слоем **«Бондроль Супер»** и дождитесь высыхания (4 часа). Нанесите два слоя **«Суперкриль шелковистый»**, при этом первый слой краски необходимо растворить на 20%-30% водой, подождать 3 часа до его полного высыхания, а затем нанести второй слой, разбавленный водой на 15%-25%.

Внутренние стены, окрашенные поливинилацетатной краской

Перед покраской удалите старую, отслаивающуюся и шелушащуюся краску. На участках с удаленной отслаивающейся краской нанесите **«Бондроль Супер»**. Затем нанесите два слоя **«Суперкриль шелковистый»**. При этом первый слой краски необходимо растворить на 20%-30% водой, подождать 3 часа до его полного высыхания, затем нанести второй слой, разбавленный водой на 15%-25%. В случае если старая краска находится в хорошем состоянии и не может быть удалена, нанесите непосредственно на нее два слоя **«Суперкриль шелковистый»** вышеуказанным способом.

Новые внутренние стены (шпаклеванные)

Слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой. Удалите образовавшуюся пыль и заполните отверстия средством **«Классимо Х»**. Для получения гладкой поверхности нанесите 1-2 слоя **«Тамбурфиля»**, разбавленного на 5%-10% водой, и дождитесь высыхания материала (4 часа). Нанесите два слоя **«Суперкриль шелковистый»**. При этом первый слой краски необходимо растворить на 20%-30% водой, подождать 3 часа до его полного высыхания, а затем нанести второй слой, разбавленный водой на 15%-25%.

Рекомендации для получения сверх гладкой поверхности внутренних стен:

- a) В каждом из вышеописанных случаев для получения гладкой поверхности мы рекомендуем воспользоваться **«Девек Шпахтелем 2000»**. После очищения стены покрасьте ее **«Суперкрилем шелковистым»**, разбавленным на 40% водой, а затем нанесите еще два слоя этой краски. При этом первый слой необходимо растворить на 20%-30% водой, дождаться в течение трех часов полного высыхания краски, а затем нанести второй слой, разбавленный водой на 15%-25%.
- b) Рекомендуется использование коротковорсовых валиков, специально предназначенных для нанесения полуглянцевых красок.

Межкомнатные деревянные двери и строительные деревянные конструкции

Покрасьте поверхность одним слоем **«Герметизирующего лака для дерева»**, разбавленного на 40%-50% **«Минеральным скипидаром»**. Нанесите два слоя **«Девек шпахтель 2000»** (для внутренней отделки) или **«Поливинилацетатного герметика»** (для наружной отделки). Дождитесь высыхания и отшлифуйте до получения гладкой поверхности. Покрасьте 1-2 слоями **«Синтетической грунтовки для дерева»**. Время высыхания перед нанесением второго слоя – 24 часа. Вновь отшлифуйте поверхность и очистите ее от пыли. Затем нанесите два слоя **«Суперкриль шелковистый»**.

Некрашеное дерево

Подготовьте дерево, отшлифовав его наждачной бумагой до получения гладкой поверхности. Заполните расщелины и отверстия **«Поливинилацетатным герметиком»**. Дождитесь

высыхания материала и придайте поверхности гладкость, отшлифовав ее наждачной бумагой. Покрасьте одним или двумя слоями «Синтетической грунтовки для дерева». Время высыхания между слоями – 24 часа. Вновь отшлифуйте поверхность и очистите ее от пыли. Нанесите два слоя «Суперкриль шелковистый».

Окрашенная деревянная поверхность в плохом состоянии

Полностью удалите старую краску наждачной бумагой или «Средством для удаления краски» («смывкой» краски). После этого необходимо тщательно очистить поверхность и покрасить в соответствии с указаниями рубрики «Некрашеное дерево» выше.

Обратите внимание, для красок с основой А и D необходимо предварительно нанести один слой «Грунтовки для внутренних стен» красного или желтого цвета (в зависимости от оттенка наносимой краски). Данная краска специально предназначена для грунтования перед нанесением верхних акриловых красок. Нанесение одного слоя «Грунтовки для внутренних стен» гарантирует максимальное значение укрывистости и точное соответствие заявленному оттенку верхней краски. После этого нанести согласно инструкции «Суперкриль шелковистый».

Способ покраски

Перед началом покраски и периодически в ходе ее выполнения тщательно перемешивайте краску.

Очистка и хранение покрасочного инструмента

Сразу по завершению покраски необходимо очистить покрасочный инструмент водой и мылом. Налейте немного воды на остатки средства, а затем герметично закройте упаковку. Хранить в закрытом, хорошо проветриваемом помещении.

Предупреждения безопасности

Средство не предназначено для употребления внутрь, не классифицируется как опасное, и не требует специальной маркировки и предупреждений безопасности. Хранить в местах, недоступных для детей. Позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором проводится покраска, хорошо проветривалось. Более подробную информацию по вопросам безопасности можно получить, ознакомившись с паспортом безопасности материала (MSDS).

Общая информация

Покраска запрещена, если ожидаются осадки и/или при температуре стен ниже 10°C и относительной влажности выше 85%. Запрещено разбавлять материалами, не рекомендованными Компанией. Получение желаемого результата обусловлено правильным применением краски и соблюдением инструкции по ее применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для его применения.

Приведенная информация основана на многолетней практике работы. Компания сохраняет за собой право корректировать и/или изменять эту информацию по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления.

* Реальное значение укрывистости зависит от ряда факторов, среди которых: характер поверхности, способ покраски, оттенок краски, профессионализм исполнителя и погодные условия. Реальное значение укрывистости составляет приблизительно 75% от расчетного.

** При температуре 25°C и относительной влажности 65%.

Производство компании «Тамбур». Сертификат Института стандартов Израиля.
Соответствует ISO 9001.