



## סופרקריל 2000 מהודר

**צבע אקרילי יוקרתי על בסיס מים באיכות גבוהה ביותר. מעניק גימור מהודר וכיסוי מעולה.**

**תכונות:** כוח כיסוי מעולה, גמר מהודר, מאפשר מעבר אדי מים (נושם), ללא עופרת וכרומוטים. בעל ת"י 1945 ותו ירוק.

**שימושים:** לצביעה פנימית וחיצונית של קירות טיח, גבס, בטון ולבנים.

**נתונים טכניים:**

**קוד מוצר:** 723-101 לבן | 723-102 בסיס P | 723-103 בסיס T | 723-104 בסיס D.

**גוון:** לבן, וגוונים מניפת לגעת בצבע.

**ברק:** מט

**קושר כיסוי מחושב\*:** 11-12 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות) ללבן |

10-9 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות) למגוון.

**דילול:** בזמן הצביעה: מים | לניקוי: מים וסבון.

**זמני ייבוש:**

ייבוש למגע\*\* : שעה | ייבוש קשה : 3 שעות | המתנה בין שכבות: 2-3

שעות | ייבוש לניקוי ורחיצת הקיר : 7 ימים

**חיי מדף:** 24 חודשים

**כמות למשטח:**

| גודל אריזה | כמות למשטח | גודל אריזה | כמות למשטח |
|------------|------------|------------|------------|
| 18 ליטר    | 36         | 5 ליטר     | 80         |
| 15 ליטר    | 27         | 3 ליטר     | 210        |
| 10 ליטר    | 44         | 1 ליטר     | 576        |

### הכנת השטח ומערכת הצבע:

**שטחים פנימיים מסוידיים:** הסירו כל סיד חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי. שפשפו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו היטב מאבק. צבעו שכבה אחת של בונדרול סופר והמתינו 4 שעות לייבוש. צבעו שתי שכבות סופרקריל 2000.

**קירות פנימיים צבועים בצבע פלסטי או אקרילי:** הסירו כל צבע ישן, רופף ומתקלף. במקומות שבהם הצבע מתקלף צבעו שכבת בונדרול סופר. הח' ליקו את המשטח במג'יק בונד סופר (בשימושים פנימיים בלבד) וצבעו מעליו שכבת בונדרול סופר. צבעו 2-3 שכבות סופרקריל 2000.

**קירות פנימיים חדשים שאינם צבועים (טיח שליכט):** החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים בקלסימו X. צבעו 1-2 שכבות טמבורפיל מדולל 10%-5% מים והמתינו 4 שעות לייבוש. צבעו שכבה ראשונה של סופרקריל 2000, מדוללת 20% - 15% מים. צבעו שכבה שנייה ושלישית בהתאם לצורך מדוללות 15%-10% מים.

**משטחי בטון וטיח צמנט:**

**קירות חדשים:** ניתן לצבוע רק לאחר אשפרה (חודש ומעלה לאחר היישום). נקו מאבק וצבעו שכבה ראשונה של יסוד קושר לרב גמיש מדולל בטר' פנטין מינרלי טמבור. לאחר 24 שעות לפחות, צבעו 2-3 שכבות סופרקריל 2000. במידה וקיימים סדקים בתשתית יש לטפל בהם קודם ליישום בהתאם למפרט אותו ניתן לקבל בטלצבע.

**תשתית אקרילית קיימת חיצונית:** מומלץ ליישם רק לאחר קבלת ייעוץ מאיש טכני. יש לבצע שטיפה בלחץ של 120 אטמוספרות, וכן להסיר כל צבע רופף, יש לבצע סתימת סדקים בהתאם למפרט הטיפול בסדקים

אותו ניתן לקבל בטלצבע, וליישם יסוד קושר לרב גמיש מדולל בטרפנטין מינרלי טמבור, ולאחר 24 שעות לצבוע 2-3 שכבות סופרקריל 2000.

**קירות גבס חדשים:** צבעו 2-3 שכבות סופרקריל 2000. במידה ובוצעו תיקונים בשפכטל יש ליישם מעל התיקונים בונדרול סופר קודם לביצוע הצביעה.

**אופן הצביעה:** בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

**צביעה במברשת/רולר/איירלס:** דללו את הצבע לשכבה הרא' שונה ב 15% - 20% מים וערבבו היטב. דללו את הצבע לשכ' בות הנוספות ב 15%-10% מים. צבעו 2-3 שכבות בהתאם לסוג המשטח. בצביעה באיירלס (התזה) יש לדלל עד כ 30% במים. שימו לב: בגוונים מבסיס A - O, יש ליישם שכבה אחת של יסוד לקירות פנים אדום או צהוב (בהתאם לגוון הנצבע) המותאם במיוחד לשמש כצבע יסוד לצבעים אקריליים עליונים. יישום שכבה אחת של צבע יסוד לקירות פנים מביטיחה השנת כיסוי מקסימלי וגוון מדויק של הצבע העליון. לאחר מכן יישמו סופרקריל 2000 על פי ההנחיות.

**ניקוי כלים ואחסון:** נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנתר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

**אזהרות והוראות בטיחות:** הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אורזור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

**הערות כלליות:** אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כאשר טמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85% | אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר | הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים | אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת \* קושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב \*\* ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית | ת"י 1945 + טבלת קרצוף, תו ירוק, 7 שנות אחריות | מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.