

Суперкриль 2000

Водно-дисперсионная акриловая краска высшего качества. Высокая укрывистость и высочайшее качество отделки. Для внутренних и наружных работ.

Характеристики

Краска характеризуется: высокой укрывистостью, высочайшим качеством отделки, великолепной паропроницаемостью (краска «дышит»). Не содержит свинцов и хроматов.

Области применения

Для внутренней и внешней покраски оштукатуренных, бетонных и кирпичных стен

Техническая информация

Код изделия: белая – 723-101, на основе Р - 723-102, на основе Т - 723-103, на основе D - 723-104, на основе А - 723-105

Оттенок: Белый, а также 1 200 оттенков цветового веера «Спектрум»

Глянец: Матовый

Расчетная укрывистость*: 1 литр на 7-8 кв.м. поверхности (в два слоя)

Разбавление: Во время покраски – водой, **для очистки** – водой и мылом

Время высыхания до отлипания** - 1 час

Время окончательного высыхания (отверждения) - 3 часа

Время высыхания до нанесения следующего слоя: 2-3 часа

Время высыхания до очистки и мойки стен: 7 дней

Срок годности: 24 месяца

Количество упаковок изделия на поддоне:	Размер упаковки:	Кол-во на поддоне:
	18 литров	36
	15 литров	27
	10 литров	44
	5 литров	80
	3 литра	210
	1 литр	576

Подготовка поверхности

Внутренние побеленные стены

Перед нанесением краски удалите отслаивающиеся, шелушащиеся, а также слишком толстые слои известки. Тщательно отшлифуйте поверхность наждачной бумагой до получения гладкой поверхности. Сметите образовавшуюся пыль. Покройте поверхность одним слоем «**Бондроль Супер**» и дождитесь высыхания (4 часа). Нанесите два слоя «**Суперкриль 2000 высшего качества**», разбавленного на 10%-20% водой.

Внутренние стены, окрашенные поливинилацетатной краской

Перед нанесением краски удалите старую, отслаивающуюся и шелушащуюся краску. На участках с удаленной отслаивающейся краской нанесите «**Бондроль Супер**». Придайте поверхности гладкость, используя «**Мэджик Бонд Супер**» или «**Девек Шпахтель 2000**» (исключительно для внутренних работ), поверх которого нанесите один слой «**Бондроль Супер**». Затем нанесите 2-3 слоя «**Суперкриль 2000 высшего качества**»

Новые внутренние неокрашенные стены (шпаклеванные)

Слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой. Удалите пыль и заполните отверстия средством «**Классимо Х**». Нанесите 1-2 слоя «**Тамбурфиля**», разбавленного на 5%-10%, и дождитесь высыхания (4 часа). Затем нанесите первый слой «**Суперкриля 2000 высшего качества**», разбавленного на 20%-30% водой. При необходимости нанесите второй и третий слой краски, разбавленной на 10%-15% водой.

Способ покраски

Перед началом покраски и периодически в ходе ее выполнения тщательно размешивайте краску.

Покраска валиком

Разбавьте краску на 10% водой и тщательно размешайте. Окуните малярный валик в краску, после чего удалите с него излишки краски (в овальную 5-литровую емкость валик может погружать без необходимости переливать краску в поддон). В зависимости от характера поверхности нанесите 2-3 слоя краски. Для получения красивой и однородной отделки полностью покройте поверхность краской, а затем легко пройдитесь по ней валиком вдоль и поперек.

Покраска кистью/ тампоном

Перелейте краску в другую емкость. Разбавьте на 15-20% водой и тщательно размешайте. Нанесите в зависимости от характера поверхности 2-3 слоя краски.

Обратите внимание, для красок с основой А и D необходимо предварительно нанести грунтовку для внутренних стен красного или желтого цвета (в зависимости от оттенка наносимой краски). Данная грунтовая краска специально предназначена для грунтования перед нанесением верхних акриловых красок. Нанесение одного слоя грунтовой краски для внутренних стен гарантирует максимальное значение укрывистости и точное соответствие заявленному оттенку верхней краски. После этого нанести согласно инструкции «**Суперкриль 2000 высшего качества**».

Очистка и хранение покрасочного инструмента

Сразу по завершению покраски необходимо очистить покрасочный инструмент водой и мылом. Налейте немного воды на остатки средства, а затем герметично закройте упаковку. Хранить в закрытом, хорошо проветриваемом помещении.

Предупреждения безопасности

Средство не предназначено для употребления внутрь, не классифицируется как опасное, и не требует специальной маркировки и предупреждений безопасности.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором проводится покраска, хорошо проветривалось. Более подробную информацию по вопросам безопасности можно получить, ознакомившись с паспортом безопасности материала (MSDS).

Общая информация

Покраска запрещена, если ожидаются осадки и/или при температуре стен ниже 10°C и относительной влажности выше 85%. Запрещено разбавлять материалами, не рекомендованными Компанией. Получение желаемого результата обусловлено правильным применением краски и соблюдением инструкции по ее применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для применения средства.

Приведенная информация основана на многолетней практике работы. Компания сохраняет за собой право корректировать и/или изменять эту информацию по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления.

* Реальное значение укрывистости зависит от ряда факторов, среди которых: характер поверхности, способ покраски, оттенок краски, профессионализм исполнителя и погодные условия. Реальное значение укрывистости составляет приблизительно 75% от расчетного.

** При температуре 25°C и относительной влажности 65%.

Израильский стандарт №1945 + таблица стойкости к стиранию, экологический сертификат соответствия, 7 лет гарантии.

Производство компании «Тамбур». Сертификат Института стандартов Израиля.

Соответствует ISO 9001.