



## סופרקריל אקריןול

### צבע אקרילי איכותי להגנה מפני עובש ופטטריות. לשימוש פנימי.

**תכונות:** מגן מפני עובש ופטטריות, ללא ריח לוואי, ניתן לרחיצה, ללא עופרת וכרומטים.

**שימושים:** לצביעה פנימית של קירות ותקרות, מבטון, טיח, גבס ולבנים, בחדרים בהם עוברת צנרת מים, הנגועים או עשויים להיות נגועים בעובש לעתים קרובות יחסית (חדרי אמבטיה ושירותים, מטבח, חדרי מגורים ועוד). בנוסף מתאים לצביעת משטחי בטון, טיח, עץ ומשטחים הצבועים בצבעים מדוללים במים.

#### נתונים טכניים:

**קוד מוצר:** 724-001 לבן | 724-002 בסיס P לגיוון לגווני פסטל של מניפת לגעת בצבע

**גוון:** לבן ופסטל לגיוון לגווני פסטל של מניפת לגעת בצבע. **ברק:** מט.

**כושר כיסוי מחושב\*:** 10-11 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות).

**דילול:** בזמן הצביעה: מים | לניקוי: מים וסבון.

#### זמני ייבוש:

ייבוש למגע\*\* : שעה | ייבוש קשה : 3 שעות | המתנה בין שכבות: 24 שעות | ייבוש לניקוי ורחיצת הקיר : 7 ימים

**חיי מדף:** 24 חודשים

#### כמות למשטח:

גודל אריזה	כמות למשטח	גודל אריזה	כמות למשטח
5 ליטר	80	1 ליטר	576

#### הכנת השטח ומערכת הצבע:

שטחים פנימיים נגועים בעובש:

**לתשומת לב:** סופרקריל אקריןול מונע גידול עובש ופטטריות על שטח נקי, אך אין הוא משמיד את אלו הנמצאים כבר על השטח. לפיכך, במידה והשטח המיועד לצביעה נגוע כבר, יש לנקותו היטב לפני הצביעה. הניקוי ייעשה על ידי שטיפת השטח בתמיסת פונגיצי'ק מהולה במים (כמ" פורט בהוראות השימוש לתמיסת פונגיצי'ק). ניתן לגשת לצביעה רק לאחר שהשטח נשטף היטב במים והתייבש. לאחר הכנת השטח כמפורט לעיל, ניתן להמשיך בצביעה כנדרש לגבי משטחים לא נגועים בעובש.

#### שטחים פנימיים לא נגועים בעובש:

בטון, טיח או אסבסט-צמנט: ערבבו היטב את הצבע. במידת הצורך תקנו פגמים בדבק שפסטל 2000. צבעו שכבה ראשונה של סופרקריל אקריןול מדוללת ב- 15-20% מים והמתינו לייבוש. צבעו 2 שכבות נוספות של סופר-קריל אקריןול מדוללת ב-10-15% מים.

**שטחים מסיידים:** הסירו כל סיד חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי. תקנו פגמים במרק שפסטל 2000. צבעו שכבה אחת בונדרול סופר מדוללת במים כמפורט בהוראות השימוש בבונדרול, והמתינו לייבוש. צבעו 2 שכבות נוספות של סופרקריל אקריןול מדוללת במים

**אופן הצביעה:** בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

**צביעה ברולר:** טבלו את הרולר בצבע ולאחר מכן הסירו ממנו את עודפי הצבע. (בארזת 5 ליטר אובלית ניתן לטבול את הרולר לר ישירות בתוך האריזה). צבעו שכבה עבה ונדיבה. לקבלת גימור נאה ואחיד צבעו עד לכיסוי מלא של הקיר וסיימו בגלילה קלה בצורת שתי וערב.

**הערה:** בשטחים פנימיים הסובלים מבעיית לחות ורטיבות יש לטפל ולתקן את הליקויים ולייבשם לפני הצביעה בסופרקריל אקריןול.

**צביעה במברשת / פד:** דללו את הצבע לשכבה הראשונה ב 20-30% מים וערבבו היטב. דללו את הצבע לשכבות הנוספות ב 10-20% מים.

**ניקוי כלים ואחסון:** נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנתר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

**אזהרות והוראות בטיחות:** הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

**הערות כלליות:** אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כשטמפ' רטורת הקירות היא מתחת ל- 10° c והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידנו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם / או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. \* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב. \*\* ב - 25° c ו- 65% לחות יחסית. תו ירוק, 7 שנות אחריות. מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל - ISO 9001.