

Суперкриль акринол

Качественная водно-дисперсионная акриловая краска для защиты от плесени и грибка

Характеристики

Моющаяся краска, защищает от плесени и грибка, не имеет побочных запахов, не содержит свинца и хроматов.

Области применения

Для внутренней покраски стен и потолков в помещениях, пораженных (или которые с высокой долей вероятности могут быть поражены) плесенью (к примеру, ванная комната, кухня, жилые комнаты и др.). «Суперкриль акринол» используется также для покраски бетонных поверхностей, асбестоцементной штукатурки, дерева и поверхностей, окрашенных водорастворимыми красками.

Техническая информация

Код изделия: Белая – 724-101, на основе Р – 724-002

Оттенок: Белый, а также пастельный в качестве основы для 400 пастельных оттенков цветового веера «Спектрум»

Глянец: Матовый

Расчетная укрывистость*: 1 литр на 6-7 кв.м. поверхности (в два слоя)

Разбавление: Во время покраски – водой, **для очистки** – водой и мылом

Время высыхания до отлипания** - 1 час

Время окончательного высыхания (отверждения) - 3 часа

Время высыхания до нанесения следующего слоя: 24 часа

Время высыхания до очистки и мойки стен: 7 дней

Срок годности: 24 месяца

Количество упаковок изделия на поддоне: **Размер упаковки:** **Кол-во на поддоне:**

5 литров 80

1 литр 576

Подготовка поверхности и краски

Внутренние поверхности, пораженные плесенью

К вашему сведению, «Суперкриль акринол» препятствует распространению плесени и грибка на непораженной поверхности, но при этом не уничтожает микроорганизмы в том случае, если они уже присутствуют. Поэтому, в случаях, когда поверхность, предназначенная к покраске, уже поражена, ее необходимо предварительно очистить от микроорганизмов. Очистление может быть произведено «**Раствором Понгичак**», разбавленным в воде (см. инструкцию по применению

«Раствора Фунгичак»). К покраске можно приступать только после того, как поверхность тщательно вымыта и высушена. После подготовки поверхности в соответствии с указаниями выше, краска наносится по тем же правилам, что и для поверхностей, не пораженных плесенью .

Внутренние поверхности, не пораженные плесенью

Бетон, штукатурка или асбестоцемент

Тщательно перемешайте краску. При необходимости устраните дефекты поверхности, используя «Девек шпатель 2000». Покрасьте поверхность первым слоем «Суперкриль акринол», разбавленного на 20% водой и дождитесь высыхания краски. Затем нанесите два дополнительных слоя «Суперкриль акринол», разбавленного водой на 5%-15%.

Побеленные поверхности

Перед нанесением краски удалите отслаивающиеся, шелушащиеся, а также слишком толстые слои извести. Устраните дефекты поверхности «Девек шпателем 2000». Нанесите один слой «Бондроль Супер», разбавленного водой, и дождитесь его высыхания. Затем нанесите два слоя «Суперкриль акринол», разбавленного водой.

Способ покраски

Перед началом покраски и периодически в ходе ее выполнения тщательно перемешивайте краску.

Покраска валиком: Погрузите валик в емкость с краской, удалите излишки краски (для 5-литровых емкостей нет необходимости переливать краску в малярную ванночку, валик можно погружать непосредственно в банку с краской). Нанесите толстый слой краски. Для получения красивой однородной отделки полностью покройте стену краской, а затем пройдите по ней валиком вдоль и поперек.

Примечание: Внутренние поверхности, подверженные влиянию влажности и сырости, с дефектами поверхности, перед покраской «Суперкрилем акринол» должны быть предварительно обработаны соответствующим образом.

Покраска кистью/ тампоном

Разбавьте краску на 15% водой и тщательно размешайте.

Очистка и хранение покрасочного инструмента

Сразу по завершению покраски необходимо очистить покрасочный инструмент водой и мылом. Налейте немного воды на остатки средства, а затем герметично закройте упаковку. Хранить в закрытом, хорошо проветриваемом помещении.

Предупреждения безопасности

Средство не предназначено для употребления внутрь, не классифицируется как опасное, и не требует специальной маркировки и предупреждений безопасности. Хранить в местах, недоступных для детей. Позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором проводится покраска, хорошо проветривалось. Более подробную информацию по вопросам безопасности можно получить, ознакомившись с паспортом безопасности материала (MSDS).

Общая информация

Покраска запрещена, если ожидаются осадки и/или при температуре стен ниже 10°C и относительной влажности выше 85%. Запрещено разбавлять материалами, не рекомендованными Компанией. Получение желаемого результата обусловлено правильным применением краски и соблюдением инструкции по ее применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для его применения.

Приведенная информация основана на многолетней практике работы. Компания сохраняет за собой право корректировать и/или изменять эту информацию по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления.

* Реальное значение укрывистости зависит от ряда факторов, среди которых: характер поверхности, способ покраски, оттенок краски, профессионализм исполнителя и погодные условия. Реальное значение укрывистости составляет приблизительно 75% от расчетного.

** При температуре 25°C и относительной влажности 65%.

Экологический сертификат соответствия, 7 лет гарантии.

Производство компании «Тамбур». Сертификат Института стандартов Израиля.

Соответствует ISO 9001.