



סופרקריל 2000 FREE

צבע אקרילי "רוק" ידידותי לסביבה ולמשתמש, ללא ריח. לשימוש פנימי.

תכונות: צבע אקרילי משובח ויחודי לשימוש פנימי המשלב תכונות של הגנת הסביבה והמשתמש תוך שמירה על איכות גבוהה של צבע.

סופרקריל FREE הינו צבע בעל VOC (פליטת פחמימנים אורגניים) נמוך ביותר ונטול ריח. תכונות אלו מקנות את הבחירה הנכונה עבור משתמשים רגישים לריחות בזמן הצביעה ולאחריה. ניתן לצבוע את הצבע במקומות מאוכלסים ללא צורך בפינוי האנשים כגון בתי חולים, חדרי ילדים וכו'. הצבע בעל כיסוי גבוה, לובן בוהק, אינו משאיר סימני מברשת ומקנה לקיר מראה מהודר ביותר. הצבע בעל תו ירוק של מכון התקנים.

שימושים: לצביעה פנימית.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 728-101 לבן | 728-102 בסיס P | 728-103 בסיס T | 728-104 בסיס D | 728-105 בסיס A.
גוון: לבן, וגוויני ניפת לגעת בצבע.

ברק: מט- משי

כושר כיסוי מחושב: 7-8 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות)

דילול: בזמן הצביעה: מים | לניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש:

ייבוש למגע: ** שעה | ייבוש קשה: 3 שעות | המתנה בין שכבות: 2-3 שעות

שעות | ייבוש לניקוי ורחיצת הקיר: 7 ימים

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח:

גודל אריזה	כמות למשטח	גודל אריזה	כמות למשטח
18 ליטר	36	5 ליטר	80
15 ליטר	27	3 ליטר	210
10 ליטר	44	1 ליטר	576

הכנת השטח ומערכת הצבע:

שטחים פנימיים מסוידים: הסירו כל סיד חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי. שפשפו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו היטב מאבק.

צבעו שכבה אחת של בונדרול סופר והמתינו 4 שעות לייבוש. צבעו שתי שכבות סופרקריל 2000 FREE, מדולל 10-5% במים.

קירות פנימיים צבועים בצבע פלסטי או אקרילי: הסירו כל צבע ישן, רופף ומתקלף. במקומות שבהם הצבע מתקלף צבעו שכבת בונדרול סופר. הח' ליקו אתהמשטח במג'יק בונד סופר (בשימושים פנימיים בלבד) וצבעו מעליו שכבת בונדרול סופר. צבעו 2-3 שכבות סופרקריל 2000 FREE.

קירות פנימיים חדשים שאינם צבועים (טיח שליכט): החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים בקלסימו X. צבעו 1-2 שכבות טמבורפיל מדולל 10-5% מים והמתינו 4 שעות לייבוש. צבעו שכבה רא' שונה של סופרקריל 2000 FREE.

אופן הצביעה: בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

צביעה ברולר: דללו ב- 5%-10% מים וערבבו היטב. טבלו את הרולר בצבע ולאחר מכן הסירו ממנו את עודפי הצבע. (באריזת 5 ליטר אובלית ניתן לטבול את הרולר ישירות בתוך האריזה). צבעו 2-3 שכבות בהתאם לסוג המשטח. לקבלת גימור נאה ואחיד צבעו עד לכיסוי מלא של הקיר וסיימו בגלילה קלה בצורת שתי וערב.

צביעה במברשת / פד / התזה: העבירו את הצבע לכלי אחר. דללו ב- 15%-20% מים שכבה ראשונה ו- 10%-15% שכבה שניה. ערבבו היטב. צבעו 2-3 שכבות בהתאם לסוג המשטח. שימו לב: בגוונים מבסיס A-I, יש ליישם שכבה אחת של יסוד לקירות פנים אדום או צהוב (בהתאם לגוון הנצבע) המותאם במיוחד לשמש כצבע יסוד לצבעים אקריליים עליונים. יישום שכבה אחת של צבע יסוד לקירות פנים מבטיחה השגת כיסוי מקסימלי וגוון מדויק של הצבע העליון. לאחר מכן יישמו סופר קריל 2000 FREE על פי ההנחיות.

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 35 מעלות.

אזהרות והוראות בטיחות: הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אורזור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות: אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כשטמפ' רטורת הקירות היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. * כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב. ** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית | ת"י 1945 + טבלת | קרצוף, תו ירוק, 7 שנות אחריות | מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001