



## סופרקריל מט

### צבע אקרילי לקירות פנים וחוף על בסיס מים. לשימוש פנימי וחיצוני.

**תכונות:** מעניק חזות יפה ועמידות גבוהה במיוחד לאורך זמן - לא מתקלף ולא דוהה, כושר כיסוי גבוה במיוחד, רחף מאוד, ייבוש מהיר, צבע נושם, ללא עופרת וכרומטים. עומד בת"י 1945 ובעל תו ירוק.

**שימושים:** לצביעה פנימית וחיצונית של קירות טיח, גבס, בטון ולבנים.

#### נתונים טכניים:

**קוד מוצר:** 732-200 לבן | 723-102 בסיס P | 723-103 בסיס T | 723-104 בסיס D | 723-105 בסיס A.

**גוון:** לבן, ו-1,561 גוונים ממניפת לגעת בצבע.

**ברק:** מט.

**כושר כיסוי מחושב\*:** 10-11 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות)

**דילול:** בזמן הצביעה: מים | לניקוי: מים וסבון.

**זמני ייבוש:**

ייבוש למגע\*\* : שעה | ייבוש קשה : 3 שעות | המתנה בין שכבות: 2 שעות

ייבוש לניקוי ורחיצת הקיר : 7 ימים

**חיי מדף:** 24 חודשים

**כמות למשטח:**

גודל אריזה	כמות למשטח	גודל אריזה	כמות למשטח
18 ליטר	36	5 ליטר	64
15 ליטר	36	3 ליטר	210
10 ליטר	36	1 ליטר	576

#### הכנת השטח ומערכת הצבע:

**שטחים פנימיים מסוידיים:** הסירו כל סיד חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי. שפשפו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו היטב מאבק.

צבעו שכבה אחת של בונדרול סופר והמתינו 4 שעות לייבוש. צבעו שתי שכבות סופרקריל.

**קירות פנימיים צבועים בצבע פלסטי או אקרילי:** הסירו כל צבע ישן, רופף ומתקלף. במקומות שבהם הצבע מתקלף צבעו שכבת בונדרול סופר.

במידת הצורך החליקו את המשטח במג'יק בונד סופר (בשימושים פנימיים בלבד) וצבעו מעליו שכבת בונדרול סופר והמתינו לייבוש. צבעו 2-3 שכבות סופרקריל. אם הצבע הישן תקין ואינו ניתן להסרה, צבעו ישירות עליו 2-3 שכבות סופרקריל.

**קירות גבס חדשים:** צבעו 2-3 שכבות סופרקריל. במידה ובוצעו תיקונים בשפכטל יש ליישם מעל התיקונים בונדרול סופר קודם לביצוע הצביעה.

הערה: בצביעה על גבי לוח צמנט בורד לבן מתוצרת טמבור גבס, המוצר עומד בתקן ישראלי ת"י 755 - תגובות בשריפה של חומרי בניה-דרגה V.

**קירות פנימיים חדשים שאינם צבועים:** החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים בקלסימו X. לקבלת משטח חלק צבעו שכבת טמבורפיל והמתינו 4 שעות לייבוש. צבעו 2-3 שכבות סופרקריל.

**משטחי בטון וטיח צמנט חדשים:** ניתן לצבוע רק לאחר אשפחה (חודש ומעלה לאחר היישום). נקו מאבק וצבעו שכבה ראשונה של יסוד קושר לרב גמיש מדולל בטרפנטין מינרלי טמבור. לאחר 24 שעות לפחות, צבעו 2-3 שכבות סופרקריל. במידה וקיימים סדקים בתשתית יש לטפל בהם קודם ליישום בהתאם למפרט אותו ניתן לקבל בטלצבע.

**תשתית אקרילית קיימת חיצונית:** מומלץ ליישם רק לאחר קבלת ייעוץ מאיש טכני. יש לבצע שטיפה בלחץ של 120 אטמוספרות, וכן להסיר כל צבע רופף, יש לבצע סתימת סדקים בהתאם למפרט הטיפול בסדקים אותו ניתן לקבל בטלצבע, וליישם יסוד קושר לרב גמיש מדולל בטרפנטין מינרלי טמבור, ולאחר 24 שעות לצבוע 2-3 שכבות סופרקריל.

**אופן הצביעה:** בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

**צביעה במברשת / רולר / איירלס:** דללו את הצבע לשכבה הראשונה ב 15% - 20% מים וערבבו היטב. דללו את הצבע לשכבות הנוספות ב 10%-15% מים. צבעו 2-3 שכבות בהתאם לסוג המשטח. בצביעה באיירלס (התזה) יש לדלל עד כ 30% במים.

שימו לב: בגוונים מבסיס A ו-D, יש ליישם שכבה אחת של יסוד לקירות פנים אדום או צהוב (בהתאם לגוון הנצבע) המותאם במיוחד לשמש כצבע יסוד לצבעים אקריליים עליונים. יישום שכבה אחת של צבע יסוד לקירות פנים מבטיחה השגת כיסוי מקסימלי וגוון מדויק של הצבע העליון. לאחר מכן יישמו סופר-קריל על פי ההנחיות.

**ניקוי כלים ואחסון:** נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר בטמפרטורה של עד 35 מעלות.

**אזהרות והוראות בטיחות:** הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אורזור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

**הערות כלליות:** אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או הטמפ' רטורה מתחת ל - 10°C והלחות היחסית היא מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו | השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשטח לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים | אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת | \* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב. \*\* ב- 25°C - 1% 65% לחות יחסית | ת"י 1945 + טבלת קראוף, תו ירוק, 7 שנות אחריות | מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.