



פוליאור מבריק ע"ב מים

צבע אקרילי יחודי מדולל במים לצביעת עץ, מתכת וקירות בגימור מבריק. לשימוש פנימי וחיצוני.

תכונות: צבע אקרילי בעל גמר מהודר במיוחד, מצטיין בכושר כיסוי גבוה, קל לרחיפה ולניקוי, עמיד במיוחד, נצבע בקלות, מתייבש במהירות. ללא ריח לוואי. ללא עופרת וכרומטים. נושא תו ירוק. מוכן לשימוש, ניתן להשיג במבחר גוונים. ידידותי לסביבה ולמשתמש.

שימושים: לצביעה פנימית וחיצונית של משטחים מעץ, מתכת וקירות: רהיטים, דלתות, חלונות, גדרות, ריהוט גן וכד'. מתאים לצביעת רהיטי וצעצועי ילדים.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 784-XXX

גוון: לבן ו-15661 גוויני מניפת לגעת בצבע.

ברק: מבריק

כושר כיסוי מחושב*: 6-8 מ"ר/ליטר בשכבה אחת

דילול: בזמן הצביעה: מים | לניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש: ייבוש למגע*: שעה | ייבוש קשה: 24 שעות | המתנה בין

שכבות: 2-3 שעות

חיי מדף: 24 חודשים.

כמות למשטח:

גודל אריזה	כמות למשטח	גודל אריזה	כמות למשטח
4.5 ליטר	100	0.75 ליטר	576

הכנת השטח ומערכת הצבע:

עץ חדש בלתי צבוע: לפני תחילת הצביעה וודאו כי העץ יבש. החליקו את המשטח בנייר לטש ונקו מאבק. צבעו 2-3 שכבות פוליאור מבריק על בסיס מים. הצבע מוכן לשימוש. במידת הצורך ניתן להוסיף עד 5% מים.

לקבלת משטח חלק במיוחד: צבעו שכבה אחת שמן איטום לעץ ולקירות מדולל 40%-50 טרפנטין מינרלי טמבור והמתינו 72 שעות לייבוש. מרחו 2 שכבות דבק שפכטל 2000 (שייפו בין שכבה אחת לשניה). צבעו 1-2 שכבות יסוד סינתטי לעץ, המתינו 24 שעות בין שכבה לשכבה. לטשו את המשטח וצבעו 1-2 שכבות פוליאור מבריק על בסיס מים. הצבע מוכן לשימוש. במידת הצורך ניתן להוסיף עד 5% מים.

עץ צבוע במצב לא טוב: הסירו את כל הצבע הקיים בעזרת נייר לטש. נקו היטב, מלאו חורים וחריצים במרק PVA והמתינו לייבוש מלא. לטשו את המרק לקבלת משטח אחיד, חלק ונקי. צבעו 2-3 שכבות פוליאור על בסיס מים.

עץ צבוע במצב טוב: החליקו את משטחי העץ לצביעה בנייר לטש. במידת הצורך מלאו חורים וחריצים במרק PVA והמתינו לייבוש מלא. לטשו את המרק לקבלת משטח אחיד, חלק ונקי. צבעו 2-3 שכבות פוליאור מבריק על בסיס מים. במידה וצובעים פוליאור מבריק על בסיס מים על רקע כהה מאוד של צבע קודם, ניתן ליישם יסוד סינתטי לעץ כשכבה ראשונה.

מתכת בלתי צבועה ו/או מתכת צבועה במצב לא טוב: הסירו חלודה,

קשקשי מתכת וכל חומר זר אחר בעזרת מברשת פלדה ונייר לטש ולאחר מכן שטפו היטב.

צבעו 2 שכבות יסוד רב שימושי מדולל במים והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2 שכבות פוליאור מבריק על בסיס מים.

במקרים בהם לא ניתן להסיר את החלודה באמצעים מכניים כמצוין לעיל, ניתן לנטרל את החלודה באמצעות ממיר חלודה טמבור, לאחריו צבעו 2 שכבות יסוד רב שימושי מדולל במים והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2 שכבות פוליאור מבריק על בסיס מים.

מתכת צבועה במצב טוב: שייפו קלות בנייר לטש. הסירו כל לכלוך, אבק ושומן בעזרת טרפנטין מינרלי טמבור והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2-3 שכבות פוליאור מבריק על בסיס מים.

מתכת מגולוונת ופורמייקה: שייפו בנייר לטש להסרת האפרוריות של הפח המגולוון ולחיסופוס פני השטח. הסירו כל לכלוך, אבק ושומן בעזרת טרפנטין מינרלי טמבור ולאחר מכן שטפו היטב. צבעו 1-2 שכבות יסוד רב שימושי מדולל במים והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2 שכבות פוליאור מבריק על בסיס מים.

המשך בעמוד הבא <<



>> המשך מהעמוד הקודם

קירות :

שטחים פנימיים מסוימים : הסירו כל סיד חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי. שפשו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו היטב מאבק. צבעו שכבה אחת של בונדרול סופר והמתינו 4 שעות לייבוש. צבעו שתי שכבות פוליאור מבריק על בסיס מים כאשר שכבה ראשונה מדוללת ב-15%-10 מים, המתינו 3 שעות לייבוש וצבעו שכבה שניה מדוללת ב-15%-10.

קירות פנימיים צבועים בצבע פלסטי :

הסירו כל צבע ישן, רופף ומתקלף. במקומות שבהם הצבע מתקלף צבעו שכבת בונדרול סופר. לאחר 4 שעות צבעו 2 שכבות פוליאור מבריק על בסיס מים מדולל ב-15%-10 המתינו שלוש שעות בין שכבה לשכבה. אם הצבע הישן תקין ואינו ניתן להסרה, צבעו ישירות עליו 2 שכבות פוליאור מבריק מדולל במים באופן שתואר לעיל.

קירות פנימיים חדשים (טיח שליכט) :

החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים בקלסיו X. צבעו 2-1 שכבות טמבורפיל מדולל 5%-10 מים והמתינו 4 שעות לייבוש. צבעו שתי שכבות פוליאור מבריק מדולל במים כאשר שכבה ראשונה מדוללת ב-15%-10 מים, המתינו 3 שעות לייבוש וצבעו שכבה שניה מדוללת ב-15%-10.

משטחי בטון וטיח צמנט : ניתן לצבוע רק לאחר אשפרה (חודש ומעלה לאחר היישום).

לקבלת משטח חלק במיוחד בקירות פנימיים ("שלייף לק") : א. לפני הצביעה בפוליאור מבריק מדולל במים החליקו את הקיר בדבק שפכטל 2000 או במג'יקבונד. הקפידו לבנות שכבה אחידה וחלקה של השפכטל. לאחר ייבוש מוחלט (ייתכן שיש צורך בהמתנה של 24 שעות תלוי בעובי). יש ליישם בונדרול סופר ולאחר 4 שעות ייבוש ליישם שתי שכבות פוליאור מבריק מדולל במים מדוללות ב-15%-10. המתינו שלוש שעות בין שכבה לשכבה. ב. ביישום פוליאור מבריק מדולל במים מומלץ להשתמש ברולר קטיפה או קצוץ שיער המיועד לצבעים מבריקים או בפד.

הערה כללית : ניתן ליישם פוליאור מבריק על בסיס מים על תשתית הצבועה בצבע על בסיס טרפנטין. שימו לב: בגוונים אדומים, צהובים וכתומים מבסיס A-I, יש ליישם שכבה אחת של פוליאור משי על בסיס מים בגוונים מוכנים אדום או צהוב (בהתאם לגוון הנצבע). יישום שכבה אחת של פוליאור בגוון מוכן כצבע יסוד מבטיחה השגת כיסוי מקסימלי וגוון מדויק של הצבע העליון. לאחר מכן יישמו פוליאור מבריק על בסיס מים על פי ההנחיות.

אופן הצביעה : הצבע מוכן לשימוש ביישום במברשת. ליישום ברולר יש לדלל את הצבע ב-15%-10 מים. לבחוש היטב לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

ניקוי כלים ואחסון : נקו את כלי העבודה ואת סביבת העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר בטמפרטורה שלא מתחת ל-5 מעלות צלסיוס ואיננה בשמש ישירה.

אזהרות והוראות בטיחות : לא למאכל. הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. גיליון בטיחות למשתמשים מקצועיים ניתן לקבל עפ"י דרישה.

הערות כלליות :

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם /או כשטמפרטורת הסביבה היא מתחת ל-10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם /או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. למידע נוסף אנא פנו אל טלצבע - קו ייעוץ חינם של טמבור: 1-800-321-321 * כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המחושב. * * ב - 25°C - 65% לחות יחסית. תו ירוק מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל - ISO 9001.