

# Полиур глянцевый на водной основе

**Уникальная акриловая водорастворимая краска с глянцевой текстурой. Применяется для покраски дерева, металла и стен**

## Характеристики

Акриловая краска, придающая окрашенной поверхности великолепный внешний вид. Высокая укрывистость и атмосфероустойчивость, легко моющаяся, быстровысыхающая. Не имеет побочных запахов. Не содержит свинца и хроматов. Обладает экологическим сертификатом соответствия. Краска готова к использованию, выпускается в нескольких оттенках, не наносит вреда окружающей среде и удобна в применении.

## Области применения

Для внутренней и наружной покраски стен, деревянных и металлических поверхностей (мебель, двери, окна, заборы, ограды, садовая мебель и т.п.). Подходит для покраски детской мебели и игрушек.

## Техническая информация

**Код изделия:** 784-XXX

**Оттенок:** Белый и 1 200 оттенков цветового веера «Спектрум»

**Блеск:** Глянцевый

**Расчетная укрывистость\*:** 1 литр на 6-8 кв.м. поверхности

**Разбавление:** Во время покраски – водой, для очистки – водой и мылом

**Время высыхания до отлипания\*\*** - 1 час

**Время окончательного высыхания (отверждения)** - 24 часа

**Время высыхания до нанесения следующего слоя:** 2-3 часа

**Срок годности:** 24 месяца

Количество упаковок изделия на поддоне:	Размер упаковки:	Кол-во на поддоне:
	0,75 литра	576
	4,5 литра	100

## Подготовка поверхности и краски

### Новое неокрашенное дерево

Перед началом работы убедитесь, что дерево сухое. Используя наждачную бумагу, отшлифуйте дерево для придания ему гладкой текстуры. Сметите образовавшуюся пыль. Нанесите 2-3 слоя

«Полиура глянцевого на водной основе». Краска готова к использованию и не требует разбавления. При необходимости допускается разбавление водой до 5% объема.

Для получения сверхгладкой поверхности: нанесите один слой «Герметизирующего лака для дерева», разбавленного на 40%-50% «Минеральным скипидаром Тамбур», и дождитесь высыхания материала в течение 72 часов. Нанесите два слоя «Девек шпателя 2000» (между нанесением слоев поверхность необходимо шлифовать). Затем нанесите 1-2 слоя «Синтетической грунтовки для дерева» (время высыхания между слоями – 24 часа). Отшлифуйте поверхность и нанесите 1-2 слоя «Полиура глянцевого на водной основе». Краска готова к использованию и не требует разбавления. При необходимости допускается разбавление водой до 5% объема.

#### **Окрашенное дерево в плохом состоянии**

Удалите старую краску наждачной бумагой. Сметите остатки краски и пыль. Заполните отверстия и щели «Поливинилацетатным герметиком» и дождитесь полного высыхания материала. Отшлифуйте герметик до получения однородной, чистой и гладкой поверхности. Нанесите 2-3 слоя «Полиура глянцевого на водной основе».

#### **Окрашенное дерево в хорошем состоянии**

Подготовьте деревянную поверхность, отшлифовав ее наждачной бумагой. При необходимости заполните отверстия и щели «Поливинилацетатным герметиком» и дождитесь полного высыхания материала. Отшлифуйте герметик до получения однородной, чистой и гладкой поверхности. Нанесите 2-3 слоя «Полиура глянцевого на водной основе». В случае если основа, на которую наносится «Полиур», обладает слишком темным оттенком, ее можно предварительно покрыть «Синтетической грунтовкой для дерева» (первый грунтовый слой).

#### **Неокрашенный металл и/или окрашенный металл в плохом состоянии**

Используя стальную щетку и наждачную бумагу, удалите ржавчину, окалину и другие загрязнители, а затем тщательно вымойте поверхность. Нанесите 2 слоя «Многопрофильной грунтовки» и дождитесь полного высыхания материала. После этого нанесите два слоя «Полиура глянцевого на водной основе».

В случае если вам не удастся удалить ржавчину вышеуказанным механическим способом или химическими средствами, ее можно нейтрализовать «Преобразователем ржавчины Тамбур». После этого нанесите 2 слоя «Многопрофильной грунтовки», разбавленной водой, и дождитесь полного высыхания материала. Затем нанесите два слоя «Полиура глянцевого на водной основе».

#### **Окрашенный металл в хорошем состоянии**

Слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой. Используя «Минеральный скипидар Тамбур», удалите грязь, пыль, жир, и дождитесь полного высыхания материала. Нанесите 2-3 слоя «Полиура глянцевого на водной основе».

#### **Оцинкованный металл и ламинат**

Для удаления сероватого налета оцинкованного металла и обработки основы отшлифуйте поверхность наждачной бумагой. Удалите грязь, пыль, жиры, после чего тщательно промойте поверхность «Минеральным скипидаром Тамбур». Нанесите 1-2 слоя «Многопрофильной грунтовки», разбавленной водой и дождитесь полного высыхания. Затем нанесите два слоя «Полиура глянцевого на водной основе».

#### **Стены**

#### Внутренние побеленные стены

Удалите отслаивающиеся, шелушащиеся, а также слишком толстые слои извести. Тщательно отшлифуйте стену наждачной бумагой до получения гладкой поверхности. Сметите образовавшуюся пыль. Покройте поверхность одним слоем «Бондроль Супер» и дождитесь высыхания (4 часа). Нанесите два слоя «Полиура глянцевого на водной основе», при этом первый слой краски необходимо растворить на 10%-15% водой, подождать 3 часа до полного высыхания, а затем нанести второй слой, также разбавленный водой на 10%-15%.

#### Внутренние стены, окрашенные поливинилацетатной краской

Удалите старую, отслаивающуюся и шелушащуюся краску. На участках с удаленной отслаивающейся краской нанесите «Бондроль Супер». Через 4 часа нанесите два слоя «Полиура глянцевого на водной основе». При этом первый слой краски необходимо растворить водой на 10%-15%, подождать 3 часа до полного высыхания, а затем нанести второй слой, также разбавленный водой на 10%-15%. В случае если старая краска находится в хорошем состоянии и не может быть удалена, нанесите непосредственно на нее два слоя «Полиура глянцевого на водной основе» вышеуказанным способом.

#### Новые внутренние стены (шпаклеванные)

Слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой. Удалите пыль и заполните отверстия средством «Кальсимо X». Для получения гладкой поверхности нанесите 1-2 слоя «Тамбурфиля», разбавленного на 5%-10% водой, и дождитесь высыхания материала (4 часа). Нанесите два слоя «Полиура глянцевого на водной основе». При этом первый слой краски необходимо растворить водой на 10%-15% водой, подождать 3 часа до полного высыхания, а затем нанести второй слой, также разбавленный водой на 10%-15%.

#### Бетонные поверхности и цементная штукатурка

Покраска разрешена исключительно по завершению периода выдержки, составляющего месяц и более с момента застывания материала.

#### Для получения сверхгладкой поверхности внутренних стен:

- а) Перед покраской обработайте неровности стены. Используйте для этой цели «Девек шпатель 2000» или «Мэджик Бонд». Постарайтесь нанести ровный и однородный слой шпатлевки. После полного высыхания материала (в пределах 24 часов в зависимости от толщины покрытия) нанесите «Бондроль Супер». Спустя 4 часа после его высыхания покройте поверхность двумя слоями «Полиура глянцевого на водной основе», разбавленного водой на 10%-15% (при этом время высыхания между слоями должно составлять не менее трех часов).
- б) Рекомендуется наносить «Полиур глянцевый на водной основе» тампоном, малярным валиком с меховой шубкой или коротковорсным валиком, специально предназначенным для нанесения глянцевых красок.

Общая информация: «Полиур глянцевый на водной основе» может наноситься на основу, окрашенную краской на скипидарной основе.

Обратите внимание, для красок с основой А и D красного, желтого и оранжевого оттенков рекомендуется предварительно наносить краску «Полиур шелковистый» соответствующих оттенков (красного или желтого). Нанесение одного слоя «Полиура» базового оттенка в качестве грунтовой

краски гарантирует максимальное значение укрывистости и точное соответствие заявленному оттенку верхней краски. После этого нанести в соответствии с инструкцией **«Полиур глянцевый на водной основе»**

### Способ покраски

При нанесении кистью краска готова к использованию и не требует дополнительного разбавления. При нанесении валиком краску необходимо разбавить водой на 10%-15%. Перед началом покраски и в ходе ее выполнения краску необходимо тщательно перемешивать.

### Очистка и хранение покрасочного инструмента

Сразу по завершению покраски необходимо очистить покрасочный инструмент и рабочий участок водой и мылом. Налейте немного воды на остатки краски, а затем герметично закройте упаковку. Хранить в закрытом, хорошо проветриваемом помещении при температуре не ниже +5°C и не подвергая при этом краску воздействию прямых солнечных лучей.

### Предупреждения безопасности

Средство не предназначено для употребления внутрь, не классифицируется как опасное, и не требует специальной маркировки и предупреждений безопасности. Профессиональным пользователям после подачи соответствующего запроса выдается паспорт безопасности материала.

### Общая информация

Покраска запрещена, если ожидаются осадки и/или при температуре воздуха ниже 10°C и относительной влажности выше 85%. Запрещено разбавлять материалами, не рекомендованными Компанией. Получение желаемого результата обусловлено правильным применением покрытия и соблюдением инструкции по его применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для применения средства.

Приведенная информация основана на многолетней практике работы. Компания сохраняет за собой право корректировать и/или изменять эту информацию по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления.

\* Реальное значение укрывистости зависит от ряда факторов, среди которых: характер поверхности, способ покраски, оттенок краски, профессионализм исполнителя и погодные условия. Реальное значение укрывистости составляет приблизительно 75% от расчетного.

\*\* При температуре 25°C и относительной влажности 65%.

Экологический сертификат соответствия.

Производство компании «Тамбур». Сертификат Института стандартов Израиля.

Соответствует ISO 9001.