

מגן עץ שקוף



תמיסה להגנה על עץ בפני פטריות, ריקבון ועובש

תכונות:

תמיסה צלולה של חומר הפעיל החודר לעץ חשוף ומגן עליו מפני בקטריות, פטריות, ריקבון ועובש.

שימושים:

להגנה על עץ לפני יישום לכה שקופה או כל צבע עליון אחר. מיועד לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: - 119-030

גוון: לבן שבור

ברק: שקוף

כושר כיסוי מחושב*: 9-13 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת) בהתאם לספיגת העץ.

דילול: בזמן הצביעה: אין צורך בדילול לניקוי: טרפנטין מינרלי טמבור

זמני ייבוש: ייבוש למגע**: ייבוש למגע**: 6 שעות ייבוש קשה: 24 שעות המתנה בין שכבות: 24 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח: כמות למשטח:

1440 0.25 ליטר

576 0.75 ליטר

הכנת השטח ומערכת הצבע:

עץ: נקו את העץ. יישמו מגן עץ שקוף על העץ החשוף לפני צביעתו. מרחו בהברשה כדי לאפשר חדירה לעומק והמתינו 24 שעות לייבוש. לטשו קלות בעזרת נייר לטש 0 או 360, נגבו את האבק וצבעו 2-3 שכבות לכה שקופה עליונה או כל מערכת צבע עליונה אחרת.

אופן הצביעה:

המוצר מוכן לשימוש. בחשו היטב לפני השימוש ומדי פעם במהלך. היישום. צביעה במברשת: במידת הצורך דללו בטרפנטין מינרלי טמבור.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אזהרות והוראות בטיחות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS), אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור. טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים.

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב- 72 השעות הקרובות ו/או כאשר הטמפרטורה היא מתחת ל- 10° c והלחות היחסית מעל 85%. בצביעת תשתיות של עץ ומתכת, יש לוודא שהתשתית הנצבעת יבשה לחלוטין. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25° c ו- 65% לחות יחסית.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.