

מג'יק סיד



סיד סינתטי לצביעת קירות פנימיים בבנייה חדשה

תכונות:

חסכוני, בעל כושר כיסוי טוב, ללא עופרת וכרומטים.

שימושים:

לצביעת קירות, תקרות, משטחי שליכטה, בטון, טיח וגבס פנימיים בבנייה חדשה ומשטחים הצבועים בסיד בלבד

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 736200

גוון: לבן

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: 6 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות)

דילול: בזמן הצביעה: מים לניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש: ייבוש למגע*: שעה המתנה בין שכבות: שעתיים

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח: גודל אריזה כמות למשטח

18 ליטר 36

הכנת השטח ומערכת הצבע:

שטחים פנימיים חדשים לא צבועים (שליכטה):

שייפו את פני השטח בנייר לטש להסרת גרגירים ולקבלת משטח חלק ונקי מאבק. מלאו חורים עם קלסימו X. בצביעה על שליכטה חדשה צבעו 1-2 שכבות יסוד של יד ראשונה, בהתאם לטיב המשטח. המתינו לייבוש מלא בין השכבות. מומלץ להחליק את הקיר בנייר לטש בין השכבות ואחרי השכבה השנייה של יד ראשונה צבעו 2-3 שכבות מג'יק סיד.

שטחים פנימיים מסוידיים:

הסירו שכבות סיד ישן, רופף ומתקלף. שייפו את פני השטח בנייר לטש להסרת גרגירים ולקבלת משטח חלק ונקי מאבק. מלאו חורים עם קלסימו X וצבעו 2 שכבות מג'יק סיד. קירות גבס: צבעו 2-3 שכבות מג'יק סיד.

אופן הצביעה:

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

צביעה ברולר/מברשת: דללו 15%-20% מים.

צביעה בהתזה: דללו עד 30% מים

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אור. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל-35 מעלות

אזהרות והוראות בטיחות:

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר הקיר לח ו/או הטמפרטורה היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

למידע נוסף אנא פנו אל טלצבע – קו ייעוץ חינם של טמבור: 1-700-533-533

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25°C ו-65% לחות יחסית.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל-ISO 9001.