

מג'יקריל



צבע עליון בעל כיסוי גבוה מתאים במיוחד לצביעת קירות גבס פנימיים

תכונות:

מותאם במיוחד לספיגה של לוחות גבס כדי להשיג כיסוי גבוה במיוחד, בעל כושר התחברות טובה לתשתית, נושם, גוון לבן במיוחד, ללא עופרת וכרומטים.

שימושים:

לצביעה פנימית של קירות גבס, בטון, לבנים וטיח.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 731-900

גוון: לבן

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: 7-8 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות)

דילול: בזמן הצביעה: מים לניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש: ייבוש למגע**: שעה המתנה בין שכבות: 3 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח: כמות למשטח

36

15 ליטר/24 ק"ג

הכנת השטח ומערכת הצבע:

קירות גבס:

הסירו אבק, הכינו את הקיר לצביעה ע"י סגירת הפתחים בין יחידות הגבס במגיק בונד סופר ורשת לקבלת שטח אחיד. יש לשייף את משטחי השפכטל בנייר שיוף. יש לנקות מאבק. יש ליישם 2-3 שכבות מג'יקריל.

קירות פנימיים חדשים שאינם צבועים (שליכטה):

החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים בקלסימו X. לקבלת משטח חלק יישמו מגיק בונד סופר או שכבת טמבורפיל בדילול של 15%-20% והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2 שכבות מג'יקריל.

קירות פנימיים מסויידיים – יש ליישם 2 שכבות מגיקריל

קירות פנימיים צבועים- במידה והתשתית חלקה, יש לשייף קלות ולנקות מאבק ולצבוע 2 שכבות מג'יקריל

אופן הצביעה:

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

צביעה במברשת / רולר / איירלס: דללו את הצבע לשכבה הראשונה ב 20%-15% מים וערבבו היטב. דללו את הצבע לשכבות הנוספות ב 15%-10% מים. צבעו 2-3 שכבות בהתאם לסוג המשטח.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל-35 מעלות.

אזהרות והוראות בטיחות:

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר הקיר לח ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10° c והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
** ב- 25° c ו- 65% לחות יחסית.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.