

## Мэджикриль

**Верхняя краска с улучшенными характеристиками укрывистости.  
Рекомендуется к использованию для гипсокартонных стен и панелей.**

### Свойства

Великолепные характеристики укрывистости и адгезии к основанию. Краска «дышит» (хорошая паропроницаемость), белоснежного цвета, не содержит свинца и хроматов.

### Применение

Для внутренней отделки гипсокартонных стен и перегородок, бетонных поверхностей, кирпичных стен и штукатурки

### Технические характеристики:

Код изделия:	731-900		
Оттенок:	Белый		
Глянец:	Матовый		
Расчетная укрывистость*:	7-8 м <sup>2</sup> /литр (в два слоя)		
Разбавление:	Для покраски:	Водой	Для очистки: Водой и мылом
Время высыхания до отлипа:	1 час		
Время отверждения**:	3 часа		
Время высыхания до нанесения следующего слоя:	3 часа		
Срок годности	24 месяца		
Вместимость: Размер упаковки	Количество упаковок на одном поддоне		
	5 литров / 24 кг		36

### Подготовка поверхностей и краски:

#### Внутренние побеленные поверхности:

Полностью удалите отслаивающиеся и чересчур толстые слои известковой краски. Отшлифуйте стену наждачной бумагой до получения гладкой поверхности. Произведите тщательную очистку рабочей поверхности от образовавшейся пыли. В случае необходимости произведите шпатлевку отверстий средством **Кальсимо X**. Нанесите один слой **Бондроля Супер** и дождитесь полного высыхания материала. Затем нанесите два слоя **Мэджикриль**.

### **Внутренние стены, окрашенные латексными красками:**

Полностью удалите остатки старой отслаивающейся краски. На участках с отслаивающейся краской нанесите один слой **Бондроля Супер**. Используя средства **Мэджик Бонд** или **Девек шпатель 2000**, устраните неровности поверхности, затем нанесите один слой **Бондроля Супер**. После этого покрасьте рабочую поверхность двумя слоями **Мэджикриль**.

Если старая краска в хорошем состоянии и не может быть удалена, нанесите непосредственно поверх нее два слоя **Мэджикриль**.

### **Новые внутренние неокрашенные стены (штукатурка, наносимая набрызгом)**

Слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой. Удалите образовавшуюся пыль, затем произведите шпатлевку неровностей и отверстий средством **Кальсимо X**. Для придания поверхности гладкости, нанесите на нее **Тамбурфиль**, разбавленный на 20%-30%, и дождитесь полного высыхания поверхности. Затем нанесите два слоя **Мэджикриль**.

### **Гипсокартонные стены**

Удалите пыль и подготовьте стену к покраске. Для этого заделайте промежутки между гипсовыми панелями **Стар Бондом** и стекловолоконной штукатурной сеткой для получения ровной однородной поверхности. Участки, обработанные шпатлевкой, отшлифуйте наждачной бумагой. Очистите поверхность от образовавшейся пыли. Перед нанесением верхней краски покройте **Стар Бонд** одним слоем **Бондроля**, затем нанесите 2-3 слоя **Мэджикриль**.

### **Способ покраски**

Перед применением **Мэджикриля** и в ходе выполнения покрасочных работ тщательно перемешивайте краску.

#### **Покраска малярной кистью / валиком / методом безвоздушного распыления:**

Разбавьте первый слой краски на 15%-20% водой и тщательно перемешайте. Каждый дополнительный слой краски необходимо разбавлять водой на 10%-15%. Нанесите 2-3 слоя краски в зависимости от типа поверхности.

### **Очистка и хранение покрасочного инструмента**

Сразу по завершению покраски необходимо очистить покрасочный инструмент водой и мылом. Налейте немного воды на остатки средства, а затем герметично закройте упаковку. Хранить в закрытом, хорошо проветриваемом помещении.

### **Предупреждения безопасности**

Средство не предназначено для употребления внутрь, не классифицируется как опасное, и не требует специальной маркировки и предупреждений безопасности. Хранить в местах, недоступных для детей. Позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором проводится покраска, хорошо проветривалось. Более подробную информацию по вопросам безопасности можно получить, ознакомившись с паспортом безопасности материала (MSDS).

### **Общая информация**

Покраска запрещена, если ожидаются осадки и/или при температуре воздуха ниже 10°C и относительной влажности выше 85%.

Запрещено разбавлять материалами, не рекомендованными Компанией. Получение желаемого результата обусловлено правильным применением краски и соблюдением инструкции по ее применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание

поверхности подходят для его применения.

Приведенная информация основана на многолетней практике работы. Компания сохраняет за собой право корректировать и/или изменять эту информацию по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления.

\* Реальное значение укрывистости зависит от ряда факторов, среди которых: характер поверхности, способ покраски, оттенок краски, профессионализм исполнителя и погодные условия. Реальное значение укрывистости составляет приблизительно 75% от расчетного.

\*\* При температуре 25°C и относительной влажности 65%.

Производство компании «Тамбур». Сертификат Института стандартов Израиля.

Соответствует ISO 9001.