

## מרק PVA



חומר למילוי, איטום והחלקה המבוסס על שרפים אקריליים. לשימוש פנימי וחיצוני.

### תכונות:

החומר בעל כושר מילוי טוב, מתייבש במהירות, נמרח וניתן לשיוף בקלות. החומר בעל עמידות חוץ טובה והתחברות מעולה לתשתית.

### שימושים:

חומר המיועד לאיטום ולמילוי של חריצים, נקבוביות ופגמים בעץ מלא, עץ לבוד (דיקט), סיבית, קירות טיח, בטון, גבס ועוד. בנוסף החומר משמש להחלקת משטחים לפני הצביעה. לשימוש פנימי וחיצוני.

### נתונים טכניים:

קוד מוצר: 725-005

גוון: לבן שבור

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב\*: כמות החומר הנדרשת להחלקה היא כ- 250 ג"ר/מ"ר לכל שכבה, בהתאם לפני השטח.

דילול: לניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש: לייבוש מלא\*\*: 2-4 שעות, תלוי במזג האוויר ובעובי היישום.

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח

כמות למשטח: גודל אריזה

1440

0.25 ליטר

160

2.5 ליטר

### הכנת השטח ומערכת הצבע:

נקו את המשטח המיועד לצביעה מאבק, שומן, לכלוך וכל חומר זר אחר.

#### עץ לא צבוע:

מרחו תחילה **שמן איטום לעץ** מדולל ב בכ- 30% **טרפנטין מינרלי טמבור** והמתינו 24 שעות לייבוש מלא. יישמו 1-2 שכבות **מרק PVA** בעזרת מרית (שפכטל) עד לקבלת משטח חלק (קבעו את עובי השכבה בהתאם לצורך). המתינו לייבוש מלא, שייפו קלות בין שכבה לשכבה ולאחר השכבה העליונה. נקו היטב את אבק השייף לפני הצביעה. צבעו שכבת **יסוד סינתטי לעץ** והמשיכו בצבע העליון שבחרתם.

#### קירות מסויידים:

מרחו שכבת **בונדרול סופר**, יישמו 1-2 שכבות של **מרק PVA** בעזרת מרית (שפכטל). קלפו צבע רופף, מרחו **בונדרול סופר** במקומות המתוקנים, יישמו 1-2 שכבות של **מרק PVA** בעזרת מרית (שפכטל).

#### קירות צבועים:

קלפו צבע רופף, מרחו **בונדרול סופר** במקומות המתוקנים, יישמו 1-2 שכבות של **מרק PVA** בעזרת מרית (שפכטל).

#### אופן הצביעה:

החומר מוכן לשימוש. בחשו היטב לפני השימוש ומדי פעם במהלך היישום.

#### ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

#### אזהרות והוראות בטיחות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS), אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור. טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים. ראה גיליון בטיחות.

#### הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב- 72 השעות הקרובות ו/או כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 10° c והלחות היחסית מעל 85%. בצביעת תשתיות של עץ ומתכת, יש לוודא שהתשתית הנצבעת יבשה לחלוטין. אסור לערבב חומר זה

עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

\* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

\*\* ב- 25 °c ו- 65% לחות יחסית.