



## מולטיקרייל

### צבע אקרילי ללוחות גבס על בסיס מים לשימוש פנימי בלבד בעל תקן.

**תכונות :** בעל כושר התחברות טובה לתשתית, נושם, כושר כיסוי מעולה, גוון לבן במיוחד, רחיץ, אינו מזהיב לאורך זמן ללא עופרת וכרומוטים.

**שימושים :** לצביעה פנימית של קירות גבס, ולבני גבס.

#### נתונים טכניים :

**קוד מוצר :** 735-100, 735-102

**גוון :** לבן וגווני פסטל ממניפת לגעת בצבע.

**ברק :** מט.

**כושר כיסוי מחושב\* :** 7-8 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות).

**דילול :** בזמן הצביעה : מים | לניקוי : מים וסבון.

**זמני ייבוש :**

ייבוש למגע\*\* : שעה | ייבוש קשה : 3 שעות | המתנה בין שכבות : 3 שעות

**חיי מדף :** 24 חודשים

**כמות למשטח :**

גודל אריזה	כמות למשטח
16 ליטר	36

#### הכנת השטח ומערכת הצבע :

**שטחים פנימיים מסויזים :** הסירו כל סיד חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי. שפשפו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו היטב מאבק.

במידת הצורך מלאו חורים בקלסימו X. צבעו שכבה אחת של בונדרול סופר והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2 שכבות מולטיקרייל.

**קירות פנימיים צבועים בצבע פלסטי או אקרילי :** הסירו כל צבע ישן, רופף ומתקלף. במקומות שבהם הצבע מתקלף צבעו שכבת בונדרול סופר.

החליקו את המשטח במג'יק בונד סופר או בדבק שפכטל 2000 וצבעו מעליו שכבת בונדרול סופר והמתינו לייבוש. צבעו 2 שכבות מולטיקרייל.

אם הצבע הישן תקין ואינו ניתן להסרה, צבעו ישירות עליו 2 שכבות מולטיקרייל

**קירות פנימיים חדשים שאינם צבועים (טיח שליכט) :** החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים בקלסימו X. לקבלת משטח חלק צבעו שכבת טמבורפיל בדילול של 20%-30% והמתינו לייבוש מלא.

צבעו 2 שכבות מולטיקרייל.

**קירות גבס:** הסירו אבק, הכינו את הקיר לצביעה ע"י סגירת הפתחים בין יחידות הגבס בסטאר בונד ורשת לקבלת שטח אחיד. יש לשייף את משטחי השפכטל בנייר שיוף. יש לנקות מאבק. יש ליישם שכבת בונדרול מעל המגיך בונד סופר לפני יישום ב- מולטיקרייל. לאחר מכן יש ליישם 2-3 שכבות מולטיקרייל.

**אופן הצביעה:** בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

**צביעה במברשת / רולר / איירלס :** דללו את הצבע לשכבה הראשונה ב- 15%-20% מים וערבבו היטב. דללו את הצבע לשכבות הנוספות ב- 10%-15% מים. צבעו 2-3 שכבות בהתאם לסוג המשטח.

**ניקוי כלים ואחסון :** נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנוטר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

**אזהרות והוראות בטיחות:** הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

**הערות כלליות:** אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כשטמפ' רטורת הקירות היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. למידע נוסף אנא פנו אל טלצבע - קו ייעוץ חנים של טמבור: 533-533-7000-1 \* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב. \*\* ב-25°C ו- 65% לחות יחסית. מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.