

Мультикриль

Верхняя моющаяся краска с великолепными параметрами расхода материала. Особенно подходит для покраски гипсовых перегородок.

Характеристики

Хорошая адгезия к основанию, паропроницаемость (краска «дышит»), высокая укрывистость, характеризуется особой белизной, моющаяся, светоустойчивая (не желтеет с течением времени), не содержит свинца и хроматов.

Области применения

Для внутренней отделки гипсовых перегородок и гипсовых кирпичей

Техническая информация

Код изделия: 735-100, 735-102

Оттенок: Белый, а также разнообразные пастельные оттенки веера цветов «Спектрум»

Глянец: Матовый

Расчетная укрывистость*: 1 литр на 7-8 кв.м. поверхности (в два слоя)

Разбавление: Во время покраски – водой, **для очистки** – водой и мылом

Время высыхания до отлипания** - 1 час

Время окончательного высыхания (отверждения) - 3 часа

Время высыхания до нанесения следующего слоя: 3 часа

Срок годности: 24 месяца

Количество упаковок изделия на поддоне: **Размер упаковки:** **Кол-во на поддоне:**

16 литров

36

Подготовка поверхности и краски

Внутренние побеленные поверхности

Перед нанесением краски удалите отслаивающиеся, шелушащиеся и слишком толстые слои извести. Тщательно отшлифуйте поверхность наждачной бумагой до получения гладкой поверхности. Сметите образовавшуюся пыль. При необходимости заполните отверстия средством «Классимо Х». Покройте поверхность одним слоем «Бондроль Супер» и дождитесь высыхания материала. Нанесите 2 слоя «Мультикриль».

Внутренние стены, окрашенные поливинилацетатной или акриловой краской

Перед нанесением краски удалите старую, отслаивающуюся и шелушащуюся краску. Участки с удаленной отслаивающейся краской покрасьте одним слоем **«Бондроль Супер»**. Придайте поверхности гладкость, используя **«Мэджик Бонд Супер»** или **«Девек Шпахтель 2000»**, поверх которого нанесите слой **«Бондроль Супер»** и дождитесь высыхания. Затем нанесите 2 слоя **«Мультикриль»**. В случае если старая краска в хорошем состоянии и не может быть удалена - нанесите непосредственно на нее 2 слоя **«Мультикриль»**.

Новые внутренние неокрашенные стены (шпаклеванные)

Слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой. Удалите пыль и заполните отверстия в стене средством **«Классимо Х»**. Чтобы придать поверхности гладкость воспользуйтесь **«Тамбур филем»**, разбавленным на 20%-30% водой. Дождитесь полного высыхания. Затем нанесите 2 слоя **«Мультикриль»**.

Гипсовые перегородки

Удалите пыль. Подготовьте поверхность, предназначенную к покраске (для получения единой ровной поверхности соедините зазоры между перегородками **«Стар Бондом»** и штукатурной сеткой). Места нанесения шпаклевки необходимо зачистить наждачной бумагой. Сметите образовавшуюся пыль. Перед применением **«Мультикриль»** на слой **«Стар Бонд»** необходимо нанести **«Бондроль»**. После этого нанесите 2 слоя **«Мультикриль»**.

Способ покраски

Перед покраской и периодически в ходе ее выполнения тщательно размешивайте краску.

Покраска кистью/ валиком/ безвоздушным распылением

Разбавьте краску для первого слоя на 15%-20% и тщательно перемешайте. Разбавьте краску для второго слоя водой на 10%-15%. В зависимости от типа поверхности нанесите 2-3 слоя краски.

Очистка и хранение покрасочного инструмента

Сразу по завершению покраски необходимо очистить покрасочный инструмент водой и мылом. Налейте немного воды на остатки средства, а затем герметично закройте упаковку. Хранить в закрытом, хорошо проветриваемом помещении.

Предупреждения безопасности

Средство не предназначено для употребления внутрь, не классифицируется как опасное, и не требует специальной маркировки и предупреждений безопасности. Хранить в местах, недоступных для детей. Позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором проводится покраска, хорошо проветривалось. Более подробную информацию по вопросам безопасности можно получить, ознакомившись с паспортом безопасности материала (MSDS).

Общая информация

Покраска запрещена, если ожидаются осадки и/или при температуре стен ниже 10°C и относительной влажности выше 85%. Запрещено разбавлять материалами, не рекомендованными Компанией. Получение желаемого результата обусловлено правильным применением краски и соблюдением инструкции по ее применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для применения средства.

Приведенная информация основана на многолетней практике работы. Компания сохраняет за собой право корректировать и/или изменять эту информацию по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления.

* Реальное значение укрывистости зависит от ряда факторов, среди которых: характер поверхности, способ покраски, оттенок краски, профессионализм исполнителя и погодные условия. Реальное значение укрывистости составляет приблизительно 75% от расчетного.

** При температуре 25°C и относительной влажности 65%.

Производство компании «Тамбур». Сертификат Института стандартов Израиля. Соответствует ISO 9001.