

Полисид

Высококачественная синтетическая известковая краска на водной основе. Придает обработанной поверхности красивый и гладкий внешний вид.

Характеристики

Экономичная краска, великолепные характеристики укрывистости, белизны и адгезии к основанию, не содержит свинца и хроматов.

Области применения

Для покраски и обновления покрытий внутренних стен и потолков

Техническая информация

Код изделия: 731-700

Оттенок: Белый

Глянец: Матовый

Расчетная укрывистость*: 1 литр на 6 кв.м. поверхности (в два слоя)

Разбавление: Во время покраски – водой, для очистки – водой и мылом

Время высыхания до отлипания** - 1 час

Время окончательного высыхания (отверждения) - 3 часа

Время высыхания до нанесения следующего слоя - 2 часа

Срок годности: 24 месяца

Количество упаковок изделия на поддоне:	Размер упаковки:	Кол-во на поддоне:
	18 литров	36
	5 литров	100

Подготовка поверхности и краски

Внутренние побеленные или окрашенные поверхности

Удалите отслаивающиеся, шелушащиеся, а также слишком толстые слои извести. Тщательно отшлифуйте поверхность наждачной бумагой до получения гладкой поверхности. Сметите образовавшуюся пыль. Нанесите первый слой «Полисида», разбавленного на 20%-30% водой. Второй и третий слой «Полисида» разбавьте водой на 15%-20%.

Новые внутренние некрашенные стены

Отшлифуйте стену наждачной бумагой до получения гладкой поверхности. Сметите образовавшуюся пыль. Нанесите один слой «Яд ришона» или «Тамбурфиля» и дождитесь их высыхания. Затем нанесите 2-3 слоя «Полисида».

Способ покраски

До начала покраски, а также периодически в ходе ее выполнения тщательно перемешивайте краску.

Покраска валиком: Для получения однородной и гладкой поверхности вначале полностью покрасьте стену, а затем пройдите по ней легкими движениями валика вдоль и поперек.

Очистка и хранение покрасочного инструмента

Сразу по завершению покраски необходимо очистить покрасочный инструмент водой и мылом. Налейте немного воды на остатки средства, а затем герметично закройте упаковку. Хранить в закрытом, хорошо проветриваемом помещении.

Предупреждения безопасности

Средство не предназначено для употребления внутрь, не классифицируется как опасное, и не требует специальной маркировки и предупреждений безопасности. Хранить в местах, недоступных для детей. Позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором проводится покраска, хорошо проветривалось. Более подробную информацию по вопросам безопасности можно получить, ознакомившись с паспортом безопасности материала (MSDS).

Общая информация

Покраска запрещена, если ожидаются осадки и/или при температуре воздуха ниже 10°C и относительной влажности не выше 85%. Запрещено разбавлять материалами, не рекомендованными Компанией. Получение желаемого результата обусловлено правильным применением краски и соблюдением инструкции по ее применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для его применения.

Приведенная информация основана на многолетней практике работы. Компания сохраняет за собой право корректировать и/или изменять эту информацию по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления.

* Реальное значение укрывистости зависит от ряда факторов, среди которых: характер поверхности, способ покраски, оттенок краски, профессионализм исполнителя и погодные условия. Реальное значение укрывистости составляет приблизительно 75% от расчетного.

** При температуре 25°C и относительной влажности 65%.

Израильский стандарт №1637, экологический сертификат соответствия.

Производство компании «Тамбур». Сертификат Института стандартов Израиля.

Соответствует ISO 9001.