

## צבע פלסטי 609

צבע פלסטי לקירות פנים על בסיס מים.

### תכונות:

קל ונוח לעבודה, מתייבש מהר, "נושם", בעל כיסוי ולובן גבוהים, ללא עופרת וכרומטים.

### שימושים:

מיועד לצביעה פנימית של תקרות וקירות טיח, בטון ולבנים.

### נתונים טכניים:

קוד מוצר: 720-150

גוון: לבן

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב\*: 6 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות)

דילול: בזמן הצביעה: מים לניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש: ייבוש למגע\*\*: שעה ייבוש קשה: 24 שעות המתנה בין שכבות: 3 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח: גודל אריזה

27

16 ליטר

### הכנת השטח ומערכת הצבע:

#### שטחים פנימיים מסוידיים:

הסירו כל סיד חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי. שפשו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו

היטב מאבק. צבעו שכבה אחת של **בונדרול סופר** והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2-3 שכבות **צבע פלסטי**

609.

#### קירות פנימיים צבועים בצבע פלסטי:

הסירו כל צבע ישן, רופף ומתקלף ותקנו פגמים בקלסימו X. החליקו את המשטח בנייר לטש. צבעו 2-3

שכבות **צבע פלסטי 609**. אם הצבע הישן תקין ואינו ניתן להסרה, צבעו ישירות עליו 2-3 שכבות צבע

פלסטי 609.

**קירות פנימיים חדשים שאינם צבועים (טיח שליכט) :**

החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים בקלסימו X. החליקו את הקיר באמצעות מג'יק בונד או צבעו שכבת טמבורפיל והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2-3 שכבות צבע פלסטי 609.

**אופן הצביעה:**

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.  
צביעה במברשת / רולר / איירלס: דללו את הצבע לשכבה הראשונה ב- 15%-20% מים וערבבו היטב. דללו את הצבע לשכבות הנוספות ב 10%-15% מים. צבעו 2-3 שכבות בהתאם לסוג המשטח. בצביעה באירלס יש לדלל עד כ 30% מים.

**ניקוי כלים ואחסון:**

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. (למחוק?) וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 35 מעלות.

**אזהרות והוראות בטיחות:**

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

**הערות כלליות:**

אין לצבוע כאשר הקיר לח ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10° c והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

\* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.  
\*\* ב- 25° c ו- 65% לחות יחסית.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.