

פלסטיקיר



צבע פלסטי על בסיס מים

תכונות:

בעל כושר התחברות טובה לתשתית, נושם, כיסוי ולובן טובים, ללא עופרת וכרומטים.

שימושים:

לצביעה פנימית של קירות טיח, גבס, בטון ולבנים

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 731-800

גוון: לבן

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: 5-6 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות)

דילול: בזמן הצביעה: מים לניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש: ייבוש למגע**: שעה ייבוש קשה: 3 שעות המתנה בין שכבות: 3 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח: גודל אריזה

36 18 ליטר

64 5 ליטר

הכנת השטח ומערכת הצבע:

שטחים פנימיים מסוידיים:

הסירו כל סיד חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי. שפשפו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו היטב מאבק. במידת הצורך מלאו חורים בקלסימו X. צבעו שכבה אחת של בונדרול סופר והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2 שכבות פלסטיקיר

קירות פנימיים צבועים בצבע פלסטי או אקרילי:

הסירו כל צבע ישן, רופף ומתקלף. במקומות שבהם הצבע מתקלף צבעו שכבת בונדרול סופר. החליקו את המשטח במג'יק בונד סופר צבעו מעליו שכבת בונדרול סופר והמתינו לייבוש. צבעו 2 שכבות פלסטיקיר. אם הצבע הישן תקין ואינו ניתן להסרה, צבעו ישירות עליו 2 שכבות פלסטיקיר.

קירות פנימיים חדשים שאינם צבועים:

החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים בקלסימו X. לקבלת משטח חלק צבעו שכבת טמבורפיל והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2 שכבות פלסטיקיר.

קירות גבס חדשים:

יש לנקות את האבק וליישם 2-3 שכבות של פלסטיקיר בדילול 10-15% מים.

אופן הצביעה:

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. צביעה במברשת / רולר / איירלס: דללו את הצבע לשכבה הראשונה ב 15%-20% מים וערבבו היטב. דללו את הצבע לשכבות הנוספות ב 10%-15% מים. צבעו 2-3 שכבות בהתאם לסוג המשטח.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר

אזהרות והוראות בטיחות:

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר הקיר לח ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- $10^{\circ}C$ והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- c 25° ו- 65% לחות יחסית.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.