

פולינול



תו ירוק בצבע שלנו
Low VOC

סיד סינתטי מיוחד לאזורים עם לחות גבוהה עמיד בעובש ופטריות



תכונות:

צבע סיד לתקרות נושם ועמיד בפני עובש ופטריות. חסכוני, בעל כושר כיסוי מצוין, אינו נשחק ואינו מתנגב כמו סיד כבוי, ללא עופרת וכרומטים. לא רחיק.

שימושים:

לצביעת קירות, תקרות, משטחי בטון וטיח פנימיים בבנייה חדשה כאשר נדרשת עמידות טובה יותר נגד עובש ופטריות כגון תקרות אמבטיה.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 731702

גוון: לבן

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: 7 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות)

דילול: בזמן הצביעה: מים לניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש: ייבוש למגע**: שעה ייבוש קשה: 3 שעות המתנה בין שכבות: שעתיים

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח: גודל אריזה

36

18 ליטר

הכנת השטח ומערכת הצבע:

שטחים פנימיים חדשים לא צבועים:

שייפו את פני השטח בנייר לטש להסרת גרגירים ולקבלת משטח חלק ונקי מאבק. מלאו חורים עם קלסימו X. בצביעה על שליכט חדש צבעו 1-2 שכבות יסוד של יד ראשונה, בהתאם לטיב המשטח. המתינו לייבוש מלא בין השכבות. מומלץ להחליק את הקיר בנייר לטש בין השכבות ואחרי השכבה השנייה של יד ראשונה. צבעו 2-3 שכבות פולינול.

שטחים פנימיים מסוידיים או צבועים:

הסירו שכבות סיד ישן, רופף ומתקלף. שייפו את פני השטח בנייר לטש להסרת גרגירים ולקבלת משטח חלק ונקי מאבק. מלאו חורים עם קלסימו X וצבעו 2 שכבות פולינול.

אופן הצביעה:

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

צביעה ברולר/מברשת: דללו 20%-30% מים.

צביעה בהתזה: דללו עד 50% מים.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אזהרות והוראות בטיחות:

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או הטמפרטורה היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

ת"י 1637, תו ירוק.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.