

Золотая краска

Декоративная золотая краска

Характеристики

Краска неустойчива к атмосферным примесям химикатов, кислот и щелочей.

Области применения

Декоративная краска, используемая для покраски деревянных и металлических поверхностей: подсвечников, рамок (фотографий, картин, зеркал), а также для украшения отдельных элементов декора (стен, дерева). Предназначается исключительно для внутренних работ.

Техническая информация

Код изделия: 605-001

Оттенок: Золотой

Глянец: Металлический/ металлик

Расчетная укрывистость*: 1 литр на 10 кв.м. поверхности (в один слой)

Разбавление: **Во время покраски** – «Минеральным скипидаром Тамбур», **для очистки** – «Минеральным скипидаром Тамбур».

Время высыхания до отлипания** - 1 час

Время окончательного высыхания (отверждения) - 24 часа

Время высыхания до нанесения следующего слоя: 24 часа

Срок годности: 24 месяца

Количество упаковок изделия на поддоне: Размер упаковки: Кол-во на поддоне:

0,25 литра 1 440

0,75 литра 576

Подготовка поверхности и краски

Перед покраской убедитесь, что обрабатываемая поверхность чистая и сухая. Удалите с помощью стальной щетки и наждачной бумаги: жир, грязь, ржавчину, окалину и любой другой чужеродный материал. После этого обработайте поверхность, налив на нее «**Минеральный скипидар Тамбур**». Нанесите слой «**Грунтовки для металла**», дождитесь его полного высыхания, а затем нанесите два слоя «**Золотой краски**».

При покраске оголенного металла предварительно нанесите слой «**Грунтовки для металла**». Для украшения деталей декора поверх существующей краски или для покраски дерева – допускается непосредственное нанесение краски без грунтования.

В случаях, когда ржавчину невозможно удалить вышеуказанным механическим способом или химическими средствами, воспользуйтесь «**Преобразователем ржавчины Тамбур**». После применения «Преобразователя ржавчины» нанесите 1-2 слоя «**Грунтовки для металла**» и дождитесь полного высыхания. Затем покрасьте «**Золотой краской**» в два слоя.

Способ покраски

Краска готова к использованию. Перед покраской, а также периодически в ходе ее выполнения тщательно перемешивайте.

Покраска кистью/ валиком: При необходимости разбавьте краску на 5% «**Минеральным скипидаром Тамбур**»

Покраска обычным распылением: Распыляйте краску под давлением 4 атм. Разбавьте на 5% «**Разбавителем 1-32**».

Покраска безвоздушным распылением: Используйте для покраски краскораспылитель с соплом диаметром 0,015 дюймов под давлением 4 атм. Разбавьте на 5% «**Разбавителем 1-32**».

Очистка и хранение покрасочного инструмента

Сразу по завершению покраски необходимо очистить покрасочный инструмент водой и мылом. Налейте немного воды на остатки средства, а затем герметично закройте упаковку. Хранить в закрытом, хорошо проветриваемом помещении.

Предупреждения безопасности

Использование материала обязано производиться с соблюдением существующих правил техники безопасности, гигиены и защиты окружающей среды. Внимательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности и указаниями безопасности в паспорте безопасности материала (MSDS), который вы можете получить в отделе охраны труда и техники безопасности компании Тамбур. Хранить в месте, недоступном для открытого огня и искр. Не предназначается для употребления внутрь. Во время покраски помещение обязано хорошо проветриваться. Остерегайтесь вдыхания паров.

Общая информация

Покраска запрещена, если в течении ближайших 72 часов ожидаются осадки и/или при температуре воздуха ниже 10°C и относительной влажности не выше 85%. При покраске деревянных и металлических оснований необходимо убедиться, что обрабатываемая поверхность абсолютно сухая. Запрещено разбавлять материалами, не рекомендованными Компанией. Получение желаемого результата обусловлено правильным применением краски и соблюдением инструкции по ее применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для его применения. Приведенная информация основана на многолетней практике работы. Компания сохраняет за собой право корректировать и/или изменять эту информацию по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления.

* Реальное значение укрывистости зависит от ряда факторов, среди которых: характер поверхности, способ покраски, оттенок краски, профессионализм исполнителя и погодные условия. Реальное значение укрывистости составляет приблизительно 75% от расчетного.

** При температуре 25°C и относительной влажности 65%.

Производство компании «Тамбур». Сертификат Института стандартов Израиля.
Соответствует ISO 9001.